

Баумит КлимаФино

Прахообразна варова шпакловка



- Подобрява вътрешния климат
- Висококачествена гладка повърхност
- Препятства образуването на плесени

Продукт	Заводски произведена шпакловъчна смес на варова основа, за ръчно и машинно полагане, само за вътрешно приложение.		
Състав	Минерални свързващи вещества (основно бяла хидратна вар), подобрани естествено бели каменни брашна и добавки.		
Свойства	Силно паропропусклива, лесна за преработка, с гладка повърхност, с добро поглъщане на водните пари и оттам регулираща влажността на въздуха за подобряване на климата в помещенията.		
Приложение	За създаване на висококачествени гладки повърхности във вътрешните пространства (с качество на гладкост Q3). Приложима, след изчакване на необходимото технологично време за съхнене, върху Баумит КлимаУйт, Баумит Варо-циментови, циментови и други саниращи мазилки, и върху бетон. Не е приложима за полагане на керамични покрития. Възможно е частично армиране на шпакловката (на малки площи) с Баумит СтарТекс – стъклотекстилна мрежа.		
Технически данни	Класификация:	GP-CS I	
	Стандарт:	БДС EN 998-1	
	Категория на качеството:	Premium	
	Число на дифузно съпротивление на водни пари μ :	5 / 20 (табл. стойност, съгл. БДС EN 1745:2020)	

	КлимаФино 20 кг
Минимална дебелина на нанасяне	ок. 1 mm
Максимална дебелина на полагане	до 3 mm
Зърнометрия	макс. 0.1 mm
Разход	ок. 3.5 kg/m ² при 2 - 3 mm дебелина на слоя
Необходимо количество вода	ок. 8 - 8.5 l/торба



Форма на доставка	Торба 20 кг, 1 палет = 54 торби = 1 080 кг		
Съхранение	На сухо, върху дървени скари, фолирани, срок на съхранение 12 месеца.		
Гаранция за качество	Собствен контрол на качеството в заводските лаборатории.		
Класификация според закона за химикалите	По-подробна информация можете да откриете на страница www.baunit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).		

Основа	Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, да е без изолация, носимоспособна и без ронещи се частици. Изпитването на основата може да се осъществи в съответствие с ÖNORM B 3346.
Подготовка на основата	Настоящите указания важат за стандартна основа и предполагат преди всичко затворени (или предварително запълнени във времето) fugи между зидарийните блокчета. При основа от Баумит варови и варо-циментови мазилки, например Баумит КлимаУайт, Баумит Примо 2, Баумит MPI 25, Баумит Термо мазилка: Баумит КлимаФино се нанася върху съответната основа, след като е изтекло необходимото технологично време за изсъхването ѝ. При основа от бетон: Повърхностни неравности, fugи, дупки, шупли се запълват предварително с Баумит СтарКонтакт бял или с ПроКонтакт (технологично време за съхнене на Баумит СтарКонтакт бял / ПроКонтакт - минимум 7 дни).
Преработка	Баумит КлимаФино се изсипва постепенно в кофа с 8 литра чиста вода и се оставя 5–10 минути да попие (потъне), разбърква се с подходяща бъркалка, докато се получи гладка, еднородна, без бучки, кремopodobна консистенция, готова за полагане. Съвет: За получаване на още по-кремообразна консистенция Баумит КлимаФино се „накисва“ 2–3 часа по-рано във водата, разбърква се и преди полагането се пребърква още веднъж (8 часа време за обработка). а) ръчно полагане Баумит КлимаФино се нанася и се изтегля с помощта на неръждаема маламашка, и се оставя да втвърди (евентуално се добавя допълнителен материал, с лек натиск върху вече положения). След пълното втвърдяване (за около минимум 2 часа, в зависимост от метеорологичните условия и попиващата способност на основата) се нанася втори слой Баумит КлимаФино, с малко по-пластична консистенция и до постигане на най-фина повърхност (не се заглажда с вода и не се шлайфа)*. б) машинно полагане Разбърканата с електрическа бъркалка шпакловъчна смес Баумит КлимаФино се изпръсква с подходяща машина (например PFT Ritmo, PFT Swing или други подобни), след което се работи аналогично на подточка а) ръчно полагане. Най-добра визия се получава при трикратно нанасяне. Първият ден се нанася слой за запълване на неравностите и на едрината на зърното на хастарната мазилка. Вторият ден се нанасят две ръце шпакловка, през около час, след което повърхността се заглажда с мокра маламашка. Общата дебелина на слоя може да бъде 1–3 mm, като е оптимално да бъде между 2 и 3 mm. *) За доброто заглаждане се препоръчва минимална дебелина на слоя от 1 mm. Ако целта е много гладка повърхност, шпакловката може, по желание, да се шлайфа с много фина шкурка, като след това повърхността трябва да се грундира с Баумит ИзиПраймер (разреден в съотношение 1:1 с вода), за да се предотврати кредирането и различието във водопопиващата способност на основата.
Указания и общи положения	Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането и съхненето трябва да е минимум +5 °C и не по-висока от +30 °C. При използването на отоплителни уреди трябва да се осигури напречна циркулация / вентилация. Директно нагряване на шпакловката е недопустимо. Крайни покрития: Технологичното време на престой (съхнене и процес на карбонизация) преди полагането на последващи покрития е минимум 5-7 дни. Едва след това основата е готова за лепене на тапети или за боядисване. Шпакловката не е подходяща за облицоване! Ниските температури и високата влажност на въздуха забавят процеса на втвърдяване и набиране на якост. Като крайни покрития са подходящи стандартни варови бои, а така също и Баумит КлимаКолор, или още Баумит СиликатКолор или СтарКолор. Във всеки отделен случай се препоръчва да се изготви тестов участък, за да се провери поведението на влаганите продукти на място.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.