



Баумит Клинкер

Разтвор за зидане на клинкер



Предимства

- Ограничава изсоляванията
- За видима зидария
- Устойчив на атмосферни влияния

Продукт

Минерална, заводски произведена суха смес.

Състав

Цимент, хидратна вар, пясък, специални добавки.

Свойства

Отговаря на изисквания за група разтвори М5, съгласно БДС EN 998-2. Баумит Клинкер съдържа специални добавки, които свързват водоразтворимия варовик от портланд цимента в неразтворимо съединение и значително ограничават опасността от поява на изсолявания по повърхността на зидарията. Цвят: циментовосив

Приложение

За създаване на видима зидария, както навън, така и вътре. По време на свързването и втвърдяването разтворът трябва да се предпазва от неблагоприятни атмосферни влияния (при необходимост зидарията да се покрива!).

Форма на доставка

Торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg

Съхранение

На сухо, фолиран върху гървени скари, срок на съхранение 12 месеца.

Гаранция за качество

Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.

Класификация според закона за химикалите

По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

Основа

Здрави, обезпрашени клинкерни блокчета/плочи, без нездраво свързани частици.

Подготовка на основата

При необходимост, клинкерът се навлажнява (омокря) преди полагане.

Преработка

Баумит Клинкер може да се разбърква с гравитачен смесител или с миксер, съответно със смесител с непрекъснато действие (проточен). При разбъркване с гравитачен смесител или с миксер, първо се сипва водата и след това се добавя сместа (бъркане около 2-3 минути). Винаги да се смесва съдържанието на цялата торба. При проточен смесител количеството на водата се настройва, след което се подава автоматично. При направата на видима зидария с клинкерни тухли разтворът се нанася върху цялата повърхност, при което фугите трябва да са запълнени изцяло от него. След като е започнало втвърдяването му, фугите се обработват и загладят с подходящ инструмент (например шлаух или гр.). Зидането на материала да се изпълнява в съответствие с приетите норми и стандарти за "Зидарски работи". Да се спазват указанията на производителя на клинкера! Разтворът да се нанася по цялата контактна повърхност; да се зидва право.

Указания и общи положения

Температурата (на въздуха, основата, материала) по време на полагането и свързването трябва да бъде над +5°C и не по-висока от +30°C. Да се ползва само чиста вода (от водопровода). Да не се добавят други продукти. Пресният разтвор да се положи в зависимост от атмосферните условия в рамките на 1-2 часа.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.