



Баумит ММ 50

Зигарски разтвор

Предимства

- Постоянна рецептура
- Гарантирана якост
- За всички видове зигарии



Продукт

Заводски произведена суха смес.

Състав

Хидратна вар, цимент, пясък, добавки.

Свойства

Отговаря на изискванията за група разтвори М5, съгласно БДС EN 998-2.

Приложение

При всякакви зигарии с обичайните за строителството градивни материали, най-вече при зидане на носещи и неносещи стени и на дымоотводи (комини).

Технически данни

Продукт	
Якост на натиск:	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$
Плътност в сухо състояние:	ок. 1800 kg/m^3

Вариант(и)	ММ 50 - разтвор за зигарии 40 кг	ММ 50 - разтвор за зигарии силос
Зърнометрия	4 mm	4 mm
Разход	от ок. 1,7 кг суха смес се получава 1 л пресен разтвор	от 1 тон суха смес се получават ок. 600 л пресен разтвор
Необходимо количество вода	ок. 5.5 l/морба - 6 l/морба	ок. 150 l/to

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от грапавостта и попиващата способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ок. 10 %.

Форма на доставка

Торба 40 кг, 1 палет = 35 торби = 1 400 кг
Силос

Съхранение

На сухо, върху дървени скари, срок на съхранение 9 месеца.

Гаранция за качество

Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.

Класификация според закона за химикалите

По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

Основа

Здрави, обезпрашени зигарски блокчета (тухли), без нездраво свързани и ронещи се частици.

Подготовка на основата

При необходимост, тухлената основа се навлажнява (омокря) преди зидане.

Преработка

Баумит ММ 50 - разтвор за зидарии се разбърква с гравитачен смесител или със смесител с непрекъснато действие (проточен). При разбъркване с гравитачен смесител първо се сипва водата, след което се добавя сместа (бърка се около 2-3 минути). Винаги да се смесва съдържанието на цялата торба. При проточен смесител водата се подава автоматично.
Зидането на гравитните материали да се извършва съгласно Еурокод 6 (EN БДС 1996) и „Норми за проектиране на зидани конструкции“. Да се спазват указанията на производителя на тухли! Разтворът да се нанася по цялата контактна повърхност.

Указания и общи положения

Температурата (на въздуха, основата, материала) по време на полагането и свързването трябва да бъде над +5°C и не по-висока от +30°C. Да се ползва само чиста вода (от водопровода). Да не се добавят други продукти. Пресният разтвор да се положи в зависимост от атмосферните условия в рамките на 1-2 часа.

При доставка в силос:

- Ток: 380V, 25A, смесителите да са подсигурени с предпазители
- Вода: минимум 3 баг налягане, връзка 3/4 цола
- Достъп: да е подсигурен за тежкотоварни камиони и да се поддържа свободен
- Площ за силоса: минимум 3x3 m, върху равна основа, с необходимата носимоспособност

Теглото и размерите на силосите и на камионите, с които се доставя материалът на обекта, може да получите от техническата карта на силоса.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.