



Баумит Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки

Стъклотекстилна мрежа за армиране на всякакви видове хастарни мазилки

Предимства

- Алкалоустойчива
- С повишена механична якост
- С отлична стабилност



Продукт

Стъклотекстилна мрежа за частично армиране на всякакви видове ръчни и машинни хастарни мазилки. Изпитана по методологията на ETAG 004.

Състав

Стъклени нишки с изкуствено покритие от SBR (стирол-бутадиенов каучук).

Свойства

Повишена механична якост и алкалоустойчивост. Отлична стабилност.

Приложение

За частично армиране на всякакви видове ръчни и машинни хастарни мазилки. За армиране зоните на преход между:

- бетон и червена тухла
- бетон и газобетон
- червена тухла и газобетон
- прокопани в основата инсталационни канали
- други конфликтни основи (напр. глинени мазилки)
- за диагонално армиране при ъгли на отвори, врати и прозорци

Технически данни

Вариант(и)	Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки
Разход	ок. 1.1 lfm/m ² измазана повърхност

Форма на доставка Ролка 50 м² (100 см широчина, 50 м дължина)

Съхранение Ролките да се съхраняват на сухо място, в изправено положение. Температура на съхранение: от -10°C до +50°C.

Гаранция за качество Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.

Преработка

Повърхностно армиране: Първоначално се нанася 2/3 от дебелината на хастарната мазилка, в нея се влага мрежата, така че да застъпи по около 10-15 см от двете страни на линията на прехода (фуга, инсталационен канал, ...). Притиска се с гребеновидна маламашка да потъне малко в мазилковия слой с движения на „рибена кост“, след което отгоре се нанася останалата 1/3 от слоя. Винаги се работи „мокро в мокро“.

Диагонално армиране: В ъглите на прозорци, врати и други места, където се очакват повишени локални напрежения, в хастарната мазилка се интегрират допълнителни диагонално разположени по отношение на ъглите на отворите ивици от Баумит Стъклотекстилна мрежа за машинни мазилки, с размери ок. 25 x 50 см. Работи се по аналогичен начин, както при повърхностното армиране.

Указания и общи положения

Подробно описание на технологията за полагане на мрежата може да се намери в „Баумит Ръководство за полагане на варо-циментови машинни мазилки“ и в „Баумит Ръководство за полагане на гипсови машинни мазилки и шпакловки“, публикувани в сайта на Баумит, в частта „Брошури и услуги“.

Да се спазват необходимите технологични времена за съхнене на хастарната мазилка, преди нанасяне на различни шпакловки (Баумит ФиноБело, ФиноГранде, Баумит КлимаФино, КлимаФиниш, Баумит ЙонитФино, ЙонитФиниш, Баумит , МултиУайт, МултиРенова) или крайни покрития (например интериорните вододисперсни бои Баумит КлимаКолор, Баумит ЙонитКолор, Баумит Дивина Професионал, ДивинаКолор или Дивина Класик).

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.