



Баумит МултиУайт - бяла реновираща шпакловка

Бяла, еластична реновираща смес за фасадни повърхности

Предимства

- Бяла фина мазилка и шпакловка
- Обогатена с фибри
- Може да се армира, загладва, структурира



Продукт

Заводски произведена, естественобяла, минерална, ремонтна и армираща смес, фина изравнителна мазилка, разтвор за запълване на пукнатини и шпакловка, специално за саниране и обновяване на фасадни повърхности, включително на стари Баумит Интегрирани топлоизолационни системи.

Състав

Бял цимент, хидратна вар, пясъци, фибри и добавки.

Свойства

Паропронуслива, водоотблъскваща, устойчива на атмосферните влияния, включително мразоустойчива, шпакловъчна смес и ремонтен разтвор, осигуряващ много добро сцепление, лесна за преработка и изпращане.

Приложение

Като изравнителна мазилка и шпакловка за всички минерални и органично свързани завършващи мазилки, включително армирана с Баумит СтарТекс - стъклотекстилна мрежа, като свързващ мост при всякакви минерални мазилки, с отлично сцепление, за вътрешно и външно приложение, специално в областта на санирането и обновяването на фасадни топлоизолирани повърхности, както върху бои или остатъци от бои с добро сцепление към основата.

Технически данни

Продукт	
Плътност:	ок. 1380 kg/m ³
Якост на натиск:	2.5 N/mm ² - 5 N/mm ² след 28 дни
Якост на сцепление при опън:	≥ 0.5 N/mm ²
Класификация:	R - CS II, съгл. БДС EN 998-1
Минимална дебелина на слоя:	1 mm
Категория на качеството:	Premium
Дебелина на слоя:	ок. 1 mm - 3 mm като фина мазилка / шпакловка; 1 - 10 mm като ремонтен разтвор, на един слой (до 20 mm многослойно)
Коефициент на топлопроводност:	ок. 0.450 W/mK за P=50%
w-стойност:	W2

Вариант(и)	МултиУайт 25 kg
Рандеман	ок. 7 m ² /торба при дебелина 3 mm
Зърнометрия	до 0.6 mm
Разход	ок. 1.2 kg/m ² /mm
Необходимо количество вода	ок. 6 l/торба

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от грапавостта и попиващата способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ок. 10 %.

Форма на доставка Торба 25 kg, 1 палет = 48 торби = 1 200 kg

Съхранение На сухо, върху дървени скари, фолирани – срок на съхранение 12 месеца.

Гаранция за качество Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.

Класификация според закона за химикалите По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

Основа Основата трябва да бъде чиста, суха, да не е замръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, да няма изсолвания, да е с необходимата носимоспособност и без ронещи се частици.

Преработка Една торба Баумит МултиУайт (25 kg) се изсипва и разбърква в 6 литра чиста вода с бавнооборотна бъркалка или в проточен смесител с константно количество вода, до получаването на гладък, без наличие на грудки, разтвор. След около 5 минути (време за отлежаване) сместа се разбърква още веднъж с електрическата бъркалка за кратко. Времето за ползване на готовата смес е около 1,5 часа. Баумит МултиУайт се прилага като шпакловка/фина мазилка с дебелина от 1 mm до 3 mm върху хастарни и други, с добра носимоспособност, варо-циментови мазилки. Материалът може да се използва и за шпакловане на бетон, както и при ремонт на повърхността на стари топлоизолационни системи за създаването на армиран, изравнителен слой върху мазилката. При изпълнение на ремонтни работи дебелината на нанесения слой може да бъде 1 - 10 mm на една ръка, но не повече от 20 mm при многослойно полагане. Баумит МултиУайт се изтегля в предвидената дебелина с помощта на неръждаема маламашка, без прекалено да се загладя повърхността, а ако се изисква се изпердашва. Когато покритието на основата е стара, но здрава боя или остатъци от такава, се препоръчва предварително полагане на шпакловката върху тестов участък. Преди нанасянето на следващо покритие трябва да се изчака технологично време за съхнене от минимум 3 дни (при дебелина до 3 mm), в зависимост и от атмосферните условия. Най-важното условие е, слойът да бъде равномерно изсъхнал по цялата повърхност, без наличието на все още влажни участъци.

Указания и общи положения Температурата на въздуха, материала и основата при полагането и процеса на свързване трябва да бъде над +5°C, но не по-висока от +30°C. Фасадата да се пази от пряко слънцегреене, дъжд или силен вятър (например посредством фасадни мрежи). Висока влажност на въздуха и ниски температури могат значително да удължат времето за съхнене. Да се спазват изискванията, записани в Баумит Ръководството за полагане на ИТИС, в последното му издание.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.