



Баумит NHL Файн

Минерална фина варова мазилка, без съдържание на цимент

Предимства

- Без съдържание на цимент
- Силно паропропусклива
- Съхне без напрежения



Продукт

Без съдържание на цимент, минерална фина мазилка, със свързващо вещество естествена хидравлична вар. Приложима както за исторически постройки, така също и при модерни обекти, за осигуряване на здравословна среда на обитаване.

Състав

Естествена хидравлична вар (NHL, съгл. EN 459-1), хидратна вар, варовикови пясъци и минимални количества добавки за по-лесна обработка. Без съдържание на портланд цимент, органични свързващи вещества и хидрофобни добавки.

Свойства

Силно паропропусклива, съхнеща без големи напрежения, минерална мазилка, за вътрешно и външно приложение, за ръчна и машинна преработка.

Приложение

За ръчно или машинно измазване на попиращи, минерални основи, като например варови и циментови мазилки, предимно върху Баумит NHL машинни или ръчни хастарни мазилки.

Технически данни

Продукт	
Якост на натиск:	$\geq 1.5 \text{ N/mm}^2 - 2.5 \text{ N/mm}^2$ (съответно на 28 ден и на 90 ден)
Е-модул:	1500 N/mm^2
Класификация:	GP/CSI/W0
Стандарт:	БДС EN 998-1
Плътност в сухо състояние:	ок. 1250 kg/m^3

Вариант(и)	NHL Файн 25 kg
Зърнометрия	$\leq 1 \text{ mm}$
Разход	ок. $2.5 \text{ kg/m}^2/2\text{mm}$
Необходимо количество вода	ок. 8 l/25kg торба

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от грапавостта и попиращата способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ок. 10 %.

Форма на доставка торба 25 kg, 1 палет = 56 торби = 1400 kg

Съхранение

На сухо, върху дървени скари, фолиран – съхранение около 6 месеца.

Гаранция за качество	Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.
Класификация според закона за химикалите	По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).
Основа	Основата трябва да е чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, без изсолвания, с добра носимоспособност и без отделящи се частици. Нездравя, кредитиращи основи да се грундират с Баумит СановаПраймер. Слабо попиващи основи трябва да се обработят предварително по подходящ начин (например чрез разяждане на повърхността с разтвор на глинена основа). Преди нанасяне на Баумит NHL Файн основата се навлажнява добре, за да се избегне опасността от презаряне на мазилката!
Преработка	Една торба от мазилката се смесва с 8 l чиста вода и се разбърква в гравитачен смесител или посредством електрическа бъркалка. Времето за бъркане е 3-5 минути. При машинно полагане се използват съществуващите машини за мазилки. Баумит NHL Файн се полага по принцип на два слоя (с максимална дебелина на всеки слой 2-3 mm). Първият слой служи за изравняване, като вторият се нанася „мокро в мокро“. След технологично време на престой ок. 5-10 минути, повърхността се намокря леко и се пердаши с гъбена пердашка.
Указания и общи положения	Температурата на въздуха, материала и основата по време на полагането и свързването на мазилката трябва да бъде над +5°C и не по-висока от +30°C. Мазилката трябва да се пази от директно огряване от слънце, както и от дъжд. При вътрешно приложение: Варовите мазилки изискват наличието на пресен въздух за доброто протичане на процеса на свързване. Затова, за осигуряването на оптимални условия за набиране на якост, трябва да се осигури достатъчно проветряване. При външно приложение: При вятър и високи температури мазилката трябва да се поддържа влажна, при ниски температури трябва да се осигури достатъчно време за съхнене/набиране на якост (евентуално да се вземат мерки срещу замръзване!). Поради използването на естествена суровина могат да се наблюдават отклонения в цвета на мазилката.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.