



Баумит Профил шлицов с мрежа

Профил за оформяне на шлицове в топлоизолационните

- От първичен PVC с UV защита
- С двустранно рифелована повърхност
- С ултразвуково заварена мрежа

Продукт	Профил шлицов с интегрирана стъклотекстилна мрежа.	
Състав	PVC	
Свойства	Пластмасов профил, изработен от първичен PVC, с UV защита, с двустранно рифелована повърхност и ултразвуково заварена стъклотекстилна мрежа за постигане на здрава връзка, без опасност от пукнатини във времето.	
Приложение	За изпълнение на хоризонтални, вертикални и/или наклонени шлицове при Баумит Интегрирани топлоизолационни системи.	
Технически данни	Реакция на огън:	E
	Широчина на армиращата мрежа:	12.5 cm
	Широчина на профила:	4.5 cm
	Дебелина на профила:	2 cm
	Дължина на профила:	2.5 m
	Категория на качеството:	Professional
	База от суровини:	PVC
Съхранение	В кашон; 1 кашон = 12 броя = 30 m	
Основа	Основата, върху която ще се лепи EPS или минералната вата, трябва да бъде суха, добре почистена, обезпрашена, обезмаслена, да е равна и да не е замръзнала, да има необходимата носимоспособност и да няма ронещи се части. Изпитването на основата може да се извърши съответствие с австрийския стандарт ÖNORM B 6410, а за контрол на равнинността ѝ може да се използва немския стандарт DIN 18202.	
Преработка	Монтирането на профила се извършва минимум 24 часа след залепване на топлоизолационните плочи и преди същите да бъдат дюбелирани. Изрязването на каналите в EPS/XPS става посредством пистолет за рязане на стиропор (тип „Hot Knife“). Режещата нагревна шина се профилира така, че широчината и дълбочината на изрязания канал да бъдат минимум 2–3 mm по-големи от размерите на профила. Върху фасадна минерална вата шлицовите канали се прорязват с макетен нож, или други подходящ инструмент и се издълбават. Залепването на профила към изолационния материал става с лепилно-шпакловъчна смес Баумит СтарКонтакт бял или Баумит ПроКонтакт. При необходимост профилите се слепват челно с цианкрилатно моментно лепило или с пистолет за топло лепене. Армирането на ивицата мрежа става по метода „лепило – мрежа – лепило“ до равнината на ултразвуковия заваръчен шев. Нанасянето на структурната мазилка се изпълнява до нивото на външния ръб на профила. Вътрешната страна на профила при необходимост може да се боядисва с Баумит ПураКолор, Баумит СтарКолор или Баумит ГранопорКолор.	
Указания и общи положения	Полагането на профилите трябва да се извършва при температури на въздуха, материалите и основата от минимум +5 °C и не по-висока от +30 °C. Фасадата трябва да се предпазва от пряко слънце, дъжд и силен вятър (например с помощта на фасадни мрежи). В ъглите на сградата раменете на съседните профили се срязват под 45 °.	

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.