



Баумит СановаПор

Санираща хастарна мазилка за зидария

Предимства

- Сертифицирана по WTA
- Висок капацитет на задържане на соли
- Санираща и изравнителна мазилка



Продукт

Фабрично приготвена, възпрепятстваща проникването на вода, порьозна хастарна мазилка, за силно натоварени със соли зидарии, в Баумит Санова Санираща мазилкова система, сертифицирана по нормите на WTA (Научно-технически институт за опазване на стари сгради и паметници на културата), за ръчно и машинно нанасяне.

Състав

Хидратна вар, цимент, пясъци, перлит, добавки.

Свойства

Хастарна порьозна мазилка с много голям обем на порите за отлагането на соли, възпрепятстваща поглъщането на вода, с отлична паропропускливост. Мазилката се преработва лесно и позволява полагането ѝ на големи дебелини в един слой, поради ускореното време на свързване.

Приложение

Изравнителна и същевременно хастарна порьозна мазилка, специално за силно натоварени със соли зидарии, за вътрешно и външно приложение, за физическа обработка (натрупване) на соли, както и за изравняване на големи неравности в основата. Приложима и в областта на цокъла.

Технически данни

Продукт	
Класификация:	R - CS II
Стандарт:	БДС EN 998-1

Вариант(и)	СановаПор 25 кг
Разход	ok. 10 kg/m ² /cm

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от грапавостта и попиващата способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ok. 10 %.

Форма на доставка

торба 25 кг, 1 палет = 54 торби = 1 350 кг

Съхранение

На сухо, върху дървени скари, фолирани, срок на съхранение 12 месеца.

Гаранция за качество

Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.

Класификация според закона за химикалите

По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

Основа	Проверка на основата може да се извърши в съответствие с австрийските стандарти ÖNORM B 3345 и B 3346. Предварително трябва да се установи влажността и съдържанието на соли в зидарията, съгласно ÖNORM B3355. Основата трябва да бъде чиста, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, без изсолвания, носимоспособна и без ронещи се частици.
Подготовка на основата	Старата мазилка се отстранява на височина до ок. 1 м над последното видимо засегнато (повредено) място. Фугите на зидарията се издълбават на дълбочина ок. 2 см. Изкъртеният стар материал се отстранява непосредствено от строителния обект, а повърхността се почиства на сухо и се оставя да изсъхне добре. След това, фугите и отвори от откъртени парчета от зидарията се запълват с Баумит СановаПор. Ако е необходимо подобряване на сцеплението или изравняване на попиращата способност на основата, по правило се нанася (мрежовидно) до ок. 50% покритивен Баумит СановаПре - предварителен шприц. При непипиващи основи (например при зидарии от естествен камък или трошен камък) може да се наложи пълното им (100%) покритие с Баумит СановаПре. Технологичното време за изсъхване на предварителния шприц е минимум 7 дни (да се предпазва от твърде бързо изсъхване).
Преработка	Баумит СановаПор се разбърква в обикновени смесители (с принудително действие или гравитационни; време за разбъркване 2 - 3 минути). Нахвърля се с мистрия върху основата или се изпръсква с машина, с оборудване за тежки мазилки, на ивици (с форма на гъсеница), след което се изтегля и подравнява с мастер. Непременно да се избягва по-продължително разбъркване, защото това води до спадане на якостните показатели на мазилката. След достатъчно време за набиране на якост - ок. 1-3 часа, в зависимост от атмосферните условия и температури, мазилковата повърхност се реже / изправя / нагрява грубо, посредством мастер. При дебелини на слоя до 3 см мазилката се нанася в един работен цикъл. При необходимост от по-големи дебелини, например при неравности в основата, да се внимава, вторият слой (с дебелина минимум 15 mm) да се нанесе след достатъчно технологично време за набиране на якост на първия слой (до най-много 1 ден). От друга страна, повърхността на първата ръка трябва да се изтегли (нагрява) хоризонтално, посредством гребеновидна маламашка, твърда метла или гр.
Указания и общи положения	Температурата на въздуха, материала и основата, по време на преработката и процеса на свързване трябва да бъде над +5°C и до максимум +30°C. Да не се добавят други продукти. Прясно измазани повърхности да се пазят от пресъхване най-малко 2 дни (например минимум 2 дни да се навлажняват). Преди всеки следващ слой мазилка да се спазва технологично време за съхнене от минимум 10 дни на 1 cm дебелина. Продължителността на функциониране на една такава санираща система зависи значително от интензивността на подхранване с влага и притока на соли откъм основата. Поради тази причина е целесъобразно, като допълнителна мярка, да се изпълни подходящо хидроизолиране на стената/зидарията.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.