



Баумит СтарТекс 145

Стъклотекстилна мрежа

Предимства

- Висока алкалоустойчивост
- Лесно влагане
- Качество от Баумит



Продукт

Алкалоустойчива мрежа от стъклоvlakна за Баумит интегрирани топлоизолационни системи. Изпитана по ETAG 004.

Състав

Стъклени нишки с изкуствено покритие от SBR (стирен-бутадиенов каучук).

Свойства

Съответствие между натоварването и удължението при скъсване.

Приложение

За армиране на шпакловки. Основна съставна част при изграждане на армирани хастарни мазилки (армирани слоеве) при интегрираните топлоизолационни системи, както и при други хастарни мазилки.

Технически данни

Продукт	
Маса, отнесена към единица площ:	$\geq 145 \text{ g/m}^2$
Размер на бримката:	ок. 4 mm x 4 mm
Якост на опън:	$\geq 2000 \text{ N/50mm}$
Якост на опън след стареене:	$\geq 1000 \text{ N/50mm}$

Вариант(и)	СтарТекс 145
Разход	ок. 1.1 л.м/м ² площ

Форма на доставка Ролка 50 л.м, 1 палет = 33 ролки = 1 650 л.м

Съхранение Ролките да се съхраняват изправени и на сухо.

Класификация според закона за химикалите

По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

Преработка

Повърхностно армиране:

След свързване на Баумит лепилото, топлоизолационните плочи се шлайфат и почистват. Фасадните плочи от минерална вата не се шлайфат, а след дълбелването им се полага допълнителен изравнителен слой (следва да се изчака минимум 3 дни преди последващото полагане на армиран слой). След това по повърхността се изтегля Баумит СтарКонтакт бял / ПроКонтакт, с помощта на неръждаема назъбена шпакла (едрина на гребена 10 mm). В пресния разтвор се интегрират вертикално ивиците Баумит СтарТекс, като се съблюдава да не се образуват гънки и отделните ивици да се застъпват минимум 10 cm. Баумит СтарТекс трябва да бъде покрита минимум 1 mm (а в областите на препокриване – минимум 0,5 mm и максимум 3 mm) с Баумит СтарКонтакт бял / ПроКонтакт.

Вложената мрежа се покрива с шпакловъчната смес по метода „мокро в мокро“.

Да се избягва прекомерното загладяване на повърхността. По-големите неравности от гребена се премахват след изсъхване. Преди полагане на последващо покритие, в зависимост от вида на използваната шпакловъчна смес, се изчаква до 7 дни.

Диагонално армиране:

В ъглите на прозорци, врати и други места, където се очакват повишени локални напрежения, преди полагането на цялостния армиран шпакловъчен слой, се зашпакловат допълнителни, диагонално разположени ивици от Баумит СтарТекс, с размери минимум 30 x 50 cm.

Оформяне на ръбове:

При оформянето на ръбове по фасадата чрез ъглов профил с мрежа трябва да се обръща специално внимание, така че мрежата да се интегрира изцяло в шпакловъчния слой. Ако ъглите се оформят без профил, то това става по време на цялостното повърхностно армиране. При това, стъклотекстилната мрежа се прехвърля през ръба от другата страна на минимум 20 cm и се застъпва с новата ивица мрежа на минимум 10 cm.

Оформяне на вътрешни ъгли:

Оформянето на вътрешни ъгли се извършва по същия начин както при външни ъгли без наличие на профил – чрез застъпване на мрежата на минимум 10 cm.

Защита при механично високо натоварени фасади:

Преди полагането на основния повърхностен армиран слой се прави предварителен армиран слой с Баумит СтарТекс. Време на изчакване между полагането на двата слоя: 24 часа.

Като допълнение към цитираните норми да се съблюдават и указанията, описани в Баумит Ръководство за полагане на Интегрирани топлоизолационни системи.

Указания и общи положения

По време на полагането и свързването, температура на материала, въздуха и основата трябва да бъдат минимум +5°C. Фасадата да се защити от директно слънце, дъжд или силен вятър (например с фасадни мрежи).

По време на интегрирането на мрежата, да се обръща специално внимание, под нея да не остават празни пространства, тя да попада изцяло в слоя шпакловка. При използване на ъглови профили (без мрежа), армиращата мрежа трябва да се обърне поне едностранно през ръба на фасадата.

При зачистване по краищата да се внимава армиращата мрежа да не се нарани или да се отдели от шпакловката.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.