



Баумит СупраФикс

Лепилна смес с органични добавки

- Предимства**
- За дървени и битумни основи
 - С висока лепилна способност
 - Еластична



Продукт Заводски приготвена, прахообразна, минерална, високообогатена лепилна смес за всички Баумит топлоизолационни плочи и Баумит Интегрирани топлоизолационни системи.

Състав Цимент, органични свързващи вещества, пясъци, добавки.

Свойства Висококачествено, еластично лепило за външна и вътрешна употреба, за лепене върху критични основи.

Приложение За лепене на Баумит ОпънТерм, Опън Плюс - топлоизолационни плочи, и други Баумит топлоизолационни плочи от експандиран и екструдирани полистирен върху критични основи, като дървесно-талашитени плоскости (P3, P5, P7), OSB 3 и OSB 4 плоскости, цименто-фазерни плоскости, битумни хидроизолации, бетонови основи и др.
Не се допуска полагане върху бързо съсъхващи или набъбващи основи (например дървени дъски, подложени на въздействието на влага)!

Технически данни

Продукт	
Категория на качеството:	Premium
Плътност в сухо състояние:	ок. 1300 kg/m ³

Вариант(и)	СупраФикс 25 kg
Рандеман	ок. 5.5 m ² /торба - 12.5 m ² /торба при нанасяне по цялата повърхност с 8 mm назъбена шпакла; ок. 5,6-6,25 m ² /торба при нанасяне по метода на ивици и топки
Зърнометрия	0.6 mm
Разход	ок. 2 kg/m ² - 4.5 kg/m ² при нанасяне по цялата повърхност с 8 mm назъбена шпакла; ок. 4-4,5 kg/m ² по метода на ивици и топки
Необходимо количество вода	ок. 5 l/торба ; от 1 kg се получава ок. 0,80 l разтвор

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от гравитостта и попиващата способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ок. 10 %.

Форма на доставка Торба: 25 kg, 1 палет = 54 торби = 1 350 kg

Съхранение На сухо върху дървени скари, фолиран, срок на съхранение 12 месеца.

Гаранция за качество Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.

Класификация според закона за химикалите	По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).
Основа	Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, без изцветявания на соли по повърхността, да е с необходимата носимоспособност и без ронещи се или нефиксирани частици. Проверка на основата може да се извърши съгласно ÖNORM B 2259, ÖNORM B 3346 и ÖNORM B 6410. Равнинността на стената трябва да отговаря на ÖNORM DIN 18202.
Преработка	Разбъркване: Прахообразната лепилна смес се изсипва в чиста вода и се разбърква с подходящ миксер, докато се получи еднороден, без наличието на неразтворени бучки разтвор. Да не се смесва с други продукти. Полагане на лепилото: ■ Нанасяне по цялата повърхност Лепилото се нанася по цялата повърхност с назъбена шпакла 8 mm. ■ Метод на ивици и топки Количеството на лепилото се избира така, че да се осъществи контактна повърхност с основата от минимум 40%. По периметъра на плочата се полага около 5 cm широка ивица лепило и в средата се оформят три топки с големина на човешка длан. Неравности до 10 mm могат да бъдат преодоляни с лепилния слой.
Указания и общи положения	По време на полагане и свързване, температурата на материала, въздуха и основата трябва да бъдат минимум +5°C и не по-висока от +30°C. Фасадата да се защити от директно слънце, дъжд или силен вятър (например с фасадни мрежи).

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.