



Баумит УноРед

Суша мазилка на гипсова основа за ръчно полагане

Предимства

- Лека и с нисък разход
- Перфектна гладкост
- Отлична за ремонтни работи



Продукт

Заводски произведена суха мазилка на гипсова основа (съгл. EN 13279), специално за ръчно полагане, лека и с нисък разход, за вътрешно приложение.

Състав

Пясък, леки минерални пълнители, гипс и добавки за подобряване на преработката и сцеплението.

Свойства

Много добро сцепление върху почти всички видове гладки, попиващи основи. Едновременно с добрата си лепливост към основата, леката и пластична обработка, материалът предлага по-късо време на свързване в сравнение с обичайните машинни мазилки. Мазилката е с висока якост на сцепление и се глади добре.

Приложение

Баумит УноРед служи за измазване на вътрешни помещения, с обичайна влажност на въздуха. Върху зидарии, бетон и всички обичайни, годни за измазване строителни повърхности; пригодна за използване като фина мазилка върху площи с вече положена хастарна мазилка. Глад се много добре. Добавките подобряват якостта на сцепление и равномерното протичане на процеса на свързване, което спомага всички стъпки на преработката. Като ръчна мазилка е особено подходяща за довършителни и за ремонтни работи.

Технически данни

Продукт	
Якост на опън при огъване:	> 1 N/mm ²
Якост на натиск:	> 2 N/mm ²
Класификация:	B4/20/2
Стандарт:	БДС EN 13279-1
Число на дифузно съпротивление на водни пари μ :	ок. 10 съгл. DIN 4108-4
Време на преработка:	ок. 120 мин.

Вариант(и)	УноРед 25 кг
Зърнометрия	0.6 mm
Разход	ок. 8 kg/m ² /cm
Необходимо количество вода	13.5 l/торба - 14 l/торба

Форма на доставка - Торба 25 кг, 1 палет = 50 торби = 1 250 кг

Съхранение На сухо и защитено от атмосферни влияния място - време за съхранение до 6 месеца.

Гаранция за качество	Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.
Класификация според закона за химикалите	По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).
Основа	Основата трябва да бъде здрава, носимоспособна, без замърсявания, обезпрашена, равномерно изсъхнала. Бетонните основи трябва да са много добре изсъхнали, като се допуска максимална влажност в тях не повече от 3%. Сухите бетонни повърхности и други гладки, по-слабо попиращи основи се обработват предварително с подходящ грунд, например Баумит БетонКонтакт или Баумит СуперПраймер. Много гладки основи се нагряват предварително. Образуващи повърхностен филм продукти (например кофражни масла) обезщетено се отстраняват. Силно и/или неравномерно попиращи основи се грундират предварително с Баумит Грунд (и изравнител на попиращата способност), разреден с вода в съотношение 1:2-1:3.
Преработка	Баумит УноРед се разбърква с чиста вода, без други добавки. Мазилката може да се разбърква ръчно или с електрическа бъркалка. Материалът се изсипва внимателно в около 12 л вода, размесва се добре (без да останат грудки неразбъркан материал в него) и консистенцията му се донастройва с добавянето на 1,5-2,0 л вода. Минималната дебелина при полагане по бетонови части трябва да бъде 8 мм, а по червени тухли и газобетон – 10 мм. В отделни малки участъци се допускат дебелини от минимум 5 мм. Изтеглената и загладена мазилка се филцова с гъба, след което де загладя още веднъж с площна шпакла (пеперуга). При работа в два слоя, ако не се полагат „мокро в мокро“, първият от тях трябва да се нагрява добре, а вторият слой се нанася след достатъчно време за съхнене (побеляване на мазилката), като повърхността се обработва с Баумит БетонКонтакт.
Указания и общи положения	Преработката и съхненето да се изпълняват при температури на материала, основата и въздуха от минимум +5°C до не повече от +30°C. Съхненето на Баумит УноРед трябва да бъде при затворени помещения, като същевременно се осигури и достатъчно доброто им проветрение – целенасочено, ударно (за къси периоди от време: 5-10 минути през няколко часа). Така мазилката постига отлични якостни показатели, без образуването на слаби повърхностни слоеве и без появата на ръждиви петна в областта на металните ъгловите профили. Отоплителните инсталации да се включват и усилват постепенно, като се осигури своевременно проветрение. Преди полагането на следващи покрития, например тапети, бои и др., Баумит УноРед трябва да бъде напълно изсъхнала.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.