

Apprêt universel



- **Prétraitement à base de sable de quartz pour les surfaces minérales pour l'application d'enduits décoratifs, pâteux ou minéraux**
- **Réduit l'absorption du support, améliore l'adhérence des enduits décoratifs suivants et facilite la mise en œuvre pour de meilleurs résultats de structure**
- **Prêt à l'emploi, sans solvants, très faible émission, disponible en blanc et en couleur**

Produit Apprêt acrylique aqueux, enrichi de quartz, prêt à l'emploi, pour une utilisation intérieure et extérieure.

Composition Liants organiques, additifs siliconés, granulats minéraux, charges, eau, pigments.

- Caractéristiques**
- Liquide aqueux finement dispersé, prêt à l'emploi et exempt de solvants. Assure l'adhérence en se liant au support et offre une surface légèrement rugueuse pour une meilleure adhérence des enduits suivants, uniformise l'absorption du support.
 - Le rétrécissement des pores permet de réduire en partie le pouvoir absorbant des enduits.
 - L'apprêt réduit la perte de liant et d'eau causée par les matériaux minéraux absorbants (supports), favorisant ainsi un durcissement optimal.
 - La diffusion de la vapeur d'eau n'est toutefois pas entravée.

- Application**
- Prétraitement pour surfaces minérales, égaliseur d'absorption et agent d'adhérence pour la couche de finition ultérieure, tels que les enduits pâteux comme l'enduit au silicate, silicone ou mosaïque, ainsi que pour les enduits minéraux tels que l'Edelweiss Structo ou l'enduit fouetté de Munich.

Vous trouverez d'autres instructions de mise en œuvre avec des photos, des listes d'outils et de sélection de produits sur www.baumit-selbermachen.ch.

Données techniques	Densité:	env. 1.65 kg/dm ³
	Domaine d'application:	extérieur, intérieur, mur, plafond, soubassement
	Couleur:	blanc, pouvant être teinté à la demande du client
	Teneur en solides:	env. 70 %
	Classification:	EMICODE EC 1 Plus, très faibles émissions
	Valeur de pH:	env. 8.5
	Valeur sd H ₂ O:	0.03 m pour une seule couche
	Séchage:	au moins 24 heures
	VOC : valeur réelle:	< 30 g/l VOC
	VOC : limite légale de l'UE:	Lettre A : catégorie h (à base d'eau) ; 30 g/l
	État physique:	liquide

	1 kg : blanc	5 kg : blanc	5 kg : coloré	15 kg : blanc
Rendement	env. 2.5 m ² - 5 m ² par boîte	env. 12 m ² /seau - 25 m ² /seau	env. 12 m ² /seau - 25 m ² /seau	env. 37 m ² /seau - 75 m ² /seau
Consommation	env. 0.2 kg/m ² - 0.4 kg/m ² par couche (en fonction du support)	env. 0.2 kg/m ² - 0.4 kg/m ² par couche (en fonction du support)	env. 0.2 kg/m ² - 0.4 kg/m ² par couche (en fonction du support)	env. 0.2 kg/m ² - 0.4 kg/m ² par couche (en fonction du support)

	15 kg : coloré
Rendement	env. 37 m ² /seau - 75 m ² /seau
Consommation	env. 0.2 kg/m ² - 0.4 kg/m ² par couche (en fonction du support)

Les données de consommation indiquées sont fournies à titre indicatif. Dans la pratique, il faut prévoir une consommation supplémentaire d'environ 10%. Les données de consommation dépendent de la rugosité et de la capacité d'absorption de la surface, ainsi que de la technique d'application.



Forme de livraison	Seau en plastique, 1 kg (10 seaux par carton = 10 kg) Seau en plastique, 5 kg (64 seaux par palette = 320 kg) Seau en plastique, 15 kg (30 seaux par palette = 450 kg)
Stockage	Dans un emballage fermé, au frais mais pas en dessous de + 5 °C. Se conserve env. 24 mois. Fermer les emballages entamés immédiatement après usage et les utiliser si possible dans les 4 semaines.
Assurance qualité	Surveillance et contrôle permanents de la qualité, ainsi qu'un contrôle strict de toutes les matières premières à leur entrée. L'entreprise dispose d'un système de gestion de la qualité, contrôlé et certifié par le TÜV selon la norme DIN EN ISO 9001 en vigueur dans le monde entier, ainsi que d'un système de gestion de l'environnement, contrôlé et certifié par le TÜV selon la norme DIN EN ISO 14001 en vigueur dans le monde entier.
Classification selon la loi sur les produits chimiques	Consulter la fiche de données de sécurité sur www.baumit-selbermachen.com
Support	<p>Les supports appropriés sont des enduits minéraux absorbants ainsi que d'autres matériaux de construction liés à la chaux et/ou au ciment, à condition qu'ils soient solides, porteurs, propres et secs. Les parties non adhérentes et les zones creuses ainsi que les anciennes couches de peinture non portantes doivent être entièrement enlevées, les enduits fortement dégradés doivent être retirés et remplacés.</p> <p>Les enduits de base très sablonneux doivent être préalablement consolidés avec l'apprêt de fond ou le fond minéral Baumit.</p> <p>Le corps d'enduit doit avoir durci, pris complètement et être suffisamment sec.</p> <p>Le temps d'attente du système d'enduit avant l'application de l'apprêt dépend de l'épaisseur de l'enduit et des conditions climatiques dominantes (mais au moins 14 jours (pour les enduits) ou 5 jours (pour la couche d'armature ETICS))).</p> <p>Le support ne doit pas être exposé à l'humidité.</p> <p>Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées en les recouvrant.</p> <p>En cas de risque de formation de taches dues à la migration de substances colorées du support, un traitement préalable avec l'apprêt isolant Baumit est nécessaire.</p>
Mise en œuvre	<p>Ne pas mélanger d'autres matériaux. Le cas échéant, une dilution régulière avec de l'eau peut être effectuée jusqu'à un maximum de 5 %. Bien mélanger avant l'application (manuellement, par exemple avec un bâton de mélange en bois, ou avec un mélangeur à faible vitesse).</p> <p>Appliquer de manière uniforme l'apprêt universel au pinceau ou au rouleau sur toute la surface préalablement nettoyée.</p> <p>Le support doit être prétraité avec l'apprêt universel 24 heures avant l'application de l'enduit de finition.</p>

**Informations
générales et conseils**

Ne pas appliquer en cas d'exposition directe au soleil, à la pluie ou au vent ou protéger la façade en conséquence (par exemple avec un filet d'échafaudage).

Une humidité de l'air élevée et des températures basses peuvent prolonger considérablement le temps de séchage.

Protéger les zones à risque (verre, céramique, métal, etc.). Rincer immédiatement les éclaboussures à grande eau. Ne pas attendre le durcissement. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Ne pas laisser pénétrer dans le sol, les eaux ou les eaux usées.

Les indications ci-dessus correspondent à l'état actuel de notre expérience et ont pour but de conseiller. Il n'est pas possible d'en déduire une garantie pour le cas d'application, car l'utilisation et la mise en œuvre respectives échappent à notre possibilité de contrôle.

Ne pas appliquer en dessous de + 5 °C et au-dessus de + 30 °C, que ce soit pour la température du matériau, du support et de l'air et laisser sécher. Respecter les normes DIN EN 13914, DIN 18550 et DIN 18350 (VOB, partie C) ainsi que les dispositions particulières des « autorisations générales de la surveillance de la construction » (abZ).

Si vous avez besoin de plus d'informations sur ce matériau ou sa mise en œuvre, nos conseillers spécialisés se feront un plaisir de vous conseiller en détail et en fonction du projet.

Nos recommandations techniques d'application, que nous émettons pour aider l'acheteur/l'utilisateur sur la base de notre expérience, correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles sont non contraignantes et ne créent pas de relation juridique contractuelle ni d'obligations annexes découlant du contrat d'achat. Elles ne dispensent pas l'acheteur de vérifier par lui-même si nos produits conviennent à l'usage auquel ils sont destinés. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications visant à l'avancement technique et à l'amélioration du produit ou de son application. La parution de cette information technique rend caduques les éditions précédentes. Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez consulter notre site Internet. Toutes les transactions commerciales sont soumises à nos conditions de vente et de livraison actuelles ainsi qu'aux dispositions relatives à l'installation et à l'utilisation de nos silos et centrales de malaxage.