



Enduit créatif

Descriptions des avantages

- Enduit de finition en couche mince prêt à l'emploi, renforcé au silicone
- Enduit de modelage pour une conception créative des façades avec protection filmogène
- Également disponible en de nombreuses teintes



Produit

Enduit de finition en couche mince, pâteux, prêt à l'emploi, renforcé au silicone, pour une application manuelle ou mécanique. Enduit modelable pour des conceptions de façades créatives.

Composition

Liants organiques, renforcés au silicone, charges minérales, pigments, additifs, eau.

Caractéristiques

- Enduit de finition couvrant et facilement structurable avec une bonne adhérence au support.
- Séchage avec faible contrainte.
- Après séchage : hydrofuge, perméable à la vapeur d'eau, résistant aux intempéries avec faible encrassement.
- Film protecteur pour améliorer la durabilité de la façade.
- Disponible en blanc et en teintes.

Application

- Enduit de finition (couche de finition) sur béton, enduits minéraux et organiques et enduits de lissage.
- Pour la réalisation de surfaces d'enduit décoratives blanches ou colorées en extérieur.

Vous trouverez d'autres instructions de mise en œuvre avec des photos, des listes d'outils et de sélection de produits sur www.baumit-selbermachen.ch/fr/.

Données techniques

Produit	
Code de déchet EAK/AVV:	08 01 12, 15 01 02
Réaction au feu:	A2 -s1, d0 incombustible selon DIN EN 13501-1
Densité selon la norme ISO 2811:	env. 1.6 kg/dm ³ - 1.9 kg/dm ³
Couleur:	blanc, pouvant être teinté à la demande du client
Adhérence:	≥ 0.3 MPa
Norme:	DIN EN 15824
Valeur de pH:	env. 8.5
Valeur sd H ₂ O:	0.17 m (pour un grain d'enduit de 3 mm), 0.22 m (pour un grain d'enduit de 4 mm)
Temps de séchage:	min. 7 jours (enduit)
Valeur μ:	env. 35 - 40
Valeur V:	V2 moyen
VOC: limite légale de l'UE:	40 g/l Lettre A : catégorie c (à base d'eau) ;
VOC: valeur réelle:	< 40 g/l
Conductivité thermique λ:	env. 0.700 W/(m·K)
Valeur W:	W2 moyen

Variante(s)	4 mm : 25 kg, blanc	4 mm : 25 kg, coloré	3 mm : 25 kg, blanc	3 mm : 25 kg, coloré
Rendement	env. 4 m ² /seau - 5 m ² /seau	env. 4 m ² /seau - 5 m ² /seau	env. 4 m ² /seau - 5.9 m ² /seau	env. 4 m ² /seau - 5.9 m ² /seau
Granulométrie	0 mm - 4 mm	0 mm - 4 mm	0 mm - 3 mm	0 mm - 3 mm
Consommation	env. 5 kg/m ² - 6.2 kg/m ²	env. 5 kg/m ² - 6.2 kg/m ²	env. 4.2 kg/m ² - 6.2 kg/m ²	env. 4.2 kg/m ² - 6.2 kg/m ²

Les données de consommation indiquées sont fournies à titre indicatif. Dans la pratique, il faut prévoir une consommation supplémentaire d'environ 10%. Les données de consommation dépendent de la rugosité et de la capacité d'absorption de la surface, ainsi que de la technique d'application.

La déclaration de performance est consultable en ligne sur www.baumit-selbermachen.com.



Forme de livraison Seau en plastique, 25 kg (32 seaux par palette = 800 kg)

Stockage Dans un seau fermé, au frais mais pas en dessous de + 5 °C ou au-dessus de + 30 °C. La durée de stockage ne doit pas dépasser 12 mois. Fermer les récipients entamés immédiatement après usage et les utiliser si possible dans les 4 semaines.

Assurance qualité Surveillance et contrôle permanents de la qualité. L'entreprise dispose d'un système de management de la qualité certifié selon la norme DIN EN ISO 9001, ainsi que d'un système de management environnemental selon la norme DIN EN ISO 14001. La certification couvre des sites sélectionnés en Allemagne.

Classification selon la loi sur les produits chimiques Consulter la fiche de données de sécurité sur www.baumit-selbermachen.com

Support Les supports adaptés sont les enduits minéraux et autres matériaux à base de ciment, ainsi que les peintures et enduits minéraux, silicatés, siliconés ou en dispersion bien adhérents, ainsi que les enduits de lissage à liant organique, à condition qu'ils soient solides, porteurs, propres et secs. Le support doit être exempt d'humidité. Les parties non adhérentes, les zones creuses, ainsi que les peintures non adhérentes, huiles et graisses doivent être éliminées.

L'enduit de base doit être durci et suffisamment sec. Le temps de séchage est d'1 jour par mm d'épaisseur, avec un minimum de 7 jours.

La résistance minimale à la compression de l'enduit de base doit dépasser 2,5 N/mm² ; cette exigence est particulièrement importante pour les enduits légers. Les enduits légers de la société Baumit font exception à cette règle.

Le support doit être prétraité avec un apprêt universel au moins 24 heures avant l'application de l'enduit décoratif.

Mise en œuvre Avant application, remuer soigneusement avec un malaxeur à faible vitesse. Mélanger entre eux les seaux de différents lots afin d'éviter les différences de teinte. Ne pas ajouter d'autres matériaux.

- Après un temps de séchage de l'apprêt d'au moins 24 heures, appliquer l'enduit décoratif à l'aide d'une truelle plate inox ou d'un plateau.
- L'épaisseur de couche dépend de la technique de structuration utilisée.

Ne pas appliquer en cas d'exposition directe au soleil, sous la pluie ou par vent fort, et protéger la façade jusqu'au durcissement complet (filet d'échafaudage).

Une humidité élevée et des températures basses peuvent considérablement prolonger le temps de prise.

Pour des granulométries inférieures à 2 mm en extérieur, un enduit armé avec treillis doit être appliqué sur toute la surface.

Protéger les zones sensibles (verre, céramique, métal, etc.). Rincer immédiatement les projections à l'eau. Ne pas attendre le durcissement.

Nettoyer les outils immédiatement après usage. Collecter les eaux de nettoyage et les éliminer conformément aux réglementations en vigueur.

Afin d'éviter les différences de teinte, commander les matériaux pour l'ensemble du chantier en un seul lot ; en cas de réapprovisionnement, mélanger avec le matériau livré précédemment.

Lors de l'application sur ETICS, maçonnerie légère ou enduits isolants, respecter l'indice de luminance (HBW $\geq$ 20). En cas de valeur inférieure, se renseigner auprès du service conseil Baumit.

Les granulats de structure contenus dans l'enduit créatif étant un produit naturel, la présence occasionnelle de grains foncés ne peut être exclue malgré un tri rigoureux.

Selon le coloris et notamment pour les teintes jaunes, le grain de structure peut être partiellement visible en raison d'effets de transparence. Cela ne constitue pas un défaut du produit.

Les variations de teinte ou de structure liées aux conditions de mise en œuvre et aux fluctuations naturelles des matières premières peuvent entraîner des différences par rapport aux surfaces témoins et aux nuanciers. Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

Le film protecteur intégré offre une protection durable mais limitée dans le temps, dont l'efficacité dépend fortement des conditions propres au bâtiment, notamment son orientation et sa charge en humidité.

Sur les surfaces présentant une forte propension à l'encrassement biologique (algues, etc.), une surface exempte de tout développement végétal ne peut être garantie.

Attention : les valeurs de consommation indiquées correspondent aux valeurs minimales sur support plan et enduit de fond. Les supports rugueux (par ex. enduit de base raboté) ou l'absence d'enduit de fond entraînent des consommations plus élevées.

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel de notre expérience et ont valeur de recommandation. Elles ne sauraient constituer une garantie pour l'application considérée, dans la mesure où les conditions d'utilisation et de mise en œuvre échappent à notre contrôle.

Ne pas mettre en œuvre ni laisser sécher en dessous de +5 °C ni au-dessus de +30 °C (température du matériau, du support et de l'air). Respecter les normes DIN EN 15824, DIN EN 13914, DIN 18550, DIN 18558 et DIN 18350 (VOB, partie C) ainsi que les dispositions particulières des agréments techniques généraux (abZ).

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce matériau ou sa mise en œuvre, nos conseillers techniques de terrain se feront un plaisir de vous conseiller en détail et en fonction du projet.

Nos recommandations techniques d'application, que nous émettons pour aider l'acheteur/l'utilisateur sur la base de notre expérience, correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles sont non contraignantes et ne créent pas de relation juridique contractuelle ni d'obligations annexes découlant du contrat d'achat. Elles ne dispensent pas l'acheteur de vérifier par lui-même si nos produits conviennent à l'usage auquel ils sont destinés. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications visant à l'avancement technique et à l'amélioration du produit ou de son application. La parution de cette information technique rend caduques les éditions précédentes. Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez consulter notre site Internet. Toutes les transactions commerciales sont soumises à nos conditions de vente et de livraison actuelles ainsi qu'aux dispositions relatives à l'installation et à l'utilisation de nos silos et centrales de malaxage.