



Baumit FinishMax

Pastovitá stěrka vhodná pro větší tloušťky



- **Vynikající výplňová schopnost**
- **Do tloušťky 5 mm v jedné vrstvě**
- **Možno aplikovat ručně i strojově**

Výrobek	Vyrovňovací a výplňová stěrka pro ruční i strojní zpracování. K použití v interiéru.
Složení	Minerální plnivo, polymerová disperze, speciální přísady.
Vlastnosti	Připravená k okamžitému použití, snadno se nanáší, výborná přilnavost k podkladu, výborně vyplňuje kavery v podkladu, přírodní barva, matný povrch.
Použití	Určená pro interiéry, na cementové, vápenocementové a sádrové omítky, betonové povrchy, pórobetonové a vápenopiskové zdivo. Stěrku lze vyztužit síťovinou ze skelných vláken.

Technické údaje	Hustota:	cca 1.6 kg/dm ³
	Obsah pevných látek:	min. 69 %
	Min. tloušťka vrstvy:	1 mm
	Max. tloušťka vrstvy:	5 mm pro aplikaci jedné vrstvy, po úplném zaschnutí materiálu je možné nanášet další vrstvy
	Hodnota pH:	cca 8
	Doba schnutí:	cca 3 hod při teplotě +20 °C, relativní vlhkosti 50 % a tl. vrstvy 1 mm

	kbelík 20 kg
Vydatnost	cca 8 - 13.3 m ² /kbelík
Zrnitost	cca 0.3 mm
Spotřeba	cca 1.5 - 2.5 kg/m ² (dle druhu a rovinnosti podkladu)

Způsob dodání	kbelík 20 kg, 1paleta = 24 kbelíků = 480 kg
Skladování	V suchu, chladu, bez mrazu a v originálně uzavřeném obalu 6 měsíců.
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.
Bezpečnostní pokyny	Podrobná klasifikace dle Chemického zákona (v souladu s článkem 31 a přílohou II Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpečnostním listu výrobku, který je k dispozici na www.baumit.cz , anebo na vyžádání u výrobce.

Podklad	Podklad musí být v souladu s platnými normami, čistý, suchý, nezmrzlý, bez prachu, výkvětů, soudržný, bez nesoudržných oddělujících se částic, mastnoty anebo odbedňovacích přípravků. Nesmí být vodoodpudivý. Vhodné podklady: Obvyklé minerální podklady jako jsou vápenocementové sádrové omítky, beton, plynobeton. Nevhodné podklady: Umělé hmoty, kov, dřevo, nesoudržné nátěry.
----------------	--

Příprava podkladu Větší nerovnosti povrchu, neaktivní spáry a prohlubně v předstihu vyplnit a vyrovnat např. pomocí stěrky Baumit FinishMax nebo sádrové stěrky Baumit FinoGrande.

Zpracování

Baumit FinishMax je vhodný pro ruční i strojní aplikaci. Materiál nanášejte v jedné vrstvě o maximální tloušťce 5 mm. Po úplném zaschnutí je možné nanést další vrstvy. Materiál nanášejte strojně (stříkáním) nebo ručně nerezovým hladítkem. Spotřeba materiálu: cca 1,6 kg/m²/mm. U drsných povrchů očekávejte větší spotřebu materiálu. Doba schnutí se pohybuje v závislosti na teplotě, vlhkosti a tloušťce vrstvy přibližně od 2 do 8 hodin. Pro strojní aplikaci je vhodné např. zařízení Graco T-MAX s minimální velikostí trysky 61.

Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C a nesmí překročit +30 °C. Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty mohou podstatně prodloužit dobu tuhnutí a zrání. Vysoké teploty tuto dobu mohou nepřiměřeně zkrátit. Nevystavovat přímému slunečnímu záření, silnému větru anebo průvanu. Před nanášením každé další vrstvy anebo před prováděním výmalby musí být předchozí vrstva důkladně vyschlá. Až do úplného vyschnutí chránit před poškozením. Nepřimíchávat žádný jiný materiál.

Bezpečnostní opatření:

Okolí nanášené plochy, např. sklo, keramika, klinkery, přírodní kámen, laky, dřevo a kovy musí být chráněné, eventuální odstříky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody. Nečekat na zaschnutí a vytvrdnutí.

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezabývají zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.