

# Baumit SperrGrund/Uzavírací základ

## Uzavírací základní nátěr



- Zabraňuje vystupování skvrn z podkladu
- Vhodný do exteriéru i interiéru
- Ekvivalent základních nátěrů

<b>Výrobek</b>	Průmyslově vyráběný, speciální základní nátěr, bílé barvy k použití v interiéru i exteriéru.	
<b>Složení</b>	Organická pojiva, voda, přísady.	
<b>Vlastnosti</b>	Bráníci prostupu skvrn a nečistot z podkladu (např. ligninových skvrn ze sádkartonu, skvrn nikotinových anebo z vodných výluhů atp.).	
<b>Použití</b>	Základní nátěr pro exteriér i interiéru k zamezení nežádoucích látek prostupujících z podkladu, např. ze sádkartonu, omítek anebo dřevoláknitých desek, před následným nanášením stěrkových hmot, tenkovrstvých omítek anebo nátěrových hmot Baumit. <b>Při aplikaci není nutné používat další jiný penetrační nátěr.</b>	
<b>Technické údaje</b>	Barva:	bílá
	Hustota:	cca 1.2 kg/dm <sup>3</sup>
	Hodnota pH:	cca 7
		kbelík 14 l
	Spotřeba	cca 0.4 l/m <sup>2</sup> při 2 nátěrech
	Vydatnost	cca 35 m <sup>2</sup> /kbelík při 2 nátěrech
<b>Způsob dodání</b>	kbelík 14 l, 1 pal = 32 kbelíků = 448 l	
<b>Skladování</b>	V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavřeném balení 12 měsíců.	
<b>Zajištění kvality</b>	Průběžná kontrola podnikovými laboratořemi a státem určenými zkušebnami.	
<b>Bezpečnostní pokyny</b>	Podrobná klasifikace dle Chemického zákona (v souladu s článkem 31 a přílohou II Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 ze dne 18.12.2006) je uvedena v bezpečnostním listu výrobku, který je k dispozici na <a href="http://www.baumit.cz">www.baumit.cz</a> , anebo na vyžádání u výrobce.	
<b>Podklad</b>	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být čistý, suchý, bez mrazu, prachu, solných výkvětů, soudržný, bez uvolňujících se částic, nesmí být vodoodpudivý. <b>Vhodný na:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ sádkartonové desky</li><li>■ sádrovláknité desky</li><li>■ sádrové prvky</li><li>■ omítky</li><li>■ dřevo</li><li>■ stěrkové hmoty</li></ul> <b>Nevhodný na:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ umělé hmoty</li><li>■ lakové, olejové, kličové nátěry</li></ul>	

<b>Příprava podkladu</b>	<b>Křídující příp. silně pískující povrchy, taktěž sintrové povlaky:</b> Mechanicky odstranit.  <b>Znečištění anebo biotické napadení ploch:</b> Mechanicky odstranit, příp. horkou párou Použitím speciálních prostředků (např. Baunit FungoFluid)  <b>Nesoudržné, zvětralé minerální nátěry:</b> Mechanicky odstranit.  <b>Výkvěty:</b> Mechanicky odstranit, vhodně sanovat.  <b>Plochy poškozené nebo popraskané plochy:</b> Opravit přestěrkováním vhodnou stěrkou.
<b>Zpracování</b>	Podklad musí být soudržný a suchý. Baunit SperrGrund důkladně promíchat. Lze ředit přidáním max. 5 % vody. Uzavírací základ Baunit SperrGrund nanést celoplošně ve dvou vrstvách tak, aby se vytvořil uzavírací film. Druhou vrstvu nátěru lze nanášet po vyschnutí první vrstvy nátěru (cca 1–2 hodiny). Potom obě vrstvy ponechat vyschnout min. 12 hodin. Baunit SperrGrund lze nanášet válečkem, štětkou nebo stříkat.
<b>Upozornění a všeobecné pokyny</b>	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem, např. pomocí fasádních sítí. Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty mohou podstatně prodloužit dobu tuhnutí a zrání. <b>Bezpečnostní opatření:</b> Okolí natírané plochy, především sklo, keramika, klinkery, přírodní kámen, laky a kovy musí být chráněné, eventuální odstříky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody. Nečekat na zaschnutí a vytvrdnutí.

---

Tento technický list, poskytovaný v rámci naší podpory zákazníkům a zpracovatelům, byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná, avšak právně nezávazná řešení, nezakládající smluvní vztah ani dodatečné závazky z kupní smlouvy. Rovněž nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku k zamýšlenému použití v konkrétních podmínkách.