



Baunit CalciumsilikatPlatte

Kapillaraktive, diffusionsoffene Calciumsilikat-Platte

Vorteile

- **Hohe Plattenstabilität**
- **Inklusive Dämmeigenschaften**
- **Ausgleich von Kondensatfeuchte**



Produkt

Kapillaraktive, diffusionsoffene Calciumsilikatplatte zur Schimmelsanierung im Innenbereich. Als Produktergänzungsartikel sind Anschlusskeil und CalciumsilikatLaibung erhältlich.

Zusammensetzung Calciumsilikat und Zellulosefasern

Eigenschaften

- Nicht brennbar.
- Diffusionsoffen und kapillaraktiv.
- Wärmedämmend.
- Sehr gute Sorptionseigenschaften (Aufnahme von Luftfeuchtigkeit).
- Schimmelhemmend aufgrund hoher Alkalität.
- Resistent gegen Ungeziefer.
- Durch Formstabilität und relativ hohe Festigkeit ist die Platte in sich selbsttragend, gut zu transportieren und ermöglicht saubere Schnittkanten.
- Die Erhöhung der Oberflächentemperatur verhindert Kondensatbildung.
- Die hohe Saugfähigkeit der Platte ist zudem in der Lage, auch größere Mengen von Kondensfeuchte sehr schnell aufzunehmen, wodurch sie nicht mehr an der Oberfläche zur Verfügung steht. Ein Bewuchs durch Schimmel wird somit vermieden.

Anwendung

- Diffusionsoffene, kapillaraktive Schimmelsanierungsplatte für die Verwendung in Innenräumen auf mineralischen Untergründen.
- Systembestandteil des AS AntiSchimmelSystems.
- Die Platte ist mit allen handelsüblichen Handwerkzeugen leicht und staubminimiert zu bearbeiten, zu kleben und anschließend mit der gewünschten Putzoberfläche zu gestalten.

Technische Daten

Produkt	
EAK/AVV Abfallschlüssel:	17 06 01; 17 06 03; 17 06 04*
Biegezugfestigkeit:	≥ 0.5 MPa
Brandverhalten:	A1, nicht brennbar
Druckfestigkeit:	2.3 N/mm ²
Farbe:	Weiß-Grau
pH-Wert:	ca. 10
Plattenformat:	122 cm x 100 cm , 61 cm x 100 cm
Porosität:	ca. 90 %
Rohdichte:	245 kg/m ³ +/- 3%
sd-Wert H ₂ O:	0.07 m bei 2,5 cm; 0,15 m bei 5 cm; 0,2 m bei 8 cm
μ-Wert:	ca. 3
Wasseraufnahme absorptiv:	≥ 1.2 M.-%
Wasseraufnahme kapillar:	≥ 270 M.-%
Wärmeleitfähigkeit λ:	0.068 W/(m·K) nach EN 12667

Variante(n)	Baumit Calciumsilikat-Platte, 2,5 cm	Calciumsilikat-Platte, 3 cm	Calciumsilikat-Platte, 4 cm	Calciumsilikat-Platte, 5 cm
Ergiebigkeit	100 m ² /Palette (122x100 cm)	73 m ² /Palette (122x100)	54,9 m ² /Palette (122x100)	43,9 m ² /Palette (122x100)

Variante(n)	Calciumsilikat-Platte, 6 cm	Calciumsilikat-Platte, 8 cm	Calciumsilikat-Platte, 10 cm
Ergiebigkeit	36,6 m ² /Palette (122x100)	31,7 m ² /Palette (61x100)	25,6 m ² /Palette (61x100)

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berücksichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhängig von Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.



- Lieferform** Angaben im Format Plattendicke - Platten/Palette: 2,5 cm: 82 St./Palette ; 3 cm: 60 St./Palette; 4 cm: 45 St./Palette; 5 cm: 36 St./Palette; 6 cm: 30 St./Palette; 8 cm: 52 St./Palette; 10 cm: 42 St. /Palette
- Lagerung** Trocken und geschützt. Die Lagerzeit ist nahezu unbegrenzt.
- Qualitätssicherung** Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma verfügt über ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 sowie ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001. Die Zertifizierung gilt für ausgewählte Standorte in Deutschland.
- Untergrund** Versimmelte Flächen sind vorab z. B. mit einer Peroxidlösung vorzubehandeln und oberflächlich zu reinigen (gipsgebundene Putze, Oberputze, Tapeten, Altanstriche, Gipskartonplatten o. Ä. komplett entfernen). Der Untergrund zur Verklebung der Platten muss fest, tragfähig, frostfrei, frei von Ausblühungen sowie frei von haftmindernden Rückständen (Schmutz und Staub) sein. Unterputze müssen gut aufgeraut sein und einwandfrei abgebunden haben. Die zu verputzende Fläche muss gleichmäßig ausgetrocknet sein. Glatte Betonflächen vorher mit einem geeigneten Haftvermittler (z. B. multiContact MC 55 W) vorbehandeln. Untergründe, die in der Fläche Ebenheitsabweichungen von mehr als 5 mm aufweisen, müssen vor der Verklebung, z. B. mit multiContact MC 55 W, ausgeglichen werden. Ein Wandausgleich mit der Kleberschicht aus AS 2 in 1 Putz ist schwer auszuführen und nur bis Schichtdicken von 5 mm machbar.
- Verarbeitung** Calciumsilikatplatten können mit einem Cuttermesser angeschnitten und dann über die Bruchkante gebrochen werden. Weil ein leichtes Ausbrechen/Ausfransen der Bruchkante auftreten kann, empfiehlt es sich, die Platten mit einem Fuchsschwanz oder einer Stichsäge zuzuschneiden. Löcher für Elektrodosen und sonstige Plattenöffnungen sind mit einem Dosenbohrer oder einer Stichsäge herzustellen. Platten können direkt vor der Verklebung mit SanovaPrimer (1:1 mit Wasser verdünnt) gestrichen werden, um die Saugfähigkeit der Platten zu verringern. Dies empfiehlt sich vor allem dann, wenn nur eine Person die Platten verarbeitet. Das Verkleben sowie das Verputzen der Platten erfolgt am besten mit AS 2 in 1 Putz, wobei die zu verputzenden Flächen vorab mit SanovaPrimer vorzubehandeln sind, um die Saugeigenschaften auszugleichen. Bei der Verwendung der Platten als Innendämmung ist zum Verkleben und Überputzen multiContact MC 55 W zu verwenden.
- Allgemeines und Hinweise** Auf eine möglichst hohlraumfreie Verklebung achten. Plattenstöße vollständig mit AS 2 in 1 Putz füllen. **Baumit „Ratgeber Schimmelbeseitigung“ sowie technische Zusatzinformation „AS AntiSchimmelsystem“ zur Verarbeitung des Baumit AnschlussKeil und der Baumit CalciumsilikatLaibung (siehe Homepage) beachten.**
- Tragen Sie bei der Schimmelbeseitigung immer entsprechende Schutzkleidung: mindestens Arbeitskleidung, Atemschutz, Schutzbrille und Handschuhe. Befallene Flächen von mehr als 0,5 m² ggf. durch eine ausgebildete Fachfirma beseitigen lassen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen Sachverständigen!
- Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.