



Baumacol InCorner Basic

Vorgeformte Objektinnendichtecke für innen & außen



- **Flexibel**
- **Wasserundurchlässig**
- **Alkalibeständig**

Produkt Elastomer beschichtete Innenecke aus Polyethylen mit Vlieskaschierung zur Abdichtung an Innenecken.

Zusammensetzung Querdehnbares, längsstabiles mit thermoplastischem Elastomer beschichtetes Polyesterträgermaterial mit Vlieskaschierung.

Eigenschaften

- Dünnsschichtig und rissüberbrückend.
- Hoch elastisch und reißfest.
- Wasserundurchlässig.
- Starke Verbundwirkung mit Abdichtungsmaterialien durch vlieskaschierte Oberfläche.

Anwendung

- Wassereinwirkungsklasse: W0-I (gering) / W1-I (mäßig) / W2-I (hoch).
- Beanspruchungsklasse: A0 und B0.
- Zur Abdichtung von Innenecken an Wand- oder Bodenflächen unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen.
- Für Bäder, Duschen und Nassräume, im Innen- oder Außenbereich.
- Zur Erstellung wasserdichter Abschlüsse und Übergänge an Ecken, Fugen sowie für Bodenabläufe und Rohrdurchgänge.
- Zur Abdichtung von Innenräumen nach DIN 18534.

Technische Daten Temperaturbeständigkeit: - 30 °C + 90 °C

Lieferform Karton, Kartoninhalt 10 Stück (50 Karton pro Palette = 500 Stück); Abmessung 12 x 12 cm

Lagerung Trocken und geschützt. Die Lagerzeit sollte 24 Monate nicht überschreiten.

Qualitätssicherung Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 14001.

Untergrund Der Untergrund muss fest, tragfähig, frei von Rissen und sauber sein.

Verarbeitung Baumacol In Corner Basic in den ersten Auftrag der Baumacol Flüssigabdichtung einlegen und mit dem zweiten Auftrag überarbeiten.

Baumacol ProtectLight oder Baumacol Proof vorlegen. Baumacol InCorner Basic faltenfrei in den ersten Auftrag der Verbundabdichtung einlegen. Zweite Schicht der Verbundabdichtung auftragen und dabei die Ränder des Formteils mindestens 50 mm überlappend überarbeiten.

Allgemeines und Hinweise Das Produkt Baumacol InCornero Basic ist nicht säurebeständig. Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außen-dienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.