



Duriment RSY 4-A4 B

Reparaturmörtel nach DIN EN 1504-3, Klasse R4, für Bodenflächen



Vorteile

- Auch im Silo erhältlich
- Polymermodifiziert durch 2. Komponente
- Kurze Mischzeit

Produkt

Reparaturmörtel für Bodenflächen auf Betontragwerken zur Anwendung nach DIN EN 1504-9 und DIN EN 1504-10.

Zusammensetzung

Gesteinskörnung, Zement, Zusätze (beinhaltet in der separaten Anmachflüssigkeit).

Eigenschaften

- Mineralischer Instandsetzungsmörtel der Klasse R4 nach DIN EN 1504-3
- Zulässige Expositionsklassen nach nationaler Prüfvorschrift: XALL, XC1-4; XD1-3; XS1-3; XF1-4; XA1; XM1
- Feuchtebeanspruchung: XW1; XW2
- Feuchteklassen Alkalikieselsäure Reaktion: WO; WF; WA
- Einwirkungen aus dem Baugrund: XSTAT; XBW1-2
- Polymermodifiziert durch 2. Komponente Duriment RSY AF

Anwendung

- Produkt zur Instandsetzung von Betontragwerken im statisch und nicht statisch relevanten Bereich
- Instandsetzung von Bodenflächen
- Anwendung nach DIN EN 1504-9 und DIN EN 1504-10
- Instandsetzungsprinzip 3, 4, 7, 10 nach EN 1504-9
- Instandsetzungsverfahren 3.1, 3.2, 4.4, 7.1, 7.2 nach EN 1504-9

Technische Daten

Produkt		
Druckfestigkeit:	≥ 45 MPa	
E-Modul:	≥ 20 GPa statisch	
Schichtdicke:	12 mm - 50 mm	
Variante(n)	Duriment RSY 4-A4 B, 25 kg	Duriment RSY 4-A4 B, Silo
Körnung	0 mm - 4 mm	0 mm - 4 mm

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berücksichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhängig von Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.

Lieferform

Papiersäcke, Sackinhalt 25 kg (42 Sack pro Palette = 1.050 kg)

Lagerung

Trocken und geschützt. Die Lagerzeit sollte 12 Monate nicht überschreiten.

Qualitätssicherung

Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma verfügt über ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 sowie ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001. Die Zertifizierung gilt für ausgewählte Standorte in Deutschland.

Einstufung lt. Chemikaliengesetz

Siehe Sicherheitsdatenblatt (unter www.baumit.de).

Untergrund	Den Betonuntergrund nach den Regelwerken DIN EN 1504-10 und den nationalen Regelwerken nach Vorgabe des Planers vorbereiten. Mindestanforderung: Kontaminierte, trennend wirkende und minderfeste Schichten abtragen. Poren und Lunker ausgerundet öffnen, Rauheit nach der Planungsvorgabe herstellen und Saugfähigkeit sicherstellen. 24 Stunden vor Materialauftrag: Mehrfach Wasser auftragen. Beim Materialauftrag: Mattfeuchten / „feuchten“ Untergrund nach Definition DIN EN 1504-10 / A.5.4.9 sicherstellen.
Verarbeitung	<p>Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich im Handauftrag, ca. 0,093 l/kg (2,33 l/Sack) Duriment RSY AF bei der manuellen oder bei der maschinellen Anmischung zugeben und Material anmischen.</p> <p>Reparaturmörtel nach der Festlegung der maximalen einlagigen Schichtdicke (Planervorgabe anhand einer Musterfläche vor Ort) auftragen, verdichten und abziehen. Bei großen Flächen hierfür Rüttelbohle einsetzen. Bei größeren Schichtdicken mehrlagig arbeiten, dabei die erste Lage nicht glätten und vor Austrocknung und Verschmutzung schützen. Die zweite Lage aufbringen, nachdem eine Untergrundvorbereitung durchgeführt wurde.</p> <p>Eingebautes Material vor Witterungseinflüssen und Wasserverlust durch Verdunstung schützen. Nachbehandlung erfolgt nach den Vorgaben des Planers. Empfohlene Nachbehandlungsdauer mindestens 5 Tage.</p>
Allgemeines und Hinweise	<p>Nur für die gewerbliche Verwendung. Zum Anmischen zwingend Duriment Anmachflüssigkeit AF, gebrauchsfertig angeliefert, verwenden. Prüfzeugnisse und/oder Zulassungen erhalten Sie auf Anfrage. Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Außendienst-Fachberater.</p> <p>Das Produkt wird nach AVCP-System 2+ überwacht und unterliegt zusätzlich einer freiwilligen Fremdüberwachung.</p> <p>Produkt ist Bestandteil der nach nationalen Prüfvorschriften geprüften Betonersatzsysteme: „Baumit Betonersatzsysteme VI“ bestehend aus den Produkten Duriment RSY KH mineralische, kunststoffmodifizierte Korrosionsbeschichtung (optional), Duriment RSY KH mineralische Haftbrücke und Duriment RSY 4-A4 B Betonersatz (RM).</p> <p>Kombinierbar mit „Baumit Betonersatzsysteme VII“ bestehend aus den Produkten Duriment RSY KH mineralische, kunststoffmodifizierte Korrosionsbeschichtung (optional), Duriment RSY KH mineralische Haftbrücke und Duriment RSY 8-A4 B Betonersatz (RC).</p> <p>Nicht unter + 5 °C und über +30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten. Die Mindesttemperatur darf während der Aushärtephase nicht unterschritten werden. Planungsvorgaben, DIN EN 1504-9, DIN EN 1504-10, Leistungserklärung sowie die allgemeinen Vorschriften und Handwerksregeln beachten.</p> <p>Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.</p>

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.