



Duriment STM

Untergrundbearbeitung – Hoch abrasives Strahlmittel



Vorteile

- Geringe Eigenstaubentwicklung
- Hohe Produktreinheit
- Stark abrasiv

Produkt

Strahlmittel nach ISO 11126-4.

Zusammensetzung

Mineralische Hüttenwerksschlacke.

Eigenschaften

- Mineralisches Strahlgut für sämtliche Strahlverfahren (Trocken- und Nebelstrahlverfahren)
- Kantiges Korn
- Silikose-ungefährlich
- Hohe Abrasivität

Anwendung

- Zur Oberflächenreinigung von Beton, Werk- und Naturstein, Stahl, Keramik usw.
- Zur Vorbereitung von Altbetonflächen in der Betoninstandsetzung
- Zum Entrosten von korrodiertem Bewehrungsstahl

Technische Daten

Produkt	
Dichte:	ca. 2.4 kg/dm ³
Schüttdichte:	ca. 1 kg/dm ³ - 1.6 kg/dm ³

Lieferform

Papiersäcke, Sackinhalt 25 kg (42 Sack pro Palette = 1.050 kg), Abnahme palettenweise
Silo auf Anfrage

Lagerung

Trocken und geschützt. Die Lagerzeit ist unbegrenzt.

Qualitätssicherung

Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma besitzt ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 9001 sowie ein TÜV-geprüftes und zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach der weltweit gültigen Norm DIN EN ISO 14001.

Verarbeitung

Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich mit geeigneten Systemeinheiten für die Strahltechnik. Die Systemeinstellung erfolgt nach den Vorgaben des Maschinenherstellers.

Allgemeines und Hinweise

Zur Ermittlung des Materialverbrauchs in Abhängigkeit der geforderten Rautiefe empfehlen wir Probeflächen anzulegen.

Die Entsorgung des verwendeten Strahlguts erfolgt nach den gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung der Kontamination mit dem entfernten Material.

Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.