


# KellerTherm DP 035 Vlies MW

Einseitig vlieskaschierte Mineralwolle-Deckendämmplatte DI,WI-zK, A1

**Vorteile**

- **Vliesoptik an der Sichtseite**
- **Nichtbrennbar**
- **Gute Schalldämmwirkung**



**Produkt**

Mineralwolle-Deckendämmplatte nach DIN EN 13162, DIN 4108-10 DI, WI-zK zur unterseitigen Dämmung von Keller-, Garagen- und Hallendecken mit geringem optischem Anspruch, einseitig naturhell vlieskaschiert, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1, nichtbrennbar. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m·K). Diffusionsoffen. Format: 119,4 x 59,4 cm, Dämmstoffdicken von 5–20 cm.

**Zusammensetzung**

Steinwolle.

**Eigenschaften**

- Einseitig mit naturhellem Glasvlies kaschiert.
- Wärmedämmend.
- Dimensions- und formstabil sowie alterungsbeständig.
- Nichtbrennbar.
- Diffusionsoffen.
- Verbesserung des Schalldämm-Maßes (Absorberklasse A).
- LABS-frei.

**Anwendung**

- Unterseitige Dämmung von Keller-, Garagen- und Hallendecken mit geringem optischen Anspruch.
- **Das Glasvlies darf nicht beschichtet werden!**

**Technische Daten**

| **Produkt** | |
|---|---|
| EAK/AVV Abfallschlüssel: | 17 06 04 |
| Brandverhalten: | A1, nicht brennbar nach DIN EN 13501-1 |
| Plattenformat: | 119.4 cm x 59.4 cm |
| µ-Wert: | 1 |
| Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert: | 0.035 W/(m·K) |
| Wärmeleitfähigkeit Nennwert: | 0.034 W/(m·K) |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: | ≥ 1 kPa nach DIN EN 13162 |

| **Variante(n)** | **KellerTherm DP 035 Vlies MW 50 mm** | **KellerTherm DP 035 Vlies MW 60 mm** | **KellerTherm DP 035 Vlies MW 80 mm** | **KellerTherm DP 035 Vlies MW 100 mm** |
|---|---|---|---|---|
| Ergiebigkeit | 5.67 $m^2$ /Pack. | 5.67 $m^2$ /Pack. | 4.26 $m^2$ /Pack. | 2.84 $m^2$ /Pack. |
| Verbrauch | 1.5 Platten/$m^2$ | 1.5 Platten/$m^2$ | 1.5 Platten/$m^2$ | 1.5 Platten/$m^2$ |

| **Variante(n)** | **KellerTherm DP 035 Vlies MW 120 mm** | **KellerTherm DP 035 Vlies MW 140 mm** | **KellerTherm DP 035 Vlies MW 160 mm** | **KellerTherm DP 035 Vlies MW 180 mm** |
|---|---|---|---|---|
| Ergiebigkeit | 2.84 $m^2$ /Pack. | 2.13 $m^2$ /Pack. | 2.13 $m^2$ /Pack. | 2.13 $m^2$ /Pack. |
| Verbrauch | 1.5 Platten/$m^2$ | 1.5 Platten/$m^2$ | 1.5 Platten/$m^2$ | 1.5 Platten/$m^2$ |



**Baumit GmbH**
Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang
Telefon: 08324 921-0 - www.baumit.de - info@baumit.de

| Variante(n) | KellerTherm DP 035 Vlies MW 200 mm |
|---|---|
| Ergiebigkeit | 1.42 m² /Pack. |
| Verbrauch | 1.5 Platten/m² |

**Lieferform**

Baumit KellerTherm DP 035 Vlies MW werden foliert im Paket geliefert. Lieferbar in Dicken von 50 bis 200 mm.

**Lagerung**

Vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

**Qualitätssicherung**

Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität. Die Firma verfügt über ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 sowie ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001. Die Zertifizierung gilt für ausgewählte Standorte in Deutschland.

**Untergrund**

Die Putzgrundprüfung hat nach den Richtlinien der einschlägigen Normen zu erfolgen.
Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber, frostfrei und frei von haftmindernden Rückständen und Ausblühungen sein.

**Verarbeitung**

Vollflächiges Auftragen von ProContact DC 56, StarContact KBM oder StarContact KBM-FIX auf die Dämmplatte (Pressspachtelung vor Auftrag des Klebers) und satt auf den tragfähigen Untergrund andrücken (ggf. zusätzlich Dübeln).
Nach gutem Andrücken und Ausrichten erhält man eine planebene Fläche.

Bei fachgerechter Verarbeitung wird ein funktionelles Erscheinungsbild mit geringen optischen Ansprüchen erreicht! **Die Oberfläche der Dämmplatte darf nicht überarbeitet werden!**

**Allgemeines und Hinweise**

Nicht für die Anwendung im WDVS.

**Nicht unter + 5 °C und über + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. DIN EN 998-1, DIN 18550, DIN 55699, DIN 4108 und DIN 18350 (VOB, Teil C) beachten. Es gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.**

Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.



**Baumit GmbH**
Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang
Telefon: 08324 921-0 - www.baumit.de - info@baumit.de