

KellerTherm Struktur 035 EPS

EPS-Deckendämmplatte mit Stufenfalz, E



Vorteile

- **Strukturierte Sichtseite**
- **Handliches Format**
- **Keine Verdübelung notwendig**

Produkt

Polystyrol-Deckendämmplatte nach DIN EN 13163, Euroklasse E nach DIN EN 13501-1, mit Struktur auf der Oberfläche, Stufenfalz. Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(m·K). Farbe: weiß. Format: 50 × 50 cm (Nutzmaß: 48,5 × 48,5 cm), Dämmstoffdicken von 5–12 cm.

Zusammensetzung

Expandiertes Polystyrolgranulat.

Eigenschaften

- Wärmedämmend.
- Stufenfalz sowie gefaste Kante mit Schattenfuge.
- Sichtseite strukturiert an der Oberfläche.

Anwendung

- Unterseitige Dämmung von Keller- und Wirtschaftsräumen.

Technische Daten

Produkt	
EAK/AVV Abfallschlüssel:	17 06 04
Brandverhalten:	E , normalentflammbar nach DIN EN 13501-1
Farbe:	weiß
Plattenformat:	500 mm x 500 mm Nutzmaß: 485 x 485 mm
µ-Wert:	20 / 50

Variante(n)	**KellerTherm Struktru 035 EPS 50 mm**	**KellerTherm Struktur 035 EPS 60 mm**	**KellerTherm Struktur 035 EPS 80 mm**	**KellerTherm Struktur 035 EPS 100 mm**
Ergiebigkeit	5 m^2 /Pack.	4 m^2 /Pack.	3 m^2 /Pack.	2.5 m^2 /Pack.
Verbrauch	ca. 4 Platten/m^2	ca. 4 Platten/m^2	ca. 4 Platten/m^2	ca. 4 Platten/m^2

Variante(n)	**KellerTherm Struktur 035 EPS 120 mm**
Ergiebigkeit	2 m^2 /Pack.
Verbrauch	ca. 4 Platten/m^2

Lieferform

Baumit KellerTherm Struktur 035 EPS Platten werden foliert im Paket geliefert.

Lagerung

Vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

Baumit GmbH
Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang
Telefon: 08324 921-0 - www.baumit.de - info@baumit.de

Qualitätssicherung Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität. Die Firma verfügt über ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 sowie ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001. Die Zertifizierung gilt für ausgewählte Standorte in Deutschland.

Untergrund Die Putzgrundprüfung hat nach den Richtlinien der einschlägigen Normen zu erfolgen.
Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber, frostfrei und frei von haftmindernden Rückständen und Ausblühungen sein.

Verarbeitung Vollflächiges Auftragen des Klebemörtels im Kammbettverfahren mit der Zahnkelle, 10 mm dick, z. B. mit ProContact DC 56, StarContact KBM oder StarContact KBM-FIX auf die Dämmplatte (glatte Seite der Platte) und satt auf den tragfähigen Untergrund andrücken. Andere Klebevarianten auf Anfrage möglich.

Allgemeines und Hinweise Nicht für die Anwendung im WDVS.

Der Untergrund darf nicht gefroren sein.

Nicht unter + 5 °C und über + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. DIN EN 998-1, DIN 18550, DIN 55699, DIN 4108 und DIN 18350 (VOB, Teil C) beachten. Es gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.

Baumit GmbH
Reckenberg 12, 87541 Bad Hindelang
Telefon: 08324 921-0 - www.baumit.de - info@baumit.de