




ResolTherm XS 022

Resol-Hartschaumplatte mit Glasvlies kaschiert, B1

Vorteile

- **Sehr niedriger Lambda-Wert**
- **Im System B1**
- **Dämmung auf Passivhaus-Niveau**



Produkt

Resol-Hartschaumplatte (nach DIN EN 13166) mit Glasvlies kaschiert für die Wärmedämmung von Fassaden.

Zusammensetzung

Phenol(PF)-Hartschaum, Glasfaservlies.

Eigenschaften

- Hochwärmedämmend.
- Maßgenau.
- Form- und alterungsbeständig.
- Schwundfrei.
- Schwerentflammbar.
- Beidseitig mit Glasvlies kaschiert.

Anwendung

- Bei Neu- und Altbauten im Wärmedämm-Verbundsystem „Baumit XS 022-Fassade“.
- Nicht im Sockel- oder im erdberührten Bereich anwendbar.
- Die Verarbeitung erfolgt in Verbindung mit ProContact DC 56.

Technische Daten

Produkt	
Anwendungstyp:	WAP nach DIN 4108-10
Brandverhalten:	C -s2, d0 nach DIN EN 13501-1 (B1 im Baumit WDV-System)
Plattenformat:	120 cm x 40 cm stumpf
Rohdichte:	35 kg/m ³ nach DIN EN 1602
μ-Wert:	35
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert:	0.022 W/(m·K)
Wärmeleitfähigkeit Nennwert:	0.021 W/(m·K)
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene:	> 80 kPa

Variante(n)	ResolTherm XS 022 20 mm	ResolTherm XS 022 30 mm	ResolTherm XS 022 40 mm	ResolTherm XS 022 50 mm
Ergiebigkeit	8.64 m ² /Pack.	5.76 m ² /Pack.	6.72 m ² /Pack.	5.28 m ² /Pack.
Verbrauch	ca. 2.1 Platten/m ²	ca. 2.1 Platten/m ²	ca. 2.1 Platten/m ²	ca. 2.1 Platten/m ²

Variante(n)	ResolTherm XS 022 60 mm	ResolTherm XS 022 70 mm	ResolTherm XS 022 80 mm	ResolTherm XS 022 90 mm
Ergiebigkeit	4.8 m ² /Pack.	3.84 m ² /Pack.	3.36 m ² /Pack.	2.88 m ² /Pack.
Verbrauch	ca. 2.1 Platten/m ²	ca. 2.1 Platten/m ²	ca. 2.1 Platten/m ²	ca. 2.1 Platten/m ²

Variante(n)	ResolTherm XS 022 100 mm	ResolTherm XS 022 120 mm	ResolTherm XS 022 140 mm	ResolTherm XS 022 160 mm
Ergiebigkeit	2.88 m ² /Pack.	2.4 m ² /Pack.	1.92 m ² /Pack.	1.44 m ² /Pack.
Verbrauch	ca. 2.1 Platten/m ²	ca. 2.1 Platten/m ²	ca. 2.1 Platten/m ²	ca. 2.1 Platten/m ²

Variante(n)	ResolTherm XS 022 180 mm	ResolTherm XS 022 200 mm
Ergiebigkeit	1.44 m ² /Pack.	1.44 m ² /Pack.
Verbrauch	ca. 2.1 Platten/m ²	ca. 2.1 Platten/m ²

Lieferform

Baumit ResolTherm XS 022 wird foliert im Paket geliefert.

Lagerung

Bei Lagerung vor Witterungseinflüssen, mechanischer Beschädigung und erhöhter ultravioletter Strahlung (Sonne) schützen. Eine kurzfristige Lagerung der Dämmstoffplatten im Außenbereich ist bzgl. des Sonnenlichtes unbedenklich.

Qualitätssicherung

Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma verfügt über ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 sowie ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001. Die Zertifizierung gilt für ausgewählte Standorte in Deutschland.

Untergrund

Die Putzgrundprüfung hat nach den Richtlinien der einschlägigen Normen zu erfolgen.
Der Untergrund muss sauber, trocken, frost- und staubfrei sowie frei von haftmindernden Rückständen und Ausblühungen sein.
Der Untergrund muss für die Anwendung eines Wärmedämm-Verbundsystems geeignet sein.

Verarbeitung

Die Rückseite (Klebeseite) ist mit der Bezeichnung „Wandseite“ beschriftet.

Für die Verarbeitung von Baumit ResolTherm XS 022 in Wärmedämm-Verbundsystemen sind die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der jeweiligen Systeme zu berücksichtigen.

Die Dämmplatten sind passgenau im Verband zu setzen.

In den Stoß- und Lagerfugen der Platten darf kein Klebspachtel durchtreten, da sonst Wärmebrücken entstehen. Die Eckausbildung erfolgt in Plattendicke verzahnt. Im Bereich von Fassadenöffnungen sind die Dämmplatten auszuklinken. Fugen und Fehlstellen sind mit dem gleichen Dämmstoff zu verschließen, kleinere Fugen und Fehlstellen (< 5 mm) können mit Baumit FüllSchaum verschlossen werden.

Lange Standzeiten (ab 2 Wochen) ohne Armierungsschicht vermeiden!

Kleberauftrag:

Das Kleben erfolgt nur mit ProContact DC 56!

Manuell: Kleber in Form von umlaufender Randwulst und mindestens drei Klebepunkten auf die Fassadendämmplatte auftragen (eine Verklebung von mindestens 40 % muss erreicht werden). Bei ebenen Untergründen ist auch ein vollflächiges Aufbringen mittels Zahnpachtel möglich.

Maschinell: Kleberauftrag wulstförmig auf den Untergrund. Es müssen mindestens 60 % der Fläche durch Mörtelstreifen bedeckt sein. Die Klebewülste müssen ca. 5 cm breit und in der Wulstmitte mindestens 10 mm dick sein. Der Abstand der Kleberwülste darf 10 cm nicht überschreiten. Die Dämmplatten sind unverzüglich, spätestens nach 10 Minuten, in das frische Klebemörtelbett einzudrücken, einzuschwimmen und anzupressen.

Dübeln:

ResolTherm-XS-022-Dämmplatten werden immer zusätzlich verdübelt – frühestens 3 Tage nach Verklebung der Platten. Dübelauswahl und Dübelmenge sind abhängig vom Untergrund und der Gebäudehöhe (siehe Zulassung Z-33.43-1115, nach Windlastnorm DIN EN 1991-1-4).

Die Verankerung der Spreizzone der Dübel muss im tragenden Mauerwerk bzw. Beton, gemäß Dübelzulassung, erfolgen. Die Verdübelung erfolgt oberflächenbündig mit bauaufsichtlich zugelassenen Tellerdübeln (Ø 60 mm) oder ab 10 cm Dämmstoffdicke oberflächenbündig vertieft mit dem KombiTeller VT 2G (mit SchraubDübel S und Rondelle S ResolTherm XS 022 als Abdeckung).

Die Dübel müssen auf der Dämmebene oberflächenbündig festsitzen (keine rein versenkte Verdübelung!). Anordnung nicht im Fugenbereich.

Baumit WDVS-Leitfaden beachten!

Allgemeines und Hinweise

Während der Verarbeitung der Dämmplatten bis zum Aufbringen der Armierungsschicht soll die Fassade durch Abhängen vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt werden.

Im Sockelbereich, im erdberührten Bereich und im Spritzwasserbereich sind Perimeterdämmplatten einzusetzen.

Nicht unter + 5 °C und über + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen. DIN EN 13914, DIN EN 998-1, DIN 18550, DIN 55699, DIN 4108 und DIN 18345 (VOB, Teil C), die für den Bereich Wärmedämm-Verbundsystem geltenden Merkblätter und Richtlinien, z. B. die des Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM), des Fachverbandes WDVS, des Bundesverbandes Ausbau und Fassade (BAF), des Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) u. a. in der jeweils gültigen Version sowie die besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZ) beachten.

Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Außendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.