



26

**Baunit GmbH
Reckenberg 12
D-87541 Bad Hindelang**

Nummer der Leistungserklärung und Kenncode des Produkttyps:

BDE13-WTM-771015-BM

EN 998-2:2016

0785

**Werkmauermörtel (Normalmauermörtel) nach
Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden,
Stützen und Trennwänden aus Mauerwerk**

| | |
|---------------------------------------|---|
| Druckfestigkeit: | M 20 |
| Verbundfestigkeit: | $\geq 0,12 \text{ N/mm}^2$ (Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftfestigkeit) geprüft nach EN 1052-3 - Verfahren B in Verbindung mit Kalksand-Referenzstein bei einer Eigenfeuchte von 3 bis 5 M.-%: |
| Chloridgehalt: | $\leq 0,1 \text{ M.-%}$ |
| Brandverhalten: | A1 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | 15/35 (Tabellenwert) |
| Wärmeleitfähigkeit: (Tabellenwert) | $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90% |
| Dauerhaftigkeit: | Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für stark angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B |

Die Leistungserklärung ist unter www.baunit.de elektronisch abrufbar.