

# Baumit MPA 35 Speed

## Kalk/Zementputz

- mineralisch und leicht
- für hochwärmedämmende Wandbildner
- nach 3 Stunden fertig zu stellen

**Produkt** Kalk/Zement-Unterputz mit rein mineralischem Leichtzuschlag mit beschleunigter Abbindezeit. Fertigstellen (rabotieren) schon nach 3 Stunden möglich. Für maschinelle und händische Verarbeitung im und Außen- und Innenbereich. Empfohlen für hochwärmedämmende Wandbildner.

**Zusammensetzung** Kalkhydrat, Zement, Putzsande, mineralische Leichtzuschlagstoffe (Perlite), Zusätze. Volldeklaration nach Vergaberichtlinie „nature-plus®“ siehe [www.baumit.com](http://www.baumit.com) unter Produkte, Umweltdeklaration

**Eigenschaften** Wasseraufnahmemehmender, mineralischer Kalk/Zementputz, beschleunigte Abbindezeit, gute Wasserdampfdurchlässigkeit, Elastizität abgestimmt auf hochwärmedämmende Wandbildner, kein Vorspritzer bei maschineller Verarbeitung (ausgenommen Beton- sowie Ziegelherstellangaben beachten).

**Anwendung** Maschinenputz für außen und innen, verrieben oder als Unterputz grob abgezogen insbesondere für hochwärmedämmende Wandbildner und Wandsysteme. Nicht geeignet im Sockel- und Spritzwasserbereich.

**Technische Daten**

Norm:	CS II nach ÖNORM EN 998-1
Max. Schichtstärke:	30 mm (je Arbeitsschritt)
Druckfestigkeit:	> 2.5 N/mm <sup>2</sup> nach 28 Tagen
Wärmeleitzahl:	ca. 0.330
Qualitätskategorie:	Professional

	30 kg	40 kg	Silo
Körnung		2 mm	
Verbrauch		ca. 10 kg/m <sup>2</sup> - 12 kg/m <sup>2</sup> bei 1cm Schichtdicke	
Ergiebigkeit		ca. 1.7 m <sup>2</sup> /Sack - 2 m <sup>2</sup> /Sack bei 2cm Putzdicke	
Wasserbedarf		ca. 10 l/Sack	

**Lieferform** Sack 40 kg, 1 Pal. = 35 Sack = 1.400 kg  
Lose im Silo

**Lagerung** Trocken auf Holzrost 9 Monate foliiert lagerfähig.

**Qualitätssicherung** Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.

**Einstufung lt. Chemikaliengesetz** Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter [www.baumit.com](http://www.baumit.com) oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

**Untergrund** Die Putzgrundprüfung hat nach den Richtlinien der ÖNORM B 3346 zu erfolgen. Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, nicht wasserabweisend, frei von Ausblühungen, tragfähig und frei von losen Teilen sein.

## Untergrund- vorbereitung

### Hinweise auf produktspezifische Untergründe

Die angeführten Hinweise gelten für normgemäß hergestelltes Mauerwerk und setzen vor allem geschlossene Fugen voraus (ggf. zeitgerecht vorher verschließen).

Baumit Pre ist bei maschineller Verarbeitung nicht notwendig (ausgenommen bei Beton sowie Ziegelherstellerangaben beachten). Bei händischer Verarbeitung ist Baumit VorSpritzer immer erforderlich.

### Hochwärmedämmende Wandbildner:

(Mineralisch gebundene Holzwolle und Holzspanleichtbauplatten ein- schichtig und mehrschichtig, mineralisch gebundene Holzspanmantelsteine mit integrierter Wärmedämmung; zementgebundene Mauersteine mit integrierter Wärmedämmung, Porenbetonsteine, hochwärmedämmendes Ziegelmauerwerk mit weniger als 10% anderer Mauerwerksbildner).

Bei Anwendung von Baumit MPA 35Speed auf diesen Untergründen ist folgender Systemaufbau (Baumit LeichtputzSystem) einzuhalten:

- Baumit MPA 35 Speed
- Baumit StarContact mit Baumit StarTex
- Baumit UniPrimer bzw. Baumit PremiumPrimer
- Baumit Oberputze (Dünnschichtdeckputze)

Eine Flächenarmierung kann die Rissbildung nicht verhindern, wohl aber das Risiko verringern.

Wärmedämmende und nicht wärmedämmende Wandbildner: (Hochlochziegel, zementgebundene Mauersteine, Beton, Holzspanmantelsteine, Mischmauerwerk)

Bei Anwendung von Baumit MPA 35Speed auf diesen Untergründen ist folgender Systemaufbau (Baumit LeichtputzSystem) einzuhalten:

- Baumit MPA 35Speed
- Baumit MultiRenova
- Baumit UniPrimer bzw. Baumit PremiumPrimer
- Baumit Oberputze (Dünnschichtdeckputze)

## Verarbeitung

Vor Putzbeginn sind, zwecks einfacher Verarbeitung, bei allen Kanten und Ecken rostfreie Drahteckwinkel im Außenbereich und Putzeckleisten im Innenbereich mit BaumitSpeedFix (keinesfalls Gips) zu versetzen.

Baumit MPA 35Speed wird mit bauüblichen Putzmaschinen verarbeitet, wobei bei maschineller Verarbeitung kein Vorspritzer erforderlich ist (Ausnahme: Beton). Bei Porenbeton-Steinen muss vorgesenst und der Putz zweischichtig frisch in frisch aufgetragen werden.

In der Putzmaschine darf sich kein gipshaltiges Material vor Arbeitsbeginn (Spritzen) befinden!

Bei maschineller Verarbeitung und hohen Temperaturen sind die Schläuche vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen um ein frühzeitiges Abbinden des Putzes in den Schläuchen zu verhindern. Bei längeren Arbeitsunterbrechungen empfehlen wir die Mischzone leer zu fahren und die Schläuche zu reinigen.

Für die händische Verarbeitung wird Baumit MPA 35Speed im Freifall- oder Zwangsmischer 3 – 5 Minuten mit ca. 10 l Wasser je Sack angemischt und mit der Kelle in der erforderlichen Schichtdicke angeworfen.

Bei erforderlichen Mehrdicken durch z.B. Unebenheiten im Untergrund ist zu beachten, dass bei Putzdicken ab 30 mm in 2 Arbeitsgängen frisch in frisch verarbeitet wird. Wenn nicht frisch in frisch gearbeitet wird, ist nach dem ersten Arbeitsschritt die Oberfläche waagrecht mit dem Putzrechen aufzurauen und vor Aufbringen der nächsten Schicht gut zu nassen.

## Allgemeines und Hinweise

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +5 °C liegen. Bei Verwendung von Heizgeräten ist auf eine gute Querbelüftung zu achten. Direkte Beheizung des Putzes ist unzulässig. Frische Putzflächen mind. 2 Tage feucht halten.

Zu beachten sind auch die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz in der jeweils-letztgültigen Version.

Für die Ebenflächigkeit ist die DIN 18202 anzuwenden.

Vor jeder weiteren Beschichtung ist eine Standzeit von mind. 7 Tagen je cm Putzdicke einzuhalten.

Installationsschlitze, Mauerwerksfugen, Löcher etc. sind mit geeignetem Material (z.B. BaumitSpeedFill) in einem getrennten Arbeitsgang zu verschließen. Zu verfließende Flächen dürfen nicht verrieben werden (ÖNORM B 3346 beachten).

Eine örtlich begrenzte, kleinflächige Putzgrundvorbehandlung kann auch als armierte Spachtelschicht (Baumit KlebeSpachtel, Baumit TextilglasGitter) ausgeführt werden. Zusätzlich muss nach ausreichender Trocknung Baumit StarContact waagrecht mit einer Zahnschicht 3 – 5 mm aufgezahnt werden. Der Putzauftrag erfolgt nach ausreichender Ansteifzeit (ca. 2 – 3 Stunden).

Eine Armierung kann die Rissbildung nicht verhindern, wohl aber das Risiko absenken. Für die Beurteilung von Rissen ist die ÖNORMEN B 3346 maßgebend.

Die jeweiligen Produktdatenblätter sind zu beachten, gegebenenfalls Musterflächen anlegen.

---

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.