



Baunit MosaikTop Essential Line

Buntsteinputz auf Reinacrylatbasis



- beschichteter und gefärbter Quarzsand
- bunte Steineffekte
- besonders stoßfest

Produkt Buntsteinputz auf Reinacrylatbasis für außen, speziell für den Spritzwasser- und Sockelbereich.

Zusammensetzung Reinacrylatbindemittel, eingefärbte Quarzsande, Zusätze, Wasser.

Eigenschaften Wasserabweisend, witterungsbeständig, ausreichend wasserdampfdurchlässig, mechanisch hoch beanspruchbar, leicht zu verarbeiten.

Anwendung Wasserabweisender, besonders widerstandsfähiger Buntsteinputz für außen, eingesetzt im Sockel- und Spritzwasserbereich sowie für Designelemente.

Technische Daten

µ-Wert:	ca. 110 - 140
Festkörpergehalt:	ca. 80 %
V-Wert:	V2
W-Wert:	W2
Füllstoff:	eingefärbte Quarzsande
Qualitätskategorie:	Premium

	M 301	M 302	M 303	M 304
Körnung	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Verbrauch	ca. 4.5 kg/m ²			

	M 305	M 306	M 307	M 308
Körnung	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Verbrauch	ca. 4.5 kg/m ²			

	M 312	M 313	M 314	M 315
Körnung	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Verbrauch	ca. 4.5 kg/m ²			

	M 316	M 317	M 318	M 325
Körnung	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Verbrauch	ca. 4.5 kg/m ²			

	M 326	M 327	M 328	M 329
Körnung	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Verbrauch	ca. 4.5 kg/m ²			

	M 330	M 331
Körnung	2 mm	2 mm
Verbrauch	ca. 4.5 kg/m ²	ca. 4.5 kg/m ²



Lieferform	Kübel 25 kg, 1 Pal. = 32 Kübel = 800 kg
Lagerung	Trocken, kühl, frostfrei und verschlossen 12 Monate lagerfähig.
Qualitätssicherung	Eigenüberwachung durch unsere Werklabors.
Einstufung lt. Chemikaliengesetz	Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.
Untergrund	Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, saugfähig, frei von Ausblühungen, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Die Prüfung des Untergrundes hat gemäß den ÖNORMEN B 2230, B 3346 und B 6400-1 zu erfolgen. Geeignet auf: <ul style="list-style-type: none"> ■ mineralischen Untergründen (z.B. Baumit Unterputzen und Spachtelmassen) ■ Kalk/Zement- und Zementputzen verrieben ■ Beton Bedingt geeignet auf: <ul style="list-style-type: none"> ■ Baumit Wärmedämmverbundsystemen (HBW und TSR beachten) Ungeeignet auf: <ul style="list-style-type: none"> ■ Kunststoffen und Harzen ■ Lack- und Ölfilmen ■ Leimfarben Kalkputzen und -anstrichen ■ Wärmedämmputzen ■ Holz Metallen
Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stark oder ungleichmäßig saugende Oberflächen mittels Baumit MultiPrimer egalisieren ■ Kreidende bzw. leicht sandende Oberflächen mit Baumit MultiPrimer verfestigen ■ Stark sandende oder mürbe Putzflächen mit Baumit SanovaPrimer verfestigen (Produktdatenblatt beachten) ■ Sinterhaut mechanisch entfernen ■ Schalölrückstände auf Beton mit Heißdampf oder Schalölentferner bzw. durch Anschleifenentfernen ■ Verschmutzte Flächen reinigen ■ Algen- und/oder pilzbefallene Untergründe mit Spezialmittel (z.B. Baumit FungoFluid) behandeln ■ Schlecht haftende, verwitterte Anstriche entfernen ■ Schadhafte bzw. rissige, mineralische Flächen mittels Spachtelmasse (z.B. Baumit StarContact) überziehen und ggf. mit Baumit StarTex bewehren <p>Zusätzlich zu den hier angeführten Vorbehandlungen sind alle Untergründe immer mit Baumit PremiumPrimer bzw. Baumit UniPrimer vorzustreichen. (Standzeit mind. 24h)</p>
Verarbeitung	Beschichtungsaufbau: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 x Baumit PremiumPrimer – empfohlene Farbnummern lt. nachstehender Tabelle ■ PremiumPrimer (volldeckend) alternativ Baumit UniPrimer (nur weiß erhältlich!) ■ 1 x Baumit MosaikTop <p>Baumit MosaikTop wird vor dem Aufbringen gründlich mit einem langsam laufenden Rührwerk durchgemischt. Baumit MosaikTop wird mit einer rostfreien Stahltraufel in ca. 1,5 facher Kornstärke aufgezogen und noch im frischen Zustand lückenlos immer in gleicher Richtung geglättet. Nicht mit anderen Materialien vermischen. Gleichmäßig und ohne Unterbrechung arbeiten.</p>

Allgemeines und Hinweise

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges mindestens +5° C betragen. Beim Austrocknen vergeht die milchige Farbe des frisch aufgetragenen Baunit MosaikTop. Unter Feuchtigkeitseinwirkung kann während der Trocknung ein „milchig“ werden kurzzeitig auch zu einem späteren Zeitpunkt auftreten. Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Trocknungszeit deutlich verlängern. Feuchtigkeitsbelastungen aus dem Untergrund sind zu verhindern (Stützmauern, Einfriedungen, Traufenbereiche, etc.). Baunit MosaikTop eignet sich nicht zur Gestaltung von waagrecht Flächen. Wird Baunit MosaikTop unter Terrain (Traufpflaster etc.) geführt, so ist in diesem Bereich der Putz mit einem entsprechenden Feuchteschutz (z.B. Baunit BaseProtect 2K) zu beschichten.

Farbton: Um höchste Farbbrillanz zu erreichen, empfehlen wir bei folgenden Farbnummern einen Voranstrich mit Baunit Premium-Primer im nachstehend angeführten Farbton auszuführen. (siehe Tabelle)

Baunit MosaikTop „Natural Line“	PremiumPrimer Farbton
M342 M343 M344	11P
M340 M341	09P

Farbgleichheit kann nur innerhalb einer Produktionscharge gewährleistet werden. Bei Verwendung von verschiedenen Chargen sind diese unbedingt vor Beginn zu vermischen. Für eine möglichst dauerhafte und brillante Putzoberfläche wird empfohlen, diese regelmäßig (idealerweise 1 x jährlich) augenscheinlich zu kontrollieren. Stumpfmatten bzw. krebende Flächen können mit Baunit Easy-Primer und Baunit Finish Gloss überarbeitet und aufgefrischt werden.

Hellbezugswert: Für die Anwendung auf Wärmedämmverbundsystemen gelten die Anforderungen der Baunit Verarbeitungsrichtlinie WDVS in letztgültiger Fassung. Bei der Anwendung auf herkömmlichen Putzsystemen gilt die Verarbeitungsrichtlinie Baunit Außenputze in letztgültiger Fassung. Bei Baunit MosaikTop in den Farbtönen M306 | M313 | M314 | M315 | M316 | M317 | M318 | M328 | M330 | M331 | M341 | M342 | M343 | M344 ist bei Anwendung auf Baunit WDVS eine Ausführung mit dickschichtigem Unterputz (Mindestdicke 5 mm) und in 2-lagigem StarTex erforderlich.

Sicherheitsvorkehrungen siehe Sicherheitsdatenblatt

Reinigungshinweise: Augen und Hautflächen, sowie die Umgebung der Beschichtungsflächen, insbesondere Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, Lack und Metall schützen. Gegebenenfalls Spritzer mit viel Wasser abspülen, nicht bis zum Austrocknen und Erhärten des Putzes warten. Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.