



Baunit ReClean

Fassadenreiniger

Vorteile

- **Hohe Schmutzlösekraft**
- **Biologisch abbaubar**
- **Universell**



Produkt

Reinigungskonzentrat mit hoher Schmutz- und Fettlösekraft für alle Putze. Biologisch abbaubar. Je nach Verschmutzungsgrad unverdünnt bis 1:10 mit Wasser verdünnt anwendbar.

Zusammensetzung

Nicht-ionische und anionische aktive oberflächenreinigende Stoffe, Zusätze, Wasser

Eigenschaften

Hocheffizient und effektiv, nicht schaubildend, leicht zu verarbeiten, biologisch abbaubar

Anwendung

Zur Entfernung von normalem und hartnäckigem Schmutz, sowie von Öl und Fett. Anwendbar im Innen- und Außenbereich auf allen mineralischen, kunstharz- und dispersionsgebundenen Oberflächen. Kann dem Waschwasser bei Hochdruckreinigern zugesetzt werden. Gereinigte Flächen können mit Baunit Farben überarbeitet werden.

Technische Daten

Produkt	
pH-Wert:	ca. 8
Rohdichte:	1 kg/dm ³

Lagerung

Trocken, kühl, frostfrei und verschlossen 12 Monate lagerfähig.

Einstufung lt. Chemikaliengesetz

Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baunit.com oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Untergrund

Anwendbar auf allen mineralischen, kunstharz- und dispersionsgebundenen Oberflächen

Verarbeitung

Abhängig vom Verschmutzungsgrad, kann Baunit ReClean pur oder mit Wasser verdünnt angewendet werden.

Verdünnung:

- schwache Verschmutzung: 1:10
- durchschnittliche Verschmutzung: 1:5
- Starke oder hartnäckige Verschmutzung: 1:1 oder unverdünnt

Der Auftrag kann mittels Handsprühgerät oder bei hartnäckigen Verschmutzungen mittels harter Bürste erfolgen. Baunit ReClean kann auch über das Waschwasser dem Hochdruckreiniger beigemengt werden. Bei gravierenden Verschmutzungen Baunit ReClean mehrmals auftragen und die Oberfläche mit einer harten Bürste reinigen. Einwirkzeit auf dem Untergrund je nach Verschmutzung 2 bis 20 Minuten. Anschließend gründlich mit lauwarmen Wasser oder Hochdruckreiniger nachwaschen.

Allgemeines und Hinweise

Luft-, Material- und Untergrundtemperatur nicht unter +5° C. Fassade vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind entsprechend schützen (z. B. mittels Gerüstschutznetz). Es wird empfohlen, den Reiniger vorher auf einer kleinen Fläche zu testen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.