



Baumit SinterFluid

Tonerdelösung

Vorteile

- **Entfernung der Sinterhaut**
- **auf versinterten Kalk- und Gipsputzen**
- **Verbesserung des Haftvermögens**



Produkt

Verarbeitungsfertiger Voranstrich zur Entfernung der Sinterhaut auf historischen Kalkputzen als auch Gipsputzen zur Verbesserung der Offenporigkeit und des Haftvermögens.

Zusammensetzung

Essigsäure, Fruchtsäuren, Tonerde, Wasser.

Eigenschaften

Schwach gelbliche Flüssigkeit, frei von sonstigen organischen Bestandteilen.

Anwendung

Zur Entfernung von Sinterhaut auf Putzoberflächen, zur Verbesserung der Offenporigkeit und des Haftvermögens bei dichten, nicht oder schwach saugenden Putzoberflächen, besonders bei historischen Kalkputzen.

Technische Daten

Produkt	
Dichte:	ca. 1 kg/dm ³
pH-Wert:	ca. 2

Variante(n)	10 l
Ergiebigkeit	ca. 50 m ² / 10 l Kanister
Verbrauch	ca. 0.2 l/m ² je Anstrich

Lieferform

Kanister 10 l

Lagerung

Trocken, kühl, frostfrei ca. 12 Monate lagerfähig.

Einstufung lt. Chemikaliengesetz

Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Untergrund

Versinterte, schwach oder nicht saugende mineralische Putzoberflächen.

Verarbeitung

Die Baumit SinterFluid wird unverdünnt mit Pinsel, Quaste oder Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät satt auf den Untergrund aufgetragen. Bei sehr geringer Saugfähigkeit bzw. dicker Sinterschicht empfiehlt sich ein zweimaliger Auftrag. Das Anlegen von Probeflächen wird empfohlen. Nicht unter +5°C verarbeiten. Während der Verarbeitung und der Trocknungszeit vor Frosteinwirkung schützen. Überarbeitung bzw. Verputzarbeiten oder Malerarbeiten nach Abtrocknung und Entfernung von losen Teilen (ca. 12 Stunden) möglich.

Allgemeines und Hinweise

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und und Trocknung mindestens +5 C betragen. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.