



Baunit UniPrimer

Grundierung für Fassadenputze

Vorteile

- für ein gleichmäßiges Reibbild
- für Baunit WDVS und Putzsysteme
- lösemittelfrei



Produkt

Verarbeitungsfertige, weiße Grundierung als Saugausgleich und zur Unterstützung für ein schönes Reibbild für Baunit Fassadenputze auf Baunit Wärmedämmverbundsystemen und Putzsystemen.

Zusammensetzung

Organische Bindemittel, silikonhaltige Additive, mineralische Füllstoffe, Zusätze, Wasser.

Eigenschaften

Haftvermittler und Saugausgleich. Ermöglicht gleichmäßige Farbgebung der Endbeschichtung. Zusätzlich als Hydrophobierung des Untergrundes.

Anwendung

Universelle Grundierung für außen und innen, für nachfolgende Beschichtung mit Baunit Deckputzen und -Farben. (siehe jeweilige Produktdatenblätter)

Technische Daten

Produkt	
Festkörpergehalt:	ca. 70 %
Rohdichte:	ca. 1.65 kg/dm ³
μ-Wert:	ca. 150

Variante(n)	5 kg	20 kg	25 kg
Körnung	0.5 mm		0.5 mm
Verbrauch	ca. 0.2 kg/m ² - 0.4 kg/m ²		ca. 0.2 kg/m ² - 0.4 kg/m ²

Lieferform

Kübel: 5 kg, 1 Pal. = 48 Kübel = 240 kg
Kübel 25 kg, 1 Pal = 16 Kübel = 400 kg

Lagerung

Trocken, kühl, frostfrei und verschlossen 12 Monate lagerfähig.

Einstufung lt. Chemikaliengesetz

Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates vom 18.12.2006) unter www.baunit.com oder fordern das Sicherheitsdatenblatt beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, nicht wasser-abweisend, frei von Ausblühungen, tragfähig und frei von losen Teilen sein.

Die Prüfung des Untergrundes hat nach den ÖNORMEN B 2259, B 3346 und B 6410 zu erfolgen.

Die Ebenheit der Wand hat der ÖNORM DIN 18202 zu entsprechen.

Geeignet auf:

- Mineralischen Unterputzmörtel auf Wärmedämmverbundsystemen
- Kalk-/Zementputzen, Beton
- Kalk-/Gipsputzen
- Gut haftenden Mineral-, Silikat- und Dispersionsanstrichen und -putzen

Nicht geeignet auf:

- frischen Kalkputzen
- Kunststoffen, Lack- und Ölfilmen, Leimfarben

Untergrundvorbereitung

Kreidende bzw. sandende Oberflächen mechanisch entfernen, Schalölrückstände auf Beton mit Heißdampf oder speziellen handelsüblichen Schalölentferner entfernen

Verschmutzte Flächen gründlich mit Heißdampf reinigen.

Algenbefallene Untergründe mit Spezialmittel (z.B. Baumit FungoFluid) behandeln, Schlecht haftende, verwitterte Anstriche mechanisch entfernen, Schadhafte bzw. rissige, mineralische Flächen mittels Spachtelmasse (z.B. Baumit StarContact) überziehen und ggf. mit Baumit StarTex bewehren. Gipskartonplatten mit Baumit Divina ProtectPrimer vorbehandeln.

Verarbeitung

Der Untergrund muss abgebunden und trocken sein.

Baumit UniPrimer gründlich mit langsam laufendem Rührwerk aufrühren. Die Verarbeitungskonsistenz kann gegebenenfalls durch eine geringe Wasserbeigabe ein-gestellt werden.

Baumit UniPrimer vollflächig und gleichmäßig mittels Lamfellroller oder Bürste auftragen. Bei heißen Temperaturen empfiehlt es sich, ein zweites Mal zu grundieren. Bei zweifacher Grundierung (z.B. unterschiedliches Saugverhalten des Untergrundes) zwischen jedem Arbeitsgang eine Trockenzeit von mind. 24 Stunden einhalten.

Nicht mit anderen Anstrichmitteln vermischen. Gleichmäßig und ohne Unterbrechung arbeiten.

Allgemeines und Hinweise

Die Luft, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges mindestens +5° C betragen.

Die Fassade vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind schützen (z.B. mittels Gerüstschutznetz).

Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Trocknungszeit deutlich verlängern und den Farbton ungleichmäßig verändern.

Vor jeder weiteren Beschichtung ist eine Standzeit von mind. 24 Stunden einzuhalten.

Sicherheitsvorkehrungen: Augen und Hautflächen, sowie die Umgebung der Beschichtungsflächen, insbesondere Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, Lack und Metall schützen.

Gegebenenfalls Spritzer mit viel Wasser abspülen, nicht bis zum Austrocknen und Erhärten der Grundierung warten.

Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.