



# Baunit CeramicTex

Keraamilise SILS süsteemi võrk

## Eelised

- Baunit'i soojusisolatsiooni-liitsüsteemi komponent
- Ceramic süsteemi leelisekindel armeerimisvõrk
- Suur tõmbetugevus



## Toode

Leelisekindel klaaskiudarmeerimisvõrk kasutamiseks armeerimiskihi teostamisel koos armeerimissegude ja pahtlitega.

## Koostis

Tugevdatud klaaskiud.

## Omadused

- Leeliselise keskkonna kindel
- Vastupidav tsemendipõhistes toodetes
- Univeraalselt kasutatav
- Testitud vastavalt ETAG 004 juhiste

## Kasutusvaldkond

Baunit soojusisolatsiooni-liitsüsteemide (SILS) sertifitseeritud armeerimisvõrk

- Sobib SILSi renoveerimiseks
- Uute ja vanade mineraalsete aluspindade armeerimiskihi\* teostamiseks

\*armeerimiskihit koosneb armeerimissegust (nt Baunit StarContact) ja selle sisse paigaldatud armeerimisvõrgust (nt Baunit StarTex)

## Tehnilised andmed

| Toode                           |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Mass pinnaühiku kohta:          | ca. 200 g/m <sup>2</sup>         |
| võrgusilma suurus:              | ca. 7 mm x 7.5 mm (laius 100 cm) |
| Tõmbetugevus:                   | ≥ 2000 N/50mm                    |
| Tõmbetugevus pärast vananemist: | ≥ 1000 N/50mm                    |

| Variant(id) | Rull 50 m2                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kulu        | ca. 45 m <sup>2</sup> /pakend (ühe rulliga kaetav pindal, kui ülekate 10 cm) |

## Tarnevorm

50 m2 rull (laius 100 cm, pikkus 50m); 1alus = 20 rulli = 1000 m2

## Töötlemine ja kasutamine

### Pinna armeerimine:

Armeerimisegu (nt Baunit ProContact) kantakse pinnal roostevaba hammaskelluga (10 mm). Bauniti armeerimisvõrk paigaldatakse värskesse armeerimissegusse kortsudeta, võimaluse korral täispikkuses paanidena. Paanide ülekate jätku-kohtades on vähemalt 10 cm. Tekstiilklaasist võre Baunit peab olema kaetud vähemalt 1 mm paksuse armeerimisseguga (ülekattega alal vähemalt 0,5 mm). Armeerimiskihi kogupaksus sõltub kasutatavast armeerimissegust ja süsteemist.

### Diagonaalarmeering:

Nurkades (nt akna- ja ukseavade nurkades) tuleb paigaldada enne pinna armeerimise teostamist diagonaalarmeering. Diagonaalarmeeringu mõõtmed on vähemalt 20 x 40 cm. Diagonaalarmeeringu tegemisel paigaldatakse armeerimisvõrk värskesse armeerimissegusse, nagu pinnaarmeeringu tegemisel.

**Juhised ja märkused Kasutamisingimused:** Õhu, aluspinna ja toote temperatuur peab töötamise, materjalide kasutamise, kuivamise/kõvas-  
tumise ajal olema  $>5^{\circ}\text{C}$ . Kaitske fassaadi otsese päikesevalguse, vihma ja tugeva tuule eest (nt tellingutele paigaldatava  
kaitsevõrgu abil).

Lisaks kasutada Baumiti nurgakaitse- ja liiteprofiile.

Armeerimisega silumisel veenduge, et te ei kahjusta armeerimisvõrku ja et see oleks aluspinna küljes kinni. Järgige ka  
Baumiti soojusisolatsiooni-liitsüsteemide (SILS) töötlemisjuhiseid ja ka kasutatava segu kehtivat tehnilist infot!

---

Meie kirjalikud ja suulised tehnilised soovitusel Baumiti toodete kasutamise kohta tuginevad praegustele teaduslikele seisukohtadele ja meie  
aastatepikkusele kogemusele. Need ei ole õiguslikult siduvad ning neid ei saa kasutada mis tahes õigussuhte põhjendusena ega mis tahes  
lepingu lisakohustusena. Ettevõtte Baumit soovitusel ei vabasta ostjat vastutusest seoses Baumiti toodete kasutamisega eesmärgipäraselt ega  
vabasta ostjat üldiste ehituseeskirjade järgimisest.