



Baunit BituFix 2K

2K liim SILSi liimimiseks hüdroisolatsioonile

Eelised

- Tugev nakkevõime
- Elastne
- 2K liim



Toode

Lahustitava kahe komponentne (2K) modifitseeritud kautšuki ja bituumeni põhine liimsegu, mis on ette nähtud EPS ja XPS soojustusplaatide liimimiseks bituumenipõhistele hüdroisolatsioonile. Liim ei vaja enne paigaldamist täiendavat soojendamist.

Koostis

Polümeeridega modifitseeritud bituumenemulsioon, polüstüreengraanulid, tsement.

Omadused

- Bituumenhüdroisolatsiooniga katud aluspinnale
- Tugeva nakkevõimega liimsegu
- Elastne

Kasutusvaldkond

SILSi sokliisolatsiooniplaatide liimimiseks bituumenaluspindadele.

Tehnilised andmed

Toode	
Kasutusaeg:	ca. 1 h
Variant(id)	Pakend 30 L
Maht	ca. 4 m ² /pakend - 7 m ² /pakend
Kulu	ca. 4 l/m ² - 8 l/m ²

Aluspind

Aluspind peab olema tugev, kandev, kuiv, puhas ning tolmuvaba ning naket takistavate aineteta. Lisaks peab aluspind olema puhastatud hallitusest ja vetikatest. Aluspinna ja õhu temperatuur peab olema +5° kuni 30°C.

Bituumenhüdroisolatsioon peab olema kindlalt ja täielikult aluspinnaga kontaktis.

Töötlemine ja kasutamine

Kõigepealt segage lühikest aega vedelat komponenti pakendis. Seejärel valage segamise ajal vedelasse komponenti pulbriline komponent. Segamist tuleb jätkata, kuni saadakse ühtlane tükkideta mass. Valmissegatud toote kasutamisaeg on ca 1 tund.

Liimsegu Baunit BituFix 2K kasutamine

Soojustusmaterjali liimimine:

Liimsegu (liim) võib kanda soojusisolatsiooniplaatidele serv-punkt meetodi. Parema liimühenduse saamiseks on soovitatav eelistada täispinnalise kontaktiga liimimise meetodit (hammasliibiga; hammas 8-10 mm).

Juhised ja märkused Kasutamisingimused: Õhu, aluspinna ja toote temperatuur peab töötamise, materjalide kasutamise, kuivamise/kivistumise ajal olema 5 kuni 30°C. Kuivamise/kivistumise ajal tuleb vältida otsest päikesepaistet, vihma, tugevat tuult. Kõrge õhuniiskuse ja madal temperatuur võivad kuivamise aega pikendada.

Tähelepanu: Kui vahtpolüstüreenist soojusisolatsiooniplaadid on hakanud UV-kiirte mõjul kollakaks muutuma (rohkem kui 2 nädalat UV-kiirgust), siis tuleb need lihvida (kollane kiht eemaldada) ja tolm eemaldada.

Ümbritsevate pindade kaitse: Kaitsta viimistletavate pindade ümbruskonda, eriti materjale nagu näiteks klaas, keraamilised pinnad, klinker, looduskivi ja lakitud ning metallist pinnad, nende kinnikattmisega. Pritsmed eemaldada kohe.

Tööriistade puhastamine: Tööriistad tuleb pesta kohe peale kasutamist puhta veega.

Ohutusjuhised: Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida söömist ja joomist tööde piirkonnas. Kasutada kaitseprille ja kindaid. Toote kokkupuutel silmade ja nahaga, kohe puhta veega see maha pesta.

Meie kirjalikud ja suulised tehnilised soovitusel Bauniti toodete kasutamise kohta tuginevad praegustele teaduslikele seisukohtadele ja meie aastatepikkusele kogemusele. Need ei ole õiguslikult siduvad ning neid ei saa kasutada mis tahes õigussuhte põhjendusena ega mis tahes lepingu lisakohustusena. Ettevõtte Bauniti soovitusel ei vabasta ostjat vastutusest seoses Bauniti toodete kasutamisega eesmärgipäraselt ega vabasta ostjat üldiste ehituseeskirjade järgimisest.