



Baunit Ceramic F

Vuugisegu imavatele vooderduskividele

Eelised

- Imavatele ja tundlikele vooderduskividele
- Elastne
- Vett tõrjuv



Toode

Spetsiaalne hüdrofoobne, elastne vuugimört Baunit CeramicSüsteemis kasutatavate vett imavate vooderduskivide vuugirauaga vuukimiseks.
Baunit CeramicSüsteemi ETA tunnustusega süsteemi komponent.

Koostis

Hüdraulilised sideained, täiteained, pigmendid, lisandid.

Omadused

- Imavatele ebatasastele kattematerjalide vuukimiseks
- Hea nakkega
- Hoovihmakindel ja vett tõrjuv
- Ilmastiku- ja külmakinde

Kasutusvaldkond

Kasutatakse vooderduskivide (nt klinker, keraamilised plaadid, looduskivi kate) vett imavate vooderduskivide vuugirauaga vuukimiseks.
Kasutatatakse müüritiste vuukimiseks.
Kasutatav sokli piirkonnas.

Tehnilised andmed

Toode	
Tuletundlikkus:	A1
Survetugevus:	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
Värv:	Valmistoonid
Maks. vuugi laius:	$\leq 20 \text{ mm}$
Min. kihi paksus:	8 mm (vuugi sügavus)
Kuivtihedus:	ca. 1600 kg/m^3
Kasutusaeg:	kuni 1 h
Nakketugevus:	$\geq 0.1 \text{ N/mm}^2$
Soojusjuhtivustegur:	0.820 W/mK - 0.890 W/mK

Variant(id)	Kott 25 kg
Terad	ca. 1 mm
Kulu	ca. 5 kg/m^2 - 7.5 kg/m^2 (sõltub fassaadikate ja vuukide mõõtmetest)
Veevajadus	ca. 2.5 l/Kott - 3 l/Kott

Aluspinna ettevalmistamine

Tugevasti imavad aluspinnad tuleb niisutada.

Vuugid tuleb vähemalt 8 mm sügavuselt puhastada tagamaks head naket.

Töötlemine ja kasutamine

Valage 25 kg koti sisu nõusse milles on 2,5 liitrit puhast vett ja segage hoolikalt aeglastel pööretel töötava elektrimikseriga kuni ühtlase klompideta massi saamiseni elektrimikseriga. Vajaduse korral tuleb materjali sobiva konsistentsi saamiseks lisada vett. Pärast 5 minuti möödumist segage veel kord. Vuugimördi valmistamisel kasutada alati võrdset veekogust. Kasutamise käigus ei tohi vett lisada. Võivad tekkida tonaalsuse muutused. Teisi materjale ei tohi lisada segusse.

Vuugisegu tihedalt vuugirauaga vuukidesse suruda. Seda teha kahes kihis märg-märjale meetodil. Vuugisegu silutakse peale seda kui vuugisegu on tahenenud tasapinnaliselt või vähesel määral tasapinnast sügavamal. Siluda alati sama tahedusega vuugisegu.

Imavaid kive tuleb hoida puhtana. Kuivanud vuugisegu võib olla raske või võimatu eemaldada.

Juhised ja märkused Kasutamisingimused: Öhu, aluspinna ja toote temperatuur peab töötamise, materjalide kasutamise, kuivamise/kivistumise ajal olema 5 kuni 30°C. Kuivamise/kivistumise ajal tuleb vältida otsest päikesepaistet, vihma, tugevat tuult. Kõrge õhuniiskus ja madal temperatuur võivad kuivamise aega pikendada.

Märkused: tootes kasutatavad looduslikud koostisosad, millest tingituna võivad toote erinevad partiid olla vähehese toonierinevusega. Kasutada ühe partii tooteid.

Ümbritsevate pindade kaitse: Kaitsta viimistletavate pindade ümbruskonda, eriti materjale nagu näiteks klaas, keraamilised pinnad, klinker, looduskivi ja lakitud ning metallist pinnad, nende kinnikatismisega. Pritsmed eemaldada kohe puhta veega.

Tööriistade puhastamine: Tööriistad tuleb pesta kohe peale kasutamist puhta veega.

Ohutusjuhised: Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida söömist ja joomist tööde piirkonnas. Kasutada kaitseprille ja kindaid. Toote kokkupuutel silmade ja nahaga, kohe puhta veega see maha pesta.

Meie kirjalikud ja suulised tehnilised soovitusel Baumiti toodete kasutamise kohta tuginevad praegustele teaduslikele seisukohtadele ja meie aastatepikkusele kogemusele. Need ei ole õiguslikult siduvad ning neid ei saa kasutada mis tahes õigussuhte põhjendusena ega mis tahes lepingu lisakohustusena. Ettevõtte Baumit soovitusel ei vabasta ostjat vastutusest seoses Baumiti toodete kasutamisega eesmärgipäraselt ega vabasta ostjat üldiste ehituseeskirjade järgimisest.