



Baunit SanovaMonoTrass

Saneerkrohv

Eelised

- Vastab WTA eeskirjadele
- Niiskunud ja sooldunud müüritisele
- Vastupidav krohvikih

Toode

Kiududega tugevdatud, naturaalselt valge lubikrohv mehaniseeritud pealekandmiseks vanade hoonete renoveerimisel nii siseruumides kui kavalistöödel. Vett tõrjuv.

Koostis

Kaltsiumhüdroksiid, trass sarnased sideained, vähene kogus valget tsementi, liiv, perliit, lisandid.

Omadused

Suure poorsusega saneerkrohv on ruumi soolade sidumiseks ja säilitamiseks.

- Suurepärane veeauru läbilaskvus
- Vett tõrjuv - hüdrofoobne
- Külmaskindel
- Sobib sokli ja keldrite krohvimiseks

Kasutusvaldkond

- Keskmise niiskusega müüritiste krohvimiseks.
- keskmiselt sooldunud müüritise krohvimiseks.
- Ühekihilise krohvimine ühes või mitmes etapis pinnalekandmiseks.
- Kuiva krohvitud pinna saavutamiseks.
- Fassaadi, sokli ja siseruumide krohvimiseks.
- Ajalooliste hoonete taastamiseks.

Tehnilised andmed

Toode	
Tuletundlikkus:	A1
Survetugevus 28 päeva pärast:	ca. 2.5 N/mm ²
Nakketõmbetugevus:	≥ 0.3 N/mm ²
Õhupooride sisaldus:	ca. 26 % - 30 %
Kuivtihedus:	ca. 1100 kg/m ³ - 1200 kg/m ³
μ-väärtus:	ca. 12

Variant(id)	25 kg
Maht	ca. 1.2 m ² /25kg (2 cm paksuse krohvikih korral)
Maks. Pinnale kantava kihi paksus	30 mm (kahe etapis värske-värskele krohvimisel)
Krohvi paksus	min. 20 mm (välitingimustes Baunit Sanova Pre ülekrohvimis)
Krohvi paksus	min. 10 mm siseruumides vähese soola koormuse korral (20 mm suure soolakoormuse korral)
Kulu	ca. 10 kg/m ² /cm - 11 kg/m ² /cm (1 cm paksune krohvikih)
Veevajadus	6 l/Kott - 7 l/Kott

Aluspind

Aluspind peab olema puhas (soolaladestite-, rasva- ja tolmuva), kuiv, kande, külmumata ning vett imav. Lisaks peab aluspind olema puhastatud hallitusest ja vetikatest. Elektriinstallatsioonikaablite kanalid tuleb enne krohvimist täita, metalllemendid tuleb katta korrosiooni eest kaitsva tootega. Aluspinna ja õhu temperatuur peab olema +5 - +30 °C. Toode on mõeldud eeskätt kattekihita mineraalsete aluspindade (nt ehituskivid ja -plokid) krohvimiseks. Vajadusel aluspind krohvimiseks ette valmistada, kasutades selleks sobivaid tooteid ja vahendeid. Järgida kasutatavate toodete tehnilist informatsiooni.

Aluspinna ettevalmistamine

Vanad soolakahjustustega krohvikihid eemaldada ja kivide vahelised vuugid 2 cm sügavuselt mõrdist puhastada. Lisaks eemaldada ka nähtavate soolakahjustusteta krohvikihid vähemalt 1 m kauguselt nähtava kahjustusega krohvi piirist. Vuugid täita krohvimördiga Baumit Sanova MonoTrass. Vana krohvikihit tuleb kindlasti ehitusobjektilt ära viia (soolad krohvis). Lahtine sool kuivalt eemaldada.

Nakkekrohvina kasutada toodet Baumit SanovaPre.

Töötlemine ja kasutamine

Krohvi valmistamiseks segatakse Baumit Sanova MonoTrass segumasinas või elektrimikseriga kuni vajaliku konsistentsi saamiseni. Segamisaeg segumasinas "pirn" 5-6 minutit; labadega segumasin 3-5 minutit. Krohvi võib töödelda sobivate krohvimasinatega (nt PFT G4 koos D6/3 ilma järelsegajata).

Sisetingimustes krohvimine.

Nõutav krohvikihiki paksus ühekihilise krohvi korral 10-20 mm, sirge ja tasane aluspind, vähene niiskus- ja soolakoormus:

- Nakkekrohvi kasutamine pole nõutav.
- Baumit Sanova MonoTrass krohvimasinaga pinnale kanda.
- Krohvikihit viltida

Sise- ja välistingimustes krohvimine:

Nõutav krohvikihiki paksus ühekihilise krohvi korral kuni 20 mm, ebatasane aluspind, vähene või keskmine soolakoormus:

- Nakkekrohvi Baumit SanovaPre kasutamine - 60% pinnast katta (järgiga kuivamisega).
- Baumit Sanova MonoTrass krohvimasinaga pinnale kanda.
- Krohvikihit viltida

Nõutav krohvikihiki paksus ühekihilise krohvi korral kuni 30 mm (kahes etapis pinnalekandmine), ebatasane aluspind, vähene niiskus- ja soolakoormus:

- Nakkekrohvi Baumit SanovaPre kasutamine - 60% pinnast katta (järgiga kuivamisega).
- 1. kuni 25 mm paksune kiht krohvi Baumit Sanova MonoTrass pinnale kanda ja tasandada (tehnooloogiline paus ca 24h)
- 2. 5-7 mm paksune kiht krohvi Baumit Sanova MonoTrass pinnale kanda
- Krohvikihit viltida

Nõutav krohvikihide paksus 30-80 mm, ebatasane aluspind, keskmine niiskuskooormus ja keskmine või suur soolakoormus: Mitmes kihis krohvimine. Palun võtke ühendust Baumiti esinadjaga.

Nõutav krohvikihiki paksus ühekihilise krohvi korral kuni 20 mm, ebatasane aluspind, vähene niiskuskooormus ja puudub soolakoormus:

- Nakkekrohvi Baumit SanovaPre kasutamine - 100% pinnast katta (järgiga kuivamisega).
- Baumit Sanova MonoTrass krohvimasinaga pinnale kanda.
- Krohvikihit viltida

Juhised ja märkused Kasutamisingimused: Öhu, aluspinna ja toote temperatuur peab töötamise, materjalide kasutamise, kuivamise/kivistumise ajal olema 5 kuni 30°C. Kuivamise/kivistumise ajal tuleb vältida otsest päikesepaistet, vihma, tugevat tuult.

Järeltöötlus: Värskest töödeldud krohvi hoida vähemalt kaks päeva niiskena (nt niisutades). Kütteseadmete kasutamise, eriti gaasi korral, on vajalik hea ventilatsioon. Keelatud on vahetult krohvi soojendada.

Ümbritsevate pindade kaitse: Kaitsta viimistletavate pindade ümbruskonda, eriti materjale nagu näiteks klaas, keraamilised pinnad, klinker, looduskivi ja lakitud ning metallist pinnad, nende kinnikattmisega. Pritsmed eemaldada kohe puhta veega.

Tööriistade puhastamine: Tööriistad tuleb pesta kohe peale kasutamist puhta veega.

Ohutusjuhised: Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida söömist ja joomist tööde piirkonnas. Kasutada kaitseprille ja kindaid. Toote kokkupuutel silmade ja nahaga, kohe puhta veega see maha pesta.

Järgmised kihid: Enne iga järgmist toodet peab krohv olema piisavalt kuivanud ja nõuetekohaselt ette valmistatud. Kõrge õhuniiskus ja madal temperatuur võivad kuivamise aega pikendada. Kuivamisaeg 7 päeva 1 cm krohvikihiki paksuse kohta.

Saneerkrohvi toime efektiivsus sõltub suurel määral aluspinna ja keskkonna niiskuskooormusest. Kasutada lisameetmeid niiskuskooormuse vähendamiseks.

Meie kirjalikud ja suulised tehnilised soovitusel Baumiti toodete kasutamise kohta tuginevad praegustele teaduslikele seisukohtadele ja meie aastatepikkusele kogemusele. Need ei ole õiguslikult siduvad ning neid ei saa kasutada mis tahes õigussuhte põhjendusena ega mis tahes lepingu lisakohustusena. Ettevõtte Baumiti soovitusel ei vabasta ostjat vastutusest seoses Baumiti toodete kasutamisega eesmärgipäraselt ega vabasta ostjat üldiste ehituseeskirjade järgimisest.