

# Baumit Classico SEP

## Revestimiento mineral de capa fina para el exterior



- Cal hidráulica
- Acabado mineral
- Fácil de texturizar

<b>Producto</b>	Revoco mineral para fratasar. Baumit ScheibenPutz SEP es adecuado en todos los morteros termoaislantes (como Baumit ThermoPutz, ThermoExtra) y en revocos de cal / cemento (como Baumit GrundPutz Leicht ECO, Baumit GrundPutz Leicht Speed, MPA 35, revoco grueso 4 mm) y en todos los revocos de renovación, así como Baumit open air y Baumit open mineral. Baumit ScheibenPutz SEP debe aplicarse sobre una capa niveladora (por ejemplo, Baumit StarColor). Solo disponible en blanco.	
<b>Composición</b>	Cal blanca (cal de construcción), cemento blanco, arena y aditivos para mejorar la aplicación y la adherencia.	
<b>Propiedades</b>	Revoco de alta calidad blanco, fácil de usar, mineral, flexible y fácil de texturizar para trabajos manuales y mecánicos con poca tendencia a ensuciarse, elevada difusión del vapor de agua,.	
<b>Uso</b>	Revoco de acabado innovador para el diseño de fachadas para su uso en revocos y masillas minerales antiguos y nuevos, así como en revocos de renovación y restauración.	
<b>Datos Técnicos</b>	Grupo de mortero:	CS II según UNE 998-1
	Clasificación:	Mortero seco tipo CR
	Resistencia a compresión:	aprox. 1.5 - 5 N/mm <sup>2</sup>
	Resistencia a la tracción adhesiva:	aprox. 0.08 N/mm <sup>2</sup>
	Water absorption:	W2 (según UNE EN 998-1)
	Valor $\mu$ :	≤ 20
	Conductividad térmica:	≤ 0.82 W/mK (P=50%)
	Paleta de color:	Life - Edelputze
	Categoría de calidad:	Professional

	Classico SEP 1 mm	Classico SEP 2 mm	Classico SEP 3 mm	Classico SEP 4 mm
<b>Consumo</b>	Aprox. 2,2 kg/m <sup>2</sup> /2mm	Aprox. 3,3 kg/m <sup>2</sup> /2mm	Aprox. 4,0 kg/m <sup>2</sup> /2mm	Aprox. 5,5 kg/m <sup>2</sup> /2mm
<b>Granulometría</b>	0-1 mm	0-2 mm	0-3 mm	0-4 mm
<b>Rendimiento</b>	aprox. 11,4 m <sup>2</sup> /saco	aprox. 7,6 m <sup>2</sup> /saco	aprox. 6,3 m <sup>2</sup> /saco	aprox. 4,5 m <sup>2</sup> /saco



<b>Forma de entrega</b>	Saco: 25 kg, 1 palet = 42 sacos = 1.050 kg
<b>Almacenamiento</b>	Almacenable 12 meses en lugar fresco, seco y protegido
<b>Aseguramiento de la Calidad</b>	Controlado en nuestro laboratorio de fábrica.

<b>Clasificación de Sustancias químicas</b>	Podrá obtener la clasificación detallada según la ley de sustancias químicas (artículo 31, anexo II del decreto N° 1907/2006 del Parlamento y Consejo de la Unión Europea del 18-12-2006) en la hoja de datos de seguridad incluida en la página web <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> .
<b>Base</b>	<p>La superficie de aplicación debe estar limpia, seca, libre de escarcha, libre de polvo, debe ser absorbente, libre de eflorescencias, resistente y libre de partes sueltas. El soporte debe ensayarse de acuerdo a la normativa vigente. <b>Adecuado sobre:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Revocos de cal / cemento y cemento</li> <li>■ Morteros de aislamiento térmico y otros sustratos minerales (por ejemplo, hormigón)</li> </ul> <p><b>Condicionamente adecuado para:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sistemas SATE Baumit Baumit open air y Baumit open mineral.</li> </ul> <p><b>No apto para:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plásticos, lacas o películas oleosas, pinturas al temple, minerales y en dispersión.</li> </ul>
<b>Tratamiento previo de la Superficie de aplicación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nivele las superficies absorbentes o desiguales con Baumit MultiPrimer</li> <li>■ Fije las superficies ligeramente arenosas con Baumit MultiPrimer</li> <li>■ Solidifique las superficies muy lijadas o enlucidas quebradizas con Baumit SanovaPrimer (consulte la hoja de datos del producto)</li> <li>■ Retirar mecánicamente la película sinterizada</li> <li>■ Elimine los residuos de aceite de encofrado en el hormigón con vapor o eliminador de aceite de encofrado o lijando</li> <li>■ Limpiar las superficies sucias</li> <li>■ Trate los sustratos infestados de algas y / o hongos con un agente especial (por ejemplo, Baumit FungoFluid)</li> <li>■ Quite la pintura desgastada y mal adherida</li> <li>■ Cubra las superficies minerales defectuosas o agrietadas con relleno (por ejemplo, Baumit StarContact) y, si es necesario, refuerce con malla fibra de vidrio Baumit</li> </ul>
<b>Aplicación</b>	<p>Además de los pretratamientos enumerados aquí, todos los sustratos deben estar siempre cubiertos con Baumit PremiumPrimer o Baumit UniPrimer (tiempo de reposo: al menos 24 horas).</p> <p>Baumit ScheibenPutz SEP se mezcla con la consistencia de procesamiento habitual. Mantenga la misma cantidad de agua por saco y mezcle bien con un mezclador de caída libre o un agitador. En el caso de una aplicación a gran escala, se recomienda el uso de máquinas de revoco y mezclado estándar disponibles en el mercado. Mezcle solo con agua limpia y no mezcle ningún otro material. Al mezclar y procesar, asegúrese de que las máquinas, recipientes y herramientas estén limpios. Fratase Baumit ScheibenPutz SEP con un fratas de plástico después de la aplicación.</p>
<b>Indicaciones y observaciones de carácter general</b>	<p>La temperatura del aire, el material y el sustrato debe ser de al menos + 5 ° C durante la aplicación y el proceso de fraguado. Proteja la fachada de la luz solar directa, la lluvia o el viento fuerte (p. Ej., Utilizando una malla de protección para andamios). La alta humedad y las bajas temperaturas pueden prolongar significativamente el tiempo de secado. Información de procesamiento: Para evitar accesos de andamios, el trabajo debe realizarse al mismo tiempo en diferentes niveles de andamio.</p> <p><i>Información de aplicación:</i> Se debe observar un tiempo de reposo de al menos 14 días antes de continuar con el recubrimiento (basado en una temperatura de 20 ° C y 60% de humedad relativa).</p> <p><i>Precauciones de seguridad:</i> ver ficha de seguridad</p> <p><i>Instrucciones de limpieza:</i> Proteger las superficies de ojos y piel, así como el área alrededor de las superficies revestidas, especialmente vidrio, cerámica, clinker, piedra natural, pintura y metal. Si es necesario, aclarar las salpicaduras con abundante agua, no esperar a que el revoco se seque y endurezca. Limpiar las herramientas y dispositivos con agua inmediatamente después de su uso.</p>

Nuestras recomendaciones para una correcta aplicación, facilitadas por escrito y verbalmente con el objetivo de apoyar al vendedor/aplicador, en base a nuestras experiencias, conocimientos y prácticas actuales, no son vinculantes y no generan ninguna relación jurídica contractual ni obligaciones adicionales. No eximen al comprador de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto.