

Baumit UniPrimer

Imprimación Universal



- **Secado uniforme**
- **Buena relación calidad precio**
- **Tapaporos y adherente**

Producto	Pintura de imprimación con ligantes orgánicos, lista al uso.	
Composición	Ligantes orgánicos, aditivos con contenido en silicona, sustancias minerales de relleno, otros aditivos, agua.	
Propiedades	Agente adhesivo y regulador de absorción que hace posible la coloración uniforme del revestimiento final y permite una protección hidrófoba adicional en la superficie de aplicación.	
Uso	Imprimación universal para exteriores e interiores, para el posterior revestimiento con revocos Baumit.	
Datos Técnicos	Pintura:	Blanco
	Valor μ :	aprox. 150
	Densidad bruta:	aprox. 1.65 kg/dm ³
	TCOV:	aprox. 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ EMICODE EC 1 Plus



Forma de entrega	Cubo 25 kg, 1 Pal. = 24 cubos = 600 kg Cubo 5 kg, 1 Pal. = 48 Cubos = 240kg
Almacenamiento	12 meses en el cubo cerrado en lugar fresco, seco y libre de heladas.
Aseguramiento de la Calidad	Controlado en nuestro laboratorio de fábrica.
Clasificación de Sustancias químicas	Podrá obtener la clasificación detallada según la ley de sustancias químicas (artículo 31, anexo II del decreto N° 1907/2006 del Parlamento y Consejo de la Unión Europea del 18-12-2006) en la hoja de datos de seguridad incluida en la página web www.baumit.com .
Base	La base debe de estar limpia, seca, libre de heladas, de polvo, no hidrófoba, libre de eflorescencias, debe ser resistente y libre de partículas sueltas. Adecuada para: <ul style="list-style-type: none">■ Mortero mineral de refuerzo para sistemas de aislamiento térmico exterior.■ Revocos de cal y de cemento, hormigón.■ Revocos de cal y yeso.■ Pinturas y revocos minerales, de silicato y en dispersión de buena adherencia. Inadecuada para: <ul style="list-style-type: none">■ Revocos de cal fresca.■ Materiales sintéticos, lacas, películas de barniz o aceite y pinturas al temple.

Tratamiento previo de la Superficie de aplicación

- Retirar de forma mecánica las superficies que puedan desprender cal o arena.
- Eliminar los residuos de aceite de desencofrado del hormigón con vapor caliente o algún producto comercial especial para retirar el aceite de desencofrado.
- Limpiar a fondo las superficies sucias con vapor caliente.
- Tratar las superficies de aplicación afectadas por algas con un producto especial (por ejemplo Baunit SanierLösung).
- Eliminar de modo mecánico las capas mal adheridas.
- Cubrir con un mortero (p.ej. Baunit StarContact con malla Baunit StarTex) las superficies minerales de pegado defectuoso o agrietadas.
- Placas de cartón yeso (utilizar Baunit SperrGrund).

Aplicación

La superficie de aplicación debe estar fraguada y seca. Mezclar lentamente y por completo la base universal Baunit UniPrimer con un mezcladoragitador. Dado el caso, la consistencia del preparado se podrá ajustar mediante el añadido de una pequeña cantidad de agua. Aplicar la base universal Baunit UniPrimer por toda la superficie de manera uniforme con la ayuda de un rodillo o una brocha. Para altas temperaturas se recomienda imprimir una segunda vez. En casos de imprimación doble (p. ej., en comportamientos de absorción diferentes) es necesario esperar un tiempo de secado mínimo de 24 horas antes de cada aplicación.

No mezclar con otras pinturas. Trabajar de manera uniforme e ininterrumpida.

Formación del revestimiento:

- 1 x base universal Baunit UniPrimer

Indicaciones y observaciones de carácter general

Durante la ejecución, la temperatura del aire, de los materiales y de la base, deberá ser mayor de 5°C. Se deberá proteger la fachada frente a la radiación solar directa, lluvia y vientos fuertes (mediante, por ejemplo, una red protectora de andamio). Elevada humedad del aire y bajas temperaturas pueden doblar el tiempo de secado y provocar una no uniformidad del color.

Antes de cada nuevo revestimiento será necesario un tiempo mínimo de espera de 24 horas.

Medidas de seguridad: Proteger los ojos y la piel, así como el entorno de las superficies de revestimiento, en especial cristal, cerámica, ladrillo cocido, piedra natural, barniz y metal. Aclarar las posibles salpicaduras con agua abundante, no esperar a que la imprimación se seque o endurezca.

Limpiar inmediatamente con agua las herramientas y aparatos utilizados.

Revestimiento final:

- Baunit NanoporTop
- Baunit GranoporTop
- Baunit SilikatTop
- Baunit SilikonTop
- Baunit GranoporTop
- Baunit StyleTop
- Baunit MosaikTop
- Baunit EdelPutz

Nuestras recomendaciones para una correcta aplicación, facilitadas por escrito y verbalmente con el objetivo de apoyar al vendedor/aplicador, en base a nuestras experiencias, conocimientos y prácticas actuales, no son vinculantes y no generan ninguna relación jurídica contractual ni obligaciones adicionales. No eximen al comprador de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto.