

# Baunit Finish

## Lasure transparente D1



- **Transparent**
- **Hydrofuge et protecteur**
- **Respirant**

### Produit

Lasure acrylique transparente prête à l'emploi pour décoration des murs et façades à usage extérieur.

LES SUPPORTS ADMIS:	LES SUPPORTS EXCLUS:
Béton (Rt2 et Rt3)	Matières plastiques et résines
Béton cellulaire (Rt1)	Panneau bois
Maçonneries minérales (Rt2 et Rt3)	Surfaces métalliques
Enduits au ciment ou ciment bâtard	Revêtements bitumineux
Plaques de plâtre	Anciens systèmes d'imperméabilité
Anciens revêtements à base de plâtre ou de liants hydrauliques	<i>*Listes non exhaustives, nous consulter</i>
Anciens revêtements plastiques épais et semi-épais (D3)	
Anciennes peintures sur support minéral (D2)	
Ancien carrelage dépoli	
Ancien traitement hydrofuge (D1)	

APPLICABLE SUR:
Baunit CreativTop
Baunit NanoporTop/Fine
Baunit SilikatTop
Baunit SilikonTop/Fine
Baunit FillTop
Baunit GranoporTop/Fine

### Composition

Liant organique, additifs, eau.

### Domaine d'emploi

Décoration des façades de bâtiments tertiaires et publics, maisons individuelles et immeubles collectifs. Finition optionnelle décorative des revêtements structurés Baunit. Pour les travaux de construction neuf comme de rénovation. Sur des parois planes verticales et horizontales avec pente d'écoulement. Application extérieure uniquement.

### Caractéristiques techniques

	Finish 5 l	Finish 14 l
consommation	0.3 l/m <sup>2</sup>	0.3 l/m <sup>2</sup>

PERFORMANCES :			
<b>Identification du produit :</b>	Famille I classe 1d1 selon NFT 36-005	<b>Classification selon EN 1062-1 :</b>	G <sub>3</sub> E <sub>2</sub> S <sub>1</sub> V <sub>1</sub> W <sub>2</sub> A <sub>0</sub> C <sub>0</sub>
<b>Taille des grains (S) :</b>	S <sub>1</sub> (< 0,1 mm) selon EN ISO 1524	<b>Masse volumique :</b>	env. 1 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Épaisseur du revêtement (E) :</b>	E <sub>2</sub> (50 - 100 µm) selon EN 1062-1	<b>Valeur Sd :</b>	< 0,02 m (pour 0,2 mm d'épaisseur de couche)
<b>Perméabilité à la vapeur d'eau (V) :</b>	V <sub>1</sub> (> 150 g/m <sup>2</sup> .j) selon EN ISO 7783-2	<b>pH :</b>	env. 11
<b>Perméabilité à l'eau liquide (W) :</b>	W <sub>2</sub> (> 0,1 et ≤ 0,50 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup> ) selon EN 1062-3	<b>Point éclair :</b>	Sans objet
<b>Résistance à la fissuration (A) :</b>	A <sub>0</sub> (Aucune exigence) selon EN 1062-3	<b>Classification COV : Directive n° 2004/42/CE</b>	< 40 g/l
<b>Perméabilité au gaz carbonique (C) :</b>	C <sub>0</sub> (Aucune exigence) selon EN 1062-6	<b>Aspect sec :</b>	Mat transparent
<b>Brillant spéculaire (G) :</b>	G <sub>3</sub> (≤ 10 à 85°) selon EN ISO 2813	<b>Teinte :</b>	Transparent

#### Stockage

Stockable 12 mois à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

#### Etat du support

Le support doit être propre, sec, à l'abri du gel, sans résidu, non hydrofugé, exempt d'efflorescence, stable et non friable. En outre, les supports doivent être plans et ne présenter aucune irrégularité importante en surface. La vérification du support doit s'effectuer selon la norme DTU 20.1, 59.1 et le CPT 3035 du CSTB.

#### Préparation des supports

##### Préparation des supports :

- Nettoyage par grattage, brossage, lessivage et/ou nettoyage sous pression des souillures et dépôts superfi ciels divers.
- Supprimer les pellicules de suintement mécaniquement.
- Traiter toute existence d'efflorescences, de salpêtre, de plâtre, terre, peinture, produit de décoffrage ou toute matière pouvant nuire à l'adhérence de la peinture et créer une rugosité de surface.
- Consolider les surfaces minérales farineuses ou légèrement sablonneuses (par exemple **Baumit MultiPrimer** avec un temps d'attente d'au moins 12 heures).
- Si le support est absorbant (par exemple le béton cellulaire), appliquer une couche de **Baumit MultiPrimer** (dilution 1:1 à 1:5).
- Eliminer complètement les parties lâches et creuses ainsi que les peintures s'écaillant et les anciennes couches de peinture à la colle de façon mécanique ou avec un produit de décapage.
- Recouvrir, et éventuellement renforcer à l'aide du treillis en fibre de verre, les surfaces minérales ou présentant du faïençage à l'aide d'un enduit de ragréage (par exemple le **Baumit MultiContact MC 55 W**). En complément, prévoir, si nécessaire, une couche d'impression, selon le support et le DTU 59.1.

##### Préparation du produit :

Mélangez soigneusement la lasure **Baumit Finish** avec un mélangeur à vitesse lente avant l'application. Baumit Finish est prêt à l'emploi et ne nécessite pas de supplément en eau.

#### Application

##### Application:

##### Constitution des couches:

: 1 x **Baumit Finish** :

Application à l'aide d'un rouleau et/ou brosse sur l'ensemble de la surface 1 couche de **Baumit Finish**. Appliquez d'une manière régulière et sans interruption.

##### Matériel :

- Mélangeur à vitesse lente
  - Pistolet, rouleau à poil long et/ou brosse
- Nettoyez les outils et les appareils à l'eau immédiatement après utilisation.

#### Consignes et recommandations

##### Conditions d'emploi:

**La température du support, de l'air ambiant et du matériel doit être comprise entre +5° C et +35° C pendant l'application et le séchage.** Protéger la façade du rayonnement solaire directe, de la pluie ou du vent fort (p. ex. au moyen d'un filet de protection d'échafaudage). Un taux d'humidité élevé et des températures basses peuvent prolonger sensiblement le temps de séchage et modifier de manière inégale la couleur. Pour une façade exposée au rayonnement solaire direct ou indirect, le TSR (Taux de Réflexion Solaire) devra être supérieur ou égal à 30.

##### Précautions d'utilisation :

Mesures de sécurité : Respecter les conseils de prudence du produit, protégez les yeux, la peau et éventuellement les voies respiratoires avec un équipement de protection approprié. La manipulation et le stockage du produit devra s'effectuer conformément au présent document et la FDS du produit. Éviter le rejet dans l'environnement, et protéger toute surface qui risque d'être endommagée, le cas échéant, nettoyer la à l'aide d'un chiffon propre ou d'une éponge légèrement humide.

Nos recommandations techniques orales et écrites liées à l'utilisation, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, fondées sur nos expériences et correspondant à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques, sont sans engagement et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel et aucune obligation annexe résultant du contrat d'achat. Elles ne dégagent pas l'acheteur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.