



Baunit MM 50

Mortier de maçonnerie fin M5



- Prêt à gâcher
- Travaux courants de maçonnerie
- Mortier fin

Produit	Mortier de maçonnerie de granulométrie 0/4 et de catégorie de résistance à la compression M5. Pour une épaisseur de joint de 8 à 12mm. Applicable en intérieur et extérieur, il est destiné pour les travaux courants de maçonnerie.
Composition	Ciment, sables, et adjuvants.
Domaine d'emploi	Pour la réalisation de travaux de maçonnerie en brique, en blocs béton ou en pierre. Utilisable en construction neuve comme en rénovation.

CONSOMMATION :	
Rendement (Mortier gâché par sac)	env. 15 L

PERFORMANCES:			
Identification du produit :	Mortier G Selon EN 998-2	Masse volumique durci :	env. 1700 kg/m ³
Taille des grains :	0- 2 mm	Besoin en eau :	env. 14%
Résistance à la compression en 28 jours:	≥ 5 N/mm ²	Absorption d'eau par capillarité :	≤ 0,40 kg/(m ² min0,5)
Résistance à la flexion :	≥ 2,5 N/mm ²	Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau (μ) :	15/35 Selon EN 1745:2002
Consistance du mortier frais :	175 ± 10 mm	Durée pratique d'utilisation (DPU) :	env. 2h00
Conductivité thermique λ_{10,sec.mat} :	<0,83 W/m.K P=50% <small><0,93 W/m.K P=90%</small>	Teneur en air occlus:	< 20%
Adhérence (Résistance initiale au cisaillement):	0,15 N/mm ² selon EN 998-2	Rétention d'eau :	> 80%
Réaction au feu :	A1 selon EN 998-2	Teneur en chlorure:	< 0,1 %

Stockage	Stockable 12 mois sous film, à l'abri de l'humidité et sur palette.
Etat du support	Les supports doivent être stables, sains, propres et dépoussiérés. Eviter de souiller le produit en le coulant sur un film plastique.
Préparation des supports	<p>Préparation des supports :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pré-humidifier les éléments absorbants de la maçonnerie avant application. ■ Dépoussiérer les supports en brique avant application. ■ Ne pas appliquer sur support saturer d'eau. ■ Respecter les recommandations et réglementations en vigueur

Préparation du produit :
Mélanger le **Baunit MM 50** dans une eau fraîche et claire selon le besoin en eau puis malaxer pendant au moins 3 min avec un mélangeur approprié jusqu'à obtenir un mélange homogène (dans un gâcheur en continu, régler l'apport en eau ; un mélange supplémentaire avec un mélangeur est requis). DPU d'env. 2,0 h. Les produits ayant déjà pris ne doivent en aucun cas être à nouveau malaxé ou humidifié. L'ajout d'adjuvants (par ex. antigel, accélérateur de prise) est interdit.

Application**Application :**

Selon le projet pour le quel il est destiné, l'application du **Baumit MM 50** doit être conforme aux règles de l'art et aux réglementations en vigueur (normes et DTU).

Matériel :

- Machine à projeter ou bétonnière Nettoyez les outils et les appareils à l'eau immédiatement après utilisation

Consignes et recommandations**Conditions d'emploi:**

La température du support, de l'air ambiant et du matériel doit être comprise entre +5° C et +30° C pendant l'application et le séchage. Protéger la façade du rayonnement solaire directe, de la pluie ou du vent fort. Un taux d'humidité élevé et des températures basses peuvent prolonger sensiblement le temps de séchage. Lors de l'utilisation de lots différents, ils devront absolument être mélangés avant le début des travaux.

Précautions d'utilisation :

Mesures de sécurité : Respecter les conseils de prudence du produit, protégez les yeux, la peau et éventuellement les voies respiratoires avec un équipement de protection approprié. La manipulation et le stockage du produit devra s'effectuer conformément au présent document et la FDS du produit. Éviter le rejet dans l'environnement, et protéger toute surface qui risque d'être endommagée, le cas échéant, nettoyer la à l'aide d'un chiffon propre ou d'une éponge légèrement humide.

Nos recommandations techniques orales et écrites, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, sont fondées sur notre expérience et correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles ne dégagent pas l'acheteur/l'utilisateur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.