




# Baunit Diagonal Armierung

Διαγώνιος οπλισμός

## Πλεονεκτήματα

- Αποφυγή ρηγματώσεων
- Δεν απαιτείται κόψιμο
- Αποτελεσματικότητα και ταχύτητα



## Προϊόν

Υαλόπλεγμα οπλισμού γωνιών ανθεκτικό σε αλκαλικό περιβάλλον για τα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόωσης Baunit. Ελεγμένο κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).

## Σύνθεση

Υαλόπλεγμα

## Ιδιότητες

Αποφυγή εμφάνισης ρωγμών.

## Εφαρμογή

Ενίσχυση γωνιών παραθύρων και θυρών.

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

| προϊόν                               |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Βάρος ανά μονάδα επιφάνειας:         | ≥ 145 g/m <sup>2</sup>                |
| Οπή πλέγματος:                       | περίπου 4 mm x 4 mm                   |
| Πρότυπο:                             | ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD) |
| Εφελκυστική αντοχή:                  | ≥ 2000 N/50mm                         |
| Εφελκυστική αντοχή μετά από γήρανση: | ≥ 1000 N/50mm                         |

**Τρόπος παράδοσης** κουτί 100 τεμαχίων, 50 κουτιά / παλέτα, 5.000 τεμάχια / παλέτα

## Αποθήκευση

Αποθηκεύστε το σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον.

## Διασφάλιση ποιότητας

Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.

## Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων

Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα [www.baunit.gr](http://www.baunit.gr) ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

## Υπόστρωμα

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, ξηρό, να μη βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και εξανθήματα, να μην είναι υδατοαπωθητικό, να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σαθρά τμήματα.

## Προετοιμασία υποστρώματος

Καθαρίστε και εξομαλύνετε τις θερμομονωτικές πλάκες μετά τη σταθεροποίηση της κόλλησης. Επισκευάστε πιθανές ανισοσταθμίες του υποστρώματος.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Τρόπος εργασίας</b>                    | Το Baunit DiagonalArmierung τοποθετείται υπό γωνία 45° στα ανοίγματα παραθύρων και θυρών, ενώ πρέπει να εμβαπτίζεται σε στρώση κόλλας πριν την εφαρμογή της καθολικής στρώσης ενίσχυσης.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Σημειώσεις και Γενικές Πληροφορίες</b> | Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, υλικού και υποστρώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον +5°C, κατά την εφαρμογή και ωρίμανση. Προστατέψτε την επιφάνεια από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και τον δυνατό αέρα (π.χ. χρησιμοποιώντας δίχτυ στις σκαλωσιές). Κατά την εφαρμογή του Baunit DiagonalArmierung, πρέπει να ελέγχεται το υπόστρωμα για τη μη ύπαρξη κοιλοτήτων. |

---

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.