




Baumit SockelTherm Plus

Γραφιτούχα θερμομονωτική πλάκα EPS υψηλής πυκνότητας

Πλεονεκτήματα

- Πολύ καλή θερμομόνωση
- Πολύ καλή σχέση απόδοσης / τιμής
- Ευκολία εφαρμογής



Προϊόν

Γραφιτούχα θερμομονωτική πλάκα από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) με πολύ καλές θερμομονωτικές ιδιότητες. Πιστοποιημένη κατά EN 13163. Μέρος των σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit Star EPS και Baumit Pro EPS.

Σύνθεση

Κόκκοι πολυστυρολίου.

Ιδιότητες

Γραφιτούχα θερμομονωτική πλάκα, με αντοχή στη γήρανση και διαστασιακή σταθερότητα. Χωρίς φθοροχλωράνθρακες / χλωροφθοράνθρακες και εξαβρωμοκυκλοωδεκάνιο.

Εφαρμογή

Για θερμομόνωση νέων και παλιών κτιρίων, καθώς και για τη ζώνη στεγάνωσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

προϊόν	
Αντίδραση στη φωτιά:	E
Πρότυπο:	EN 13163
Διαστάσεις πλάκας:	50 cm x 100 cm
Τιμή μ:	30 - 70
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ:	≤ 0,030 W/mK

Τρόπος παράδοσης

Πάχος (mm)	20	30	40	50	60	70	80
τμχ. / δέμα	24	16	12	10	8	7	6
m ² / δέμα	12,0	8,0	6,0	5,0	4,0	3,5	3,0

Πάχος (mm)	90	100	120	140	160	180	200
τμχ. / δέμα	5	5	4	4	3	3	2
m ² / δέμα	2,5	2,5	2,0	2,0	1,5	1,5	1,0

Αποθήκευση

Οι θερμομονωτικές πλάκες να φυλάσσονται επίπεδες, σε στεγνή επιφάνεια και απαλλαγμένες από υγρασία, παγετό, χιόνι (αποθήκευση σε προστατευμένη περιοχή), προστατευμένες από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τις μηχανικές καταπονήσεις, στην αρχική τους συσκευασία για την αποφυγή λερώματος.

Διασφάλιση ποιότητας

Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.

**Ταξινόμηση
σύμφωνα με
τον Κανονισμό
Χημικών Ουσιών
και Μειγμάτων**

Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baumit.gr ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

Υπόστρωμα

Το υπόστρωμα θα πρέπει να εξετάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα B2259, B6400 και η επιτεδότητα των τοίχων σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18202.

**Προετοιμασία υπο-
στρώματος**

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, ξηρό, να μη βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και εξανθήματα, να μην είναι υδατοαπωθητικό, να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σαθρά τμήματα.

Τρόπος εργασίας

Η εφαρμογή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της Baumit για τα συστήματα εξωτερικής θερμομό-
νωσης.

Εφαρμογή κόλλας: Η κόλλα εφαρμόζεται με τη μέθοδο περιμέτρου - σημείου. Σε επίπεδα υποστρώματα είναι δυνατή η συγκόλληση με τη μέθοδο πλήρους επιφάνειας.

Πρόσθετη μηχανική στερέωση: Απαιτείται πρόσθετη μηχανική στερέωση ανάλογα με την επιφάνεια.

Στρώση ενίσχυσης: Το κονίαμα εφαρμόζεται με οδοντωτή σπάτουλα, το υαλόπλεγμα Baumit StarTex εφαρμόζεται χωρίς τσακίσματα, με αλληλοεπικάλυψη των διαδοχικών φύλλων κατά 10 cm και στη συνέχεια η κόλλα εξομαλύνεται.

**Σημειώσεις και
Γενικές Πληροφο-
ρίες**

Ο αέρας, το υλικό και το υπόστρωμα, κατά την εργασία και την ωρίμανση, πρέπει να έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη των +5°C. Προστατέψτε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και το δυνατό αέρα (π.χ. με δίχτυ οικοδομής).

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.