



Baumit SoftTex

Μαλακό πλέγμα

Πλεονεκτήματα

- για σκοτίες και προφίλ
- αντιαλκαλικό και υψηλών αντοχών
- εύκολο στην εφαρμογή



Προϊόν

Μαλακό υαλόπλεγμα ανθεκτικό στα αλκάλια, κατάλληλο ειδικά για την ενίσχυση εσοχών και προφίλ στα σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Baumit. Ελεγμένο κατά ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD).

Σύνθεση

Υαλονήματα επενδυμένα.

Ιδιότητες

Αντοχή στα φορτία και στην επιμήκυνση.

Εφαρμογή

Για την επίστρωση του οπλισμού στα κονιάματα πρόσφυσης στην περιοχή διαμόρφωσης εσοχών και προφίλ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

προϊόν	
Βάρος ανά μονάδα επιφάνειας:	$\geq 145 \text{ g/m}^2$
Οπή πλέγματος:	περίπου $4 \text{ mm} \times 4 \text{ mm}$
Πρότυπο:	ETAG 004 (που χρησιμοποιείται ως EAD)
Εφελκυστική αντοχή:	$\geq 2000 \text{ N/50mm}$
Εφελκυστική αντοχή μετά από γήρανση:	$\geq 1000 \text{ N/50mm}$

Παραλλαγές προϊόντος	SoftTex
Κατανάλωση	$1,1 \text{ m}^2/\text{m}^2$ επιφάνειας (περίπου 45 m^2)

Τρόπος παράδοσης ρολό 50 m^2 (κομμένο σε 3 ρολά πλάτους 33 cm το καθένα)

Αποθήκευση

Αποθηκεύστε το όρθιο σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον.

Διασφάλιση ποιότητας

Η εσωτερική διασφάλιση ποιότητας παρέχεται από τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των μονάδων παραγωγής.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων

Λεπτομερείς οδηγίες καταχώρησης για το προϊόν (σύμφωνα με το Άρθρο 31, Παράρτημα II του Κανονισμού Νο. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18.12.2006) μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.baumit.gr ή ζητώντας το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος από τον κατασκευαστή.

Υπόστρωμα

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, ξηρό, να μη βρίσκεται σε συνθήκες παγετού, να είναι απαλλαγμένο από σκόνες και εξανθήματα, να μην είναι υδατοαπωθητικό, να είναι σταθερό και απαλλαγμένο από σαθρά τμήματα.

Προετοιμασία υποστρώματος	Καθαρίστε και εξομαλύνετε το υπόστρωμα μετά τη σταθεροποίηση της κόλλησης. Επισκευάστε πιθανές ανισοσταθμίες του υποστρώματος.
Τρόπος εργασίας	Εφαρμόστε το κονίαμα πρόσφυσης με ανοξείδωτη σπάτουλα. Τοποθετήστε το υαλόπλεγμα Baunit SoftTex αποφεύγοντας διπλώματα ή τσακίσματα και με επικάλυψη των διαδοχικών φύλλων τουλάχιστον κατά 10 cm. Το πλέγμα πρέπει να καλυφθεί τουλάχιστον με 1mm πάχος στρώσης (σε επικαλυπτόμενα πλέγματα τουλάχιστον 0,5mm, μέγιστο πάχος 3mm). Επικαλύψτε το υαλόπλεγμα με νωπό υλικό. Αναμείνate τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την εφαρμογή επακόλουθης επίστρωσης.
Σημειώσεις και Γενικές Πληροφορίες	Ο αέρας, το υλικό και το υπόστρωμα, κατά την εργασία και την ωρίμανση, πρέπει να έχουν θερμοκρασία υψηλότερη των +5°C. Προστατέψτε από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, τη βροχή και το δυνατό αέρα (π.χ. με δίκτυο οικοδομής). Κατά την εργασία με το υαλόπλεγμα Baunit SoftTex προσέξτε να μην σχηματίζονται κενά κάτω από το πλέγμα και βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλέσατε φθορά στο πλέγμα

Οι έγγραφες και προφορικές τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες, που παρέχονται για την εφαρμογή των προϊόντων, παρατίθενται βάσει της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας. Εντούτοις, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι δεσμευτικές και παρατίθενται με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα μας εξυπηρετούν τον σκοπό αγοράς τους.