



Baumit Baumacol Proof

Vodonepropusna masa za brtvljenje

Prednosti

- **jednokomponentna, bez otapala**
- **trajnoelastična**
- **bez fuga i spojeva**



Proizvod

Bez otapala, vodonepropusna, jednokomponentna, trajno elastična, brtveća masa bez spojeva i fuga

Sastav

Vodena disperzija na bazi poliakrilata, bez otapala

Svojstva

Baumacol Proof je jednokomponentna tekuća brtvena folija pripremljena za upotrebu. Može se nanositi valjkom, kistom ili gladilicom.

Primjena

Proizvod je prikladan samo za zatvorene prostore kao bešavna brtva za prostore koji su opterećeni vodom bez pritiska. Nanosi se izravno ispod keramičke obloge u tuš-kadama, tuš-kabinama, za parne kupelji i kupaonicama.

Tehničke specifikacije

Proizvod		
sd vrijednost:	4.96	
Varijanta(e)	Proof, 7 kg / 25 kg	
Potrošnja	oko 1.5 kg/m ² /mm	



Skladištenje

12 mjeseci u neotvorenoj posudi, na suhom mjestu.

Osiguranje kvalitete Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

Klasifikacija prema zakonu o kemijama

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražiti u Baumitu.

Podloga

Kanta od 7 kg, 1 paleta = 85 kanti = 595 kg

Priprema podloge	Priprema podloge: Osjetljive podloge treba primjereno prethodno obraditi grundiranjem. Provjerite je li podloga spremna za polaganje, odnosno nanošenje premaza. Podloga mora biti suha, bez mraza, čvrsta, nosiva, dimenzijski stabilna, bez prašine, bez nečistoća, bez ulja, bez masnoća, bez odvajala i bez labavih dijelova te odgovarati normama koje su trenutačno na snazi. Proizvod Baumit Proof prikladan je za beton, porasti beton, gotove žbuke na osnovi cementa, gipsane građevne materijale, drvo, metal, panele od tvrde pjene, poliester i keramičke pločice. Nije prikladan za podloge opterećene vodom pod tlakom, kao što su npr. bazeni za plivanje, kao ni za vanjske prostore (terase, balkone).
Ugradnja	Materijal izravno iz posude nanosite po cijeloj površini prikladnim alatom u dva međusobno neovisna koraka, bez mjesta koje nije prethodno pripremljeno i u ravnomjernom sloju. Potrebno je dvostruko nanošenje. Između pojedinih radnji naneseni sloj mora se primjereno osušiti. Na priključcima sa zidovima i podom treba upotrebljavati brtvenu traku Baumacol Strap. Alat nakon upotrebe oprati vodom. Vrijeme sušenja jednog sloja oko 2 h. Dozvoljeno oblaganje pločicama nakon otprilike 24 h. Puna opteretivost površine nakon 8 dana.
Upute i opće napomene	Pridržavajte se važećih normi, direktive i aktualnih podataka koji se odnose na podlogu! Ne primjenjujte proizvod na temperaturi ispod 5 °C. Visoka vlažnost zraka i niske temperature usporavaju, a više temperature ubrzavaju vezivanje i stvrdnjavanje! Nemojte dodavati nikakve druge materijale i sredstva!

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.