



Baumit CeramicTex

Alkalno otporna staklena mrežica ispitana unutar Ceramic sustava

Prednosti

- **Odlična duktilnost**
- **Otpornost na alkalije**
- **Velika vlačna čvrstoća**



Proizvod

Alkalno otporna staklena mrežica ispitana unutar fasadnog sustava Baumit Ceramic.

Sastav

Staklena vlakna

Svojstva

Poboljšane karakteristike u pogledu otpornosti na alkalije. Zajamčena čvrstoća i duktilnost.

Otvor oka: 6,8 x 7,9 mm

Vlačna čvrstoća (osnova): 48 N/mm

Vlačna čvrstoća (potka): 64 N/mm

Primjena

Staklena mrežica dizajnirana za jačanje, odnosno za armiranje ljepila, posebno u armaturnom sloju na izolacijskim pločama.

Skladištenje

Čuvati na suhom, u uspravnom položaju

Osiguranje kvalitete Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

Podloga

Rola 50 m², 1 pal. = 20 role = 1000 m²

Ugradnja

Nanjeti ljepilo s gleterom (veličina zuba 10 mm) na podlogu. Pritisnuti staklenu mrežicu Baumit CeramicTex u svježe naneseno ljepilo u vertikalnim pravcima od vrha prema dnu s najmanje 10 cm preklopa. Poravnati s ravnim dijelom lopatice. Nakon izvođenja prve faze armaturnog sloja izvodi se pričvrćivanje prethodnih slojeva pomoću Baumit S pričvrtnice. Nakon toga slijedi grubo izravnavanje armaturnog sloja postupkom „svježe na svježe“. Pričvrtnice je potrebno prekriti s ljepilom. Nije dopušteno napraviti tanak sloj na suhoj površini. Vrijeme sušenja 1 dan/mm debljine ljepila.

Upute i opće napomene

Temperatura zraka, materijala i podloge mora tijekom obrade i stvrdnjavanja iznositi najmanje +5°C. Fasadu zaštititi od direktnog sunca, kiše ili jakog vjetra (npr. zaštitnom mrežom na skeli). Visoka vlaga u zraku i niske temperature mogu znatno produžiti vrijeme sušenja ljepila. Na fasadne ploče koje su izložene UV zrakama duže od 2 tjedna (požutjele ploče) ne smije se izvoditi armiranje, potrebno je novo brušenje i otprašivanje. Prije nanošenja svakog novog sloja ljepila pridržavati se vremena stvrdnjavanja od minimalno 2-3 dana ¹⁾, pri čemu je prije svega važno da obrađena površina odaje sliku jednolične suhe površine, bez mokrih dijelova (tamne mrlje na fasadi).

¹⁾ uz temperaturu okoline od +20°C i relativnu vlagu zraka od ≤ 70%. Nepovoljni klimatski uvjeti mogu produžiti vrijeme sušenja.

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.