



Baumit SteinKleber

Oblikovanje vrta i vrtnih površina



Prednosti

- Može se nanositi u debljinama od 5-20 mm
- Sigurno lijepljenje
- Usklađen sa Baumit sustavom popločavanja

Proizvod

Tvorički zmiješano, praškasto. Ljepilo za kamen, kamene ploče i betonsku galanteriju.

Sastav

Cement, tras, agregat, dodaci.

Svojstva

Otporno na smrzavanje, hidrauličko. Ljepilo za lijepljenje u sloju debljine od 5 - 20 mm (srednjeslojno). Zbog dodatka trasa smanjena je mogućnost iscjetavanja kod prirodnog kamena i betonskih proizvoda.

Primjena

Za polaganje podnih ploča i kamena, betonskih proizvoda, nejednakih debljina vani i unutra, ili za polaganje u kombinaciji s Baumit SteinMörtel.

Tehničke specifikacije

Varijanta(e)	SteinKleber, 25 kg
Potrošnja	oko 3 kg/m ² - 5 kg/m ² za 5 mm debljine
Potrebna količina vode	oko 7.5 l/vreći - 8 l/vreći

Skladištenje

12 mjeseci na drvenim paletama, u suhom prostoru.

Osiguranje kvalitete Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

Klasifikacija prema zakonu o kemijama

Detaljnju klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražiti u Baumitu.

Podloga

25 kg vreće, 1 pal. = 54 vreća = 1350 kg

Priprema podloge

Podloga mora biti čista, suha, nesmrznuta, otprašena, ne smije biti vodoodbojna, bez iscjetavanja na površini, nosiva i bez otpadajućih dijelova. Ispitivanje podloge provesti u skladu s normama ÖNORMEN B 2207 i B 2213. Prije početka je potrebno provjeriti podlogu.

Prikladne podloge:

-Baumit SteinMörtel

-beton

-cementni estrih

1) Nanošenje dozvoljeno kada je dosegnut dozvoljeni ostatak vlage u estrihu prema ÖNORM B 2207, B 2213 ili B 2242-5.

2) Nakon 28 dana minimalno

Neprikladne podloge :

-podloge s podnim grijanjem

-kalcij-sulfatni estrih

Uporaba Baumit SteinKleber prilikom nanošenja po sustavu "svježe na svježe" dozvoljena je samo u kombinaciji s Baumit SteinMörtel.

Ugradnja

Sadržaj vreće istresemo u posudu za miješanje s oko 7,5-8 L vode i miješamo s odgovarajućom mješalicom do homogene konzistencije. Nakon miješanja pričekamo oko 5 minuta te još jednom masu dobro promiješamo. Tako pripremljenu masu moramo upotrijebiti u roku 3 sata.

Ploče koje se koriste moraju se dobro utisnuti, adekvatnim alatom lupkati, te poravnati.

Polaganje na vezanu(čvrstu) podlogu:

Najprije se u tankom sloju nanese Baumit SteinKleber kao kontakni sloj, zatim zubatom gladilicom nanosimo masu i jednkomjerno je rasporedimo po površini.

Za polaganje bez šupljina masa se nanosi punoplošno ("floating-buttering").

Baumit SteinKleber je prohodan nakon otprilike 24 sata.

Puno mehaničko opterećenje postiže se nakon otprilike 14 dana.

Upute i opće napomene

Temperatura zraka, materijala i podloge mora tijekom obrade i stvrdnjavanja iznositi opće upute najmanje +5°C. Materijal zaštititi od direktnog sunca, kiše ili jakog vjetra. Visoka vlaga u zraku i niske temperature mogu znatno produžiti vrijeme stvrdnjavanja (sušenja). Drugi materijali ne smiju se dodavati u proizvod.

Na površini mase se ne smije stvarati pokorica te isu moramo stalno provjeravati. Ukoliko dođe do stvaranja pokorice na površini mase, ista se zupčastim gletrom mora „pročešljati“. Kod polaganja prirodnih kamena koji su osjetljivi na promjenu boje, mora se izvesti probno polaganje.

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.