



Baumit Nivofix

Ljepilo za lijepljenje fasadnih izolacijskih ploča

Prednosti

- ekonomično
- povoljno
- jednostavno

Proizvod

Tvornički zamiješano, praškasto mineralno ljepilo za lijepljenje termoizolacijskih ploča u Baumit izolacijskim sustavima sa polistirenskim pločama i pločama mineralne vune i fenolne smole.

Sastav

Cement, pijesak, organsko vezivo, dodaci.

Svojstva

Ljepilo za vanjsku i unutarnju primjenu s dobrom moći lijepljenja, vodoodbojno, lako obradivo.

Primjena

Paropropusno ljepilo za vanjsku i unutarnju primjenu. Za pričvršćivanje fasadnih izolacijskih ploča od EPS (uključujući grafit) i mineralne vune na podlogu. Nije prikladan za izvedbu armaturnog sloja. Za lijepljenje ploča za toplinsku izolaciju u povezanom sustavu za toplinsku izolaciju: STAR EPS, STAR MW, PRO I STAR RESOLUTION.

Tehničke specifikacije

Proizvod	
Suha nasipna gustoća:	1550 kg/m ³
Varijanta(e)	NivoFix, 25 kg
Potrošnja	oko 5.5 kg/m ² - 6 kg/m ² za lijepljenje
Potrebana količina vode	oko 5.5 l/vreći - 6 l/vreći

Skladištenje

Na drvenim paletama, folirano na suhom mjestu čuvati cca 12 mjeseci.

Osiguranje kvalitete Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

Klasifikacija prema zakonu o kemijama Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražiti u Baumitu.

Podloga

Vreća 25 kg, 1 pal. = 54 vreća = 1350 kg

Priprema podloge

Podloga mora biti suha, nosiva i u skladu s važećim normama. Nesmrznuta, bezprašine, ne smije biti vodoobojna, bez iscjetavanja, nosiva i bez otpadajućih čestica. Ispitivanje podloge provesti u skladu s normama ÖNORMEN B 2259 i B 6410. Ravnina zida mora odgovarati normi 18202. Kod zaglađivanja masivnim podlogama važeća je ÖNORMEN B 2210 i B 3346.

Ugradnja

Preporučeni alat: Sporo rotirajuća električna miješalica, prikladna posuda za miješanje, zidarska žlica, spužva za pranje, vodena vaga. Nazubljena gladilica mora odgovarati korištenoj vrsti obloge.

Priprema: Suhi proizvod se stavlja u čistu vodu (oko 5,5-6,0l vode/vreća), miješanje s malom brzinom miješalice. Nakon miješanja napraviti pauzu oko 5 minuta i ponovno miješanje. Vrijeme upotrebe približno 1,5 sata.

Upotreba: Kod Baumit izolacijskih sustava površina zida mora biti izravnana (± 5 mm / m). Neravnine do 10 mm poravnati pomoću ljepila. Uklonite veće neravnine nanošenjem temeljnog premaza. Ljepilo nanosite na izolacijsku ploču kontinuirano po rubovima i minimalno 3 točke u sredini ploče, na način da je ostvareno min 40% kontaktne površine. Postavljanje ploče je moguće nakon min. 24 sata od lijepljenja.

Upute i opće napomene

Ne koristiti pri temperaturama nižim od + 5 ° C, na smrznutom tlu ili s najavom mogućeg mraza. Ne dodavati sredstva protiv smrzavanja.

Smije se upotrebljavati samo čista voda (iz vodovoda). Ne smiju se dodavati drugi proizvodi.

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.