



Baumit PlanoFix White

Bijeli tankoslojni mort za zidanje elemenata od porobetona

Prednosti

- specijalno za porobeton
- otporan na vodu i smrzavanje
- na bazi bijelog cementa



Proizvod

Tankoslojni mort za zidanje zidova od porobetona

Sastav

Hidrauličko vezivo, pijesak, dodaci.

Svojstva

Tankoslojni mort M10 prema normi EN 998-2 za zidanje zidova iz porobetona.

Primjena

Tankoslojni mort za zidanje zidova od porobetona.

Tehničke specifikacije

Proizvod	
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana:	> 10 N/mm ²

Skladištenje

12 mjeseci na drvenim paletama, u suhom prostoru.

Osiguranje kvalitete Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

Klasifikacija prema zakonu o kemijama Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražiti u Baumitu.

Podloga

vreća 25 kg, 1 paleta = 1350 kg

Priprema podloge

Površina zidova porobetona mora biti suha, odprašena, upojna, ne smrznuta, nosiva, čvrsta i bez iscvjetavanja.

Ugradnja

Vreću Baumit PlanoFix W istresemo u oko 7,0-8,0 l vode i miješati s mješačem dok se ne dobije jednolika konzistencija. Ostaviti da odstoji 5 min., te ponovno promiješati, po potrebi dodati malo vode. Ne smiju se umješavati drugi proizvodi. Najmanja debljina nanosa je 8-10 mm. PlanoFix White ima maksimalnu granulaciju 2 mm. Baumit PlanoFix W nanjeti odgovarajućim nazubljenim gleterom. Debljina spoja fuge treba biti 2 mm. Prvi red blokova položiti na vapneno cementni mort. Manje neravnine mogu se ispraviti brušenjem, prije daljnjeg zidanja potrebno je očistiti površinu.

Upute i opće napomene

Temperatura zraka, materijala i kamenih blokova mora tijekom obrade i postupka stvrdnjavanja biti minimalno +5°C. Upotrebljavati samo čistu vodu. Ne umiješavati nikakve druge proizvode (npr. sredstva za zaštitu od smrzavanja).

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.