



Baumit SpeedFix

Mineralno, brzovezujuće ljepilo za rubne profile i letvice

Prednosti

- brzovezujuće
- brzo očvršćivanje
- visoka stabilnost



Proizvod

Mineralno, brzovezujuće ljepilo za rubne profile i letvice kod vapneno-cementnih i vapnenih žbuka. Za pričvršćivanje instalacija i profila za žbukanje.

Sastav

Cement, fini pijesak, dodaci.

Svojstva

Brzovezujuće, mineralno ljepilo.

Primjena

Baumit SpeedFix je mineralno gotovo suho ljepilo za postavljanje kutnih profila, profila za podnožje, letvica, kao pomoć kod razvlačenja žbuke, dilatacijskih profila za unutarnju i vanjsku primjenu kod vapnenih i vapneno-cementnih žbuka. Služi i za pričvršćivanje električnih i instalacijskih cijevi, razdjelnih kutija i sl. Zbog brzog vezanja (oko 30 min) i odlične postojanosti, zaštitni kutni profili i letvice mogu se i bez dugog čekanja upotrijebiti za razvlačenje žbuke.

Tehničke specifikacije

Proizvod	
Reakcija na požar:	A1
Norma:	HRN EN 998-1
Kategorija kvalitete:	Professional
vrijeme ugradnje:	oko 30 min.

Varijanta(e)	Baumit SpeedFix
Izdašnost	oko 21 l/vreći - oko 20 m ² /vreća
Potrošnja	oko 1.5 kg/lfm ovisno o podlozi i ravnosti, s debljinom morta od 15 mm
Potrebana količina vode	oko 6 l/vreći

Oblik isporuke

Vreća 30 kg, 1 paleta. = 48 vreća = 1440 kg

Skladištenje

9 mjeseci na suhom mjestu na drvenim paletama u folijama

Osiguranje kvalitete Interni nadzor u našim radnim laboratorijima.

Klasifikacija prema zakonu o kemijama

Detaljnu klasifikaciju po zakonu o kemikalijama možete vidjeti u listu s podacima o sigurnosti materijala (u skladu s člankom 31 i prilogom II odredbe br. 1907/2006 europskog Parlamenta i Savjeta od 18.12.2006.) koji možete preuzeti na stranici www.baumit.com ili ga zatražiti u Baumitu.

Podloga	Podloga mora biti čista, suha, nesmrznuta, otprašena, ne smije biti vodoodbojna, mora biti bez rascvjetavanja, nosiva i bez dijelova koji otpadaju.
Ugradnja	Baumit SpeedFix posipati u čistu vodu (6 l vode po vreći) te miješati spororotirajućom ručnom miješalicom dok ne nastane masa bez grudica. Ostaviti da odstoji oko 3 minute i još jednom nakratko promiješati. Ne dodavati druge proizvode. Točkasto nanositi Baumit SpeedFix. Debljina nanosa po potrebi. Razmak između točaka ovisi o stabilnosti letvice. Letvicu odmah pritisnuti i podesiti, a višak ljepila zagladiti.
Upute i opće napomene	Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade i vezivanja mora biti iznad +5° C. Upozorenje: Ne upotrebljavati kod vapneno-gipsanih i gipsanih žbuka!

Naše usmene i pismene preporuke vezane uz tehničku primjenu predstavljaju podršku kupcu/osobi koja obrađuje, a temelje se na našem iskustvu u skladu s trenutnim znanstvenim spoznajama. Navodi nisu obvezujući i nisu dio ugovorno-pravnih odnosa niti predstavljaju dodatne ugovorne obveze pa stoga ne oslobađaju kupce provjere deklariranih karakteristika i načina primjene proizvoda.