



GelPrimer

Géltechnológiás alapozó

Előnyök

- Csökkentett csepegés a géltechnológiának köszönhetően
- Nagy behatolási mélység
- Felületszilárdító hatás



Termék

Csepegésmentes, tartósítószermentes alapozó a nedvszívó képesség szabályozására és a felületek szilárdítására, beltéri és kültéri felhasználásra.

Összetétel

Szerves kötőanyagok, speciális adalékanyagok, víz.

Tulajdonságok

Finom részecskeméretű, nagy behatolási mélységgel, a nedvszívó képesség csökkentésére és a felület megfelelő szilárdítására.

A gél állagú, csepegésgátló konzisztencia jelentős alkalmazástechnikai előnyt biztosít, mivel az alapozó nem folyik meg kontrollálatlanul.

A termék enyhén zöldes árnyalatú, ezáltal felhordás közben jobban ellenőrizhető a kezelt felület.

A hosszú nyitott idő különösen jó behatolási képességet biztosít.

Az alapozó összetétele javítja a később felhordott festékek, vízszigetelő rétegek, ragasztóhabarcok glettek tapadását, miközben megőrzi a megfelelő páraáteresztő képességet.

Oldószer-, lágyító- és tartósítószermentes, valamint ködképző hatású összetevőktől mentes. Kibocsátása minimális (ELF extra).

Alkalmazás

Nedvszívó alapfelületek – például vakolatok, beton, téglafalazat, aljzatkiegyenlítők és gipszkarton – előkezelésére, Baumit beltéri és kültéri festékek felhordása előtt, valamint beltéri és kültéri burkolatok ragasztása előtti alapozásra.

Kifejezetten alkalmas betonfelületek glettelését megelőző alapozásra. A betonfelület nedvszívó képességének szabályozásával hozzájárul a glettanyagban kialakuló légbuborékok és az ebből eredő felületi hibák csökkentéséhez.

Műszaki adatok

Termék	
Sűrűség ISO 2811:	kb. 1.2 kg/dm ³
sd-érték:	< 0.1 m
VOC EU határérték:	30 g/l A: h kategória (Wb);
VOC-érték:	< 1 g/l

KiadósságVáltozat(ok)		
Anyagszükséglet	kb. 0.15 l/m ²	kb. 0.15 l/m ²



Kiszerelés

32vödör/raklap = 448l/raklap

Tárolás

Hűvös fagymentes helyen, napfénytől védve bontatlanul tárolható; felhasználható gyártástól számított 24 hónapig.

Minősbiztosítás	Az ellenőrzés a gyártó üzemi laboratóriumában történik.
Alapfelület	Alkalmas különböző nedvszívó képességű vakolatok és bevonatok, vízszigetelő rétegek, betonfelületek, mészsilikát téglák, látszó téglafalazat, gipszkarton, valamint egyéb mész- és/vagy cementkötésű építőanyagok alapozására, amennyiben azok szilárdak, teherbíróak, tiszták, pormentesek és szárazak (legalább 7 napos várakozási idő). Az alapfelületet nem érheti nedvességterhelés.
Alapfelület-előkészítés	A laza, nem teherbíró részeket és üreges területeket valamint a régi, nem teherbíró festékrétegeket teljes mértékben el kell távolítani. Az erősen időjárásnak kitett, károsodott vakolatokat el kell távolítani és pótolni kell.
Felhordás	A GelPrimer ecsettel, hengerrel vagy airless szórószalakkal hordható fel. A terméket egyenletesen és megfelelő mennyiségben kell felhordani. A munkakezdés előtt minden esetben javasolt próbafelület készítése. A szerszámokat közvetlenül használat után vízzel meg kell tisztítani. A szennyezett felületeket szükség esetén azonnal, még a megszáradás előtt vízzel le kell mosni. A további rétegek felhordása előtt az alapozónak teljesen meg kell száradnia.
Általános tudnivalók	Közvetlen napsugárzásnak kitett időben, esőben vagy erős szélben nem alkalmazható, illetve a homlokzatot megfelelően védeni kell, például állványháló alkalmazásával. A magas páratartalom és az alacsony hőmérséklet jelentősen meghosszabbíthatja a száradási időt. Az érzékeny felületeket (üveg, kerámia, fém stb.) védeni kell. A fröccsenéseket azonnal, bő vízzel le kell öblíteni, nem szabad megvárni az anyag megkeményedését. Az anyagot +5 °C alatt és +30 °C felett sem az anyag, sem az alapfelület, sem a levegő hőmérséklete esetén nem szabad felhordani.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslatunk és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.