

Baumit SanovaProtect szigetelőtapasz



- Gyárilag előkevert
- Talajnedvesség elleni felületi védelem
- Tömör, kapilláris pórusokban szegény bevonat

Termék	Gyárilag előkevert, hidraulikus kötőanyagú felületi szigetelőtapasz.										
Összetétel	Cement, homok, adalékszerek.										
Tulajdonságok	Vízzáró, könnyű feldolgozhatóság										
Alkalmazás	Épületszerkezetek talajnedvesség, vagy szivárgó víz elleni felületi szigetelőbevonata. A bevonat tömör, kapilláris pórusokban szegény, az adalékanyagai következtében a még fennálló pórusokba sem hatolhat be a víz.										
Műszaki adatok	Hajlítószilárdság 28 nap után:	> 8 N/mm²									
	Nyomószilárdság 28 nap után:	> 40 N/mm²									
	Szín:	szürke									
	Tapadószilárdság:	> 1.5 N/mm²									
	Szárazhabarcs sűrűség:	kb. 1.4 kg/dm³									
	μ-érték:	kb. 40									
	<table><tr><th>Szemcseméret</th><th></th></tr><tr><td>Anyagszükséglet</td><td>kb. 2 kg/m² - 4 kg/m² könnyű terhelésnél</td></tr><tr><td>Anyagszükséglet</td><td>kb. 4 kg/m² - 6 kg/m² erős terhelésnél</td></tr><tr><td>Vízigény</td><td>kb. 6 l/zsák</td></tr></table>			Szemcseméret		Anyagszükséglet	kb. 2 kg/m² - 4 kg/m² könnyű terhelésnél	Anyagszükséglet	kb. 4 kg/m² - 6 kg/m² erős terhelésnél	Vízigény	kb. 6 l/zsák
Szemcseméret											
Anyagszükséglet	kb. 2 kg/m² - 4 kg/m² könnyű terhelésnél										
Anyagszükséglet	kb. 4 kg/m² - 6 kg/m² erős terhelésnél										
Vízigény	kb. 6 l/zsák										
Kiszerezés	25 kg/zsák, 54 zsák/raklap = 1350 kg										
Tárolás	Száraz helyen, raklapon fóliázva tárolható; felhasználható a gyártástól számított 6 hónapig.										
Veszélyességi és biztonsági előírások	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.										
Alapfelület	Az alap legyen sík, tiszta, jó teherbíró- és nedvszívóképességű. A felület a laza részekről, szennyeződéstől, más egyéb anyagoktól meg kell tisztítani. Nem lehet víztaszító.										
Alapfelület-előkészítés	Kavicsfészkeket, mély falazati fugákat és egyéb hibás helyeket a Baumit SanovaProtect szigetelőtapasz felhordása előtt megfelelő habarccsal (pl. Baumit Sanova S, Baumit StarContact) ki kell javítani. Nem lehet víztaszító!										

Felhordás

Keverés:

Az alapos, egyenletes és csomómentes keverést lehetőleg géppel végezzük.

Eccettelhető konzisztencia:

1 zsákhoz (25 kg) kb. 6 l víz

(3–3,5 térfogatrész Baunit SanovaProtect 1 térfogatrész víz)

Tapaszolható konzisztencia:

1 zsákhoz (25 kg) kb. 4 l víz

(4–5 térfogatrész Baunit Sanova protect 1 térfogatrész víz)

Felhordás:

Az alapfelület alapos nedvesítése szükséges, majd száradni kell hagyni (vízfilm nem maradhat a felületen). A megkevert habarcs gyorsan köt, ezért fél órán belül be kell dolgozni (a hőmérséklettől és a levegő páratartalmától ez lehet rövidebb, vagy hosszabb idő). Eccettel történő felhordásnál a habarcsot legalább 2 rétegben hordjuk fel kőműves ecsettel, vagy közepkemény festőecsettel (rétegvastagság min. 2 mm). Tapaszolható konzisztenciánál a felhordás történhet közönséges vagy fogazott simítóval, glettvassal! Ebben az esetben is 2 rétegű felhordás szükséges (rétegvastagság min. 2 mm). A Baunit SanovaProtect szórható is (pl. tölcséres szórópisztoly). Ha szükséges, minden további réteget a teherhordó, de még ki nem keményedett (nem kiszáradt) rétegre kell felhordani. A felhordott friss bevonatot napsütéstől, szélről (túl gyors kiszáradás) és esőtől megfelelő intézkedésekkel meg kell védeni. A kiváló minőséget az alapfelület megfelelő előkészítése (nedvesítés), a felhordás (legalább 2 réteg) és az utókezelés (nedvesen tartás) biztosítja.

Ha a felületre további vakolatréteg kerül, úgy a még friss tapaszra Baunit Vorspritzer előfröcskölőt kell felhordani.

Általános tudnivalók

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és kötés ideje alatt. Csak tiszta, vezetékes vizet szabad használni. A bedolgozást nem szabad esőben vagy fagyveszély esetén végezni. Nem alkalmas vasalt szerkezetek repedéseinek áthidalására.

Biztonsági intézkedések:

Lásd az érvényes biztonsági adatlap utasításait.

A szemet és a bőrt valamint a nem befestendő felületeket, különösen az üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, hogy rászáradjon és megkeményedjen.

A szerszámokat használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.