

Baunit Baumacol ExCorner

Elemento angolare flessibile



- **Per sigillare gli angoli esterni**
- **Flessibile**
- **Durevole nel tempo**

Prodotto	Elemento angolare flessibile per la sigillatura degli angoli esterni in combinazione con il nastro sigillante Baumacol Strap. Certificato secondo norma DIN EN ISO 9001: 2015.
Composizione	Tessuto a maglia in poliestere modificato, rivestimento in elastomero termoplastico antinvecchiamento
Caratteristiche	Speciale elemento ad angolo in tessuto a maglia in poliestere e rivestimento flessibile per la sigillatura di angoli esterni. Elastico, resistente anche alle basse temperature e durevole nel tempo grazie al rivestimento in elastomero termoplastico. Colore: grigio scuro Lunghezza lato: 150 x 150 mm Spessore: 0,54 mm Peso: 13 g/pezzo Resistenza alla temperatura: min. - 30°C / mass. + 90°C Pressione di scoppio: mass. > 1,5 bar Resistenza alla pressione dell'acqua: > 1,5 bar (secondo DIN EN 1928)
Campo d'impiego	Sigillante per angoli di costruzione esterni, da impiegare in combinazione con nastro sigillante impermeabile, come Baumacol Strap. Baumacol ExCorner va applicato prima dell'utilizzo di impermeabilizzanti quali Baumacol Protect o Baumacol Proof.
Imballo	1 scatola = 25 pezzi
Stoccaggio	Il prodotto può conservarsi in luogo asciutto, fresco, al riparo dalla luce del sole per un periodo massimo di 24 mesi.
Garanzia di qualità	Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.
Classificazione sostanze chimiche	Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baunit.com . La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante
Avvertenze e informazioni	Resistenza chimica Acido cloridrico 3%: resistente Acido solforico 35%: resistente Acido citrico 100g/l: resistente Acido lattico 5%: resistente Iodossido di potassio 3% / 20%: resistente / indebolito Ipcolorito di sodio 0,3g/l: resistente Acqua salata (acqua salata marina 20g/l): resistente

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.