



Baumit Baumacol Strap Fix

Nastro sigillante autoadesivo

- **Autoadesivo e impermeabile**
- **Elasticità durevole**
- **Applicazione a parete e a pavimento**

Prodotto	Nastro gommato autoadesivo sigillante per giunture e giunti di dilatazione. Altamente elastico e durevole nel tempo grazie al rivestimento in gomma butilica. Per uso interno ed esterno. Certificato secondo norma DIN EN ISO 9001: 2008.
Composizione	Tessuto non tessuto in polipropilene, rivestimento in gomma butilica antinvecchiamento, pellicola in carta protettiva
Caratteristiche	<p>Nastro sigillante impermeabile per giunti, in tessuto non tessuto rivestito in gomma butilica con pellicola protettiva con sovrapposizioni per una più facile rimozione. Grazie al tessuto non tessuto, è ben cementabile con i comuni adesivi o sigillanti per piastrelle e presenta una struttura a rilievo. Autoadesivo, è altamente elastico e durevole nel tempo grazie al rivestimento in gomma butilica. Resistente a una larga gamma di sostanze chimiche liquide.</p> <p>Colore: grigio Resistenza alla temperatura: min. - 5°C / mass. + 60°C Larghezza: 122 mm (con pellicola) / 120 mm (senza pellicola) Spessore: 0,72 mm (con pellicola) / 0,64 mm (senza pellicola) Peso: 820 g/m² (con pellicola) / 730 g/m² (senza pellicola) Lunghezza per rotolo: 25 m Carico rottura longitudinale: 30 N/15 mm (tolleranza: ≥ 20 N/15 mm) secondo DIN EN ISO 527-3 Carico rottura laterale: 19 N/15 mm (tolleranza: ≥ 15 N/15 mm) secondo DIN EN ISO 527-3 Carico di deformazione longitudinale: 60% (tolleranza: ≥ 35%) Carico di deformazione laterale: 80% (tolleranza: ≥ 50%) Pressione di scoppio: mass. 0,4 bar Resistenza alla pressione dell'acqua: ≥ 0,2 bar (secondo DIN EN 1928) Prova allo strappo su supporto in PVC neutro: ≥ 13 N / 20 mm</p>
Campo d'impiego	Adatto su piastrelle e pietre naturali, per una sigillatura impermeabile e flessibile di giunti e giunti di dilatazione. Ideale per interni e ambienti domestici, quali bagni e docce, per carichi medi d'acqua non pressurizzata. Anche per uso esterno, su giunti limitati e sempre coperti da un rivestimento in piastrelle o pietre naturali, in aree soggette a umidità come balconi e terrazze, purché non situati sopra locali abitativi.
Imballo	1 rotolo/scatola
Stoccaggio	Il prodotto può conservarsi in luogo asciutto, fresco, al riparo dalla luce del sole per un periodo massimo di 12 mesi.
Garanzia di qualità	Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.
Classificazione sostanze chimiche	Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com . La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante
Avvertenze e informazioni	La pellicola protettiva può essere rimossa al meglio a una temperatura non superiore ai 28°C.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.