



Baumit DiagonalArmierung

Frecce di rete d'armatura

**Prodotto**

Frecce di rete d'armatura, adatte ad assorbire le tensioni negli angoli di apertura di porte, finestre e davanzali nei sistemi di termoisolamento a cappotto. Testate in base all'EAD 040083-00-0404.

Composizione

Fibra di vetro rivestita con sostanze plastiche.

Caratteristiche

Tessuto in fibra di vetro resistente alle sostanze alcaline per impieghi nei sistemi di termoisolamento a cappotto Baumit ETICS. Testato in base all'EAD 040083-00-0404. Caratteristiche di dilatazione coordinate col carico di rottura.

Campo d'impiego

Realizzazione di rinforzi diagonali precisi agli angoli di aperture in facciata.

Dati Tecnici

Prodotto	
rivestimento di massa:	145 g/m ²
misura maglia della rete:	ca. 4 mm x 4 mm
resistenza alla trazione:	≥ 2000 N/mm ²
Resistenza a trazione dopo invecchiamento:	≥ 1000 N/mm ²

Variante(i)	Baumit DiagonalArmierung
consumo	4 pezzi per luce

Imballo

1 scatola = 100 pezzi

Stoccaggio

Stoccare in posizione orizzontale in luogo asciutto.

Garanzia di qualità

Controllo interno a cura dei nostri laboratori aziendali.

Classificazione sostanze chimiche

Per la classificazione dettagliata in base alla Legge sulle sostanze chimiche (ChemG) si rinvia alla relativa scheda dati di sicurezza, redatta a norma dell'Art. 31 e dell'Allegato II del Regolamento 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo del 18/12/2006 e consultabile al sito www.baumit.com. La scheda può essere richiesta anche direttamente presso il fabbricante

Applicazione

Baumit DiagonalArmierung va posizionato a 45° in corrispondenza degli angoli di aperture (porte, finestre, etc.) e in genere di ogni spigolo. Baumit DiagonalArmierung va annegato nell'intonaco di fondo prima della posa delle reti portaintonaco destinate ad armare la superficie.

Avvertenze e informazioni

Attenersi alla scheda tecnica del rasante impiegato. Durante la lavorazione e l'indurimento del prodotto la temperatura dell'aria, del materiale e del supporto deve mantenersi al di sopra di +5°C e non deve superare i +35°C. Proteggere la facciata dall'irraggiamento solare diretto, dalla pioggia e dal vento forte (per esempio mediante reti protettive per impalcature). Nella posa di Baumit DiagonalArmierung occorre prestare attenzione affinché non si vengano a formare cavità sotto la rete.

Le indicazioni tecnico-applicative scritte e verbali fornite agli acquirenti e agli applicatori si basano sulle nostre esperienze e sull'attuale stato dell'arte a livello teorico e pratico; esse non sono vincolanti e non prefigurano alcun vincolo contrattuale o impegno secondario derivante dal contratto di acquisto. Esse non esonerano l'acquirente dal verificare personalmente e su propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto.